

FIȘĂ TEHNICĂ

Cf. VDL-RL 01 (Directiva Asociației Industriei Lacurilor și Vopselurilor din Germania)

Lac pentru trepte și parchet Barend Palm

Număr articol: 85601, 85602

Lacul pentru trepte și parchet Barend Palm este un lac de grunduire și acoperire lucios, care poate fi diluat cu apă și foarte puțin mirositor destinat lăcuirii durabile și rezistente la apă în interior. Ușor de prelucrat, elastic pe termen lung și rezistent la uzură. Conform VOC Decopaint.

Domeniul de utilizare:

Pentru prima prelucrare și renovare a lemnului netratat sau al lemnului deja lăcuit, al parchetului și podelei din plută, precum și al scărilor și mâinilor curente. Vă rugăm să nu utilizați pe soiurile consistente de lemn tare și exotice decât după o testare prealabilă. Suprafețele sunt conforme cu Legea germană privind alimentele și bunurile de consum (și rezistente la salivă și transpirație, conform DIN 53160) și prezintă un grad bun de rezistență împotriva detergenților și substanțelor de îngrijire uzuale.

Date tehnice:

Stare de agregare:	lichid
Culoare:	specific produsului
Miros:	specific produsului
Punct de fierbere:	100 °C
Punct de aprindere:	61 °C
Densitate (la 20 °C):	1,014 g/cm ³
Conținut de solvenți:	13 %, apă dist.: 57 %
Conținut substanță solidă:	30%

Prelucrare:

Șlefuire graduală cu granulație 80/100 / 120 / 180. Cu cât este mai fină șlefuirea, cu atât mai puțin se pot umfla fibrele lemnului în urma contactului cu apa. Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără praf și degresată. A nu se aplica la temperaturi ale solului de sub +15° C. Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați lacul în strat subțire și uniform cu o pensulă plată sau cu o rolă cu peri medii din microfibră sau nailon. Șlefuiți intermediar după uscare (granulație 150), curățați de praf și aplicați al doilea și al treilea strat de lac în același mod.

Uscare: lemnul lăcuit poate fi șlefuit și revopsit la 20 °C și la o umiditate normală, după cca 8 – 12 h. Puteți călca cu grijă pe ultimul strat cel mai devreme după 12 h. Rezistență maximă după 8 – 10 zile. Asigurați o ventilație bună (fără curent).

Curățarea instrumentelor: imediat după utilizare, cu apă și săpun. Reziduurile de după curățare se elimină ca deșeu în mod regulamentar

Depozitare: produsul se va depozita într-un loc ferit de îngheț, la temperaturi de peste +5° C, respectiv până la +30° C. Sigilat original se păstrează aprox. 2 ani.

Indicații de siguranță:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați să inspirați vaporii. A se utiliza doar în spații bine aerisite. Purtați mască de protecție la șlefuire.

Recomandare cu privire la eliminarea deșeurilor.

Se vor recicla numai recipientele complet golite. Resturile de produs uscate pot fi eliminate ca deșeu împreună cu gunoiul menajer sau ca deșeu de șantier. Resturile lichide de material se vor preda punctelor de colectare pentru vopsele. Cod deșeu 080112, ChemVOCFarbV valoare limită cat.i./Wb 140g/l.. Acest produs conține maximum 132 g/l COV.

Dimensiunea recipientului:



Barend Palm Norge AS, Kristiansand
Distribuție D-A-CH: Palm Norge GmbH, Bad Zwischenahn
Tel: +49 4403 626488-0
02/2018

www.barendpalm.com
www.barendpalm.de
Versiune

FISĂ TEHNICĂ

Cf. VDL-RL 01 (Directiva Asociației Industriei Lacurilor si Vopselurilor din Germania)

Recipiente de 0,375 l, 0,75 l și 2,5 l

Aceste informații sunt conform cunoștințelor actuale, consultarea lor nu trebuie să fie și nu poate avea un caracter obligatoriu și nu vă absolvă de verificarea, pe cont propriu, a conformității produselor livrate de noi pentru utilizările intenționate. După caz, informațiile privind procedurile trebuie adaptate, în cazuri individuale, cerințelor speciale.

