



ADEZIV POLIURETANIC REZISTENT LA 66A

Date tehnice:

Baza	Poliuretan
Consistenta	Lichid
Sistem de uscare	Polimerizare prin reactie chimica
Timp de lucru	30 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de presare	3 ore
Forta de presare	1 kg/cm ²
Rezistenta termica	-30°C....+100°C dupa uscare
Greutate specifica	Cca 1,1 g/ml
Rezistenta la apa	D4
Rezistenta la tractiune	> 10N/mm ²
Material uscat	95%
Consum	150 ml/ m ²

Descriere:

Adezivul rezistent la apa D4 pentru lemn 66A este un adeziv poliuretanic monocomponent, pentru lipirea sau placarea cu lemn la exterior cu o foarte mare rezistenta la umezeala.

Caracteristici:

- foarte buna aplicabilitate
- bune capacitati de umplere a golurilor
- rezistent la apa D4
- lipire foarte puternica
- foarte buna aderenta chiar si pe lemn umed
- utilizabil in mediu marin

Aplicatii:

- Orice lipire in industria mobilei
- Orice lipire in domeniul tamplariei din lemn
- Lipirea lemnului stratificat in industria ferestrelor din lemn
- Lipirea elementelor din lemn in constructii

Culoare:

produs brun

Ambalaj:

tub 750 gr sau galeti 5 kg

Termen de garantie si depozitare:

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete:

Tip: orice material cu exceptia PE si PP

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi

Tratament prealabil: o usoara umezire a suprafetelor va ajuta polimerizarea mai rapida si va imbunatati capacitatea de umplere a golurilor din material. Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare:

Metoda: aplicati adezivului cu ajutorul unei spatule pieptene cu dinti rari sau cu pensula pe ambele suprafete iar apoi presati cel putin 60 min .

Temperatura de aplicare: +5°C....+30°C

Curatare: cu white spirit sau acetona

Observatii:

Aplicati masurile de protectie uzuale. Purtati manusi de protectie

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.