

Fișa tehnică



HORNBACH StyleColor TENCUIALĂ STRUCTURATĂ

- ✓ tencuială cu efect structurat pentru finisare
- ✓ aplicați pur și simplu cu rolă și modelați
- ✓ se poate oricând îndepărta, însă doar de pe suprafețele netede

Proprietăți

Tencuială decorativă pentru finisare care permite peretelui să respire, miros ușor, fără solvenți pentru obținerea unei structuri impresionante a pereților la interior. Se va prelucra ulterior cu StyleColor BRONZ.

Destinație

Pentru interior.

Se recomandă pentru toate tencuielile interioare, beton, gips, plăci de gipscarton, straturi vechi aderente și intacte, mate de vopsea de dispersie.

Nu este adecvat pentru tapet.

Ton de culoare

Alb

Indice de strălucire

Luciu mătăsos

Conținut

Dispersie pe bază de acetat polivinilic, pigmenți, praf de marmură, silicați, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-izotiazol-3-ona.

Conținutul de COV din acest produs este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

GIS-Code

-

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Aplicati nediluat.

Ductibilitate

1 kg este suficient pentru cca. 1,2 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % uscarea completă are loc după cca. 24 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit

Rolă cu păr scurt, gletieră venețiană, burete. Se vor utiliza numai scule inoxidabile!

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă.

Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, absorbantă și să fie rezistentă. Îndepărtați straturile vechi de vopsea instabile care se desprind. Suprafețele care se macină trebuie îndepărtate complet. Spălați murdăria și grăsimea. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Suprafețele care trebuie vopsite vor fi tratate în prealabil cu grund acrilic Hornbach sau cu amorsă cu efect în adâncime pentru protecție Hornbach. Opțional: Pentru o fixare optimă a tencuiei aplicați mai întâi amorsa de tencuială de culoare albă Hornbach nuanțată în culori asemănătoare culorii dorite a tencuiei la centrul de mixare culori Hornbach.

Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați StyleColor TENCUIALĂ STRUCTURATĂ cu o rolă cu păr scurt. Structurați aleatoriu stratul încă umed folosind gletieră venețiană. Lăsați să se usuce. Cu un burete umed aplicați apoi StyleColor BRONZ, executând mișcări în formă de cruce.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)! Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Indicații de siguranță

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacție alergică. Consiliere pentru persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

Pentru șlefuire utilizați filtrul de praf P2.

În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P303 + P361 În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă și săpun.

P301 + P315 În caz de înghițire: consultați imediat medicul.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

Eliminarea deșeurilor

P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.