

FISA TEHNICA-CERTIFICARE DE PERFORMANTA 2018

Brand	PROFILINE		Functional	
Categorie	PROFIL DE TRECERE, 50MM-900MM/2700MM			
UTILIZARE			POTRIVIT PENTRU TOATE TIPURILE DE TRECERE, ACOPERITE CU CIMENT, PLACI CERAMICE, LEMN ETC.	
SPECIFICATI I TEHNICE	Standard	General	001/95/CE 3 DECEMBRIE 2001,SIGURANTA GENERALA A PRODUSELOR,DIRECTIVA UE 94/62/EC,DIRECTIVA UE +AMENDAMENTE 2004/12/CE. 1907/2006/CE 18 DECEMBRIE2006.REGULAMENTUL REACH UE.	
		Specific	Aceasta specificatie a produsului defineste cerintele minime si trebuie citite cu cele descrise in specificatia generala a produsului	
	Trasabilitatea		Lot/data/marcat pe produs si pe ambalaj(cutie colectiva)	
	Scurta prezentare a produsului		Produs de TRECERE, preperforat sau nu.	Sistem de montaj cu suruburi(accesorizate la profil) sau se poate face si cu adeziv.
	Material		Aluminiu anodizat,SAU VOPSIT IN CAMP ELECTROSTATIC,6060 sau 6063, conform EN 573-3;2013 si EN 755-2.In cazul anodizarii, clasa AA 10(adica grosime anodizare 10 microni).	
	Grosime minima	Aluminiu	≥1mm in jurul gaurilor pentru evitarea deformarii la montaj, finisarea fina a capului surubului	≥1.2mm (masurata in punctul cel mai gros)
	Tolerante dimensionale	Aluminiu	Latime/inaltime ±0,2 mm(pe baza desenului).Grosime conform EN 12020-2 pentru aluminiu. Lungime 1-3mm.	
	Suruburi		Dimensiuni indicative, filet unic, respecta standardul EN 14592 2008+A1 -2012	

	Numar de gauri	4 pentru profil de 90 cm si 12 pentru profil de 270 cm
	Gaurirea profilului	Gaurirea se face in centrul profilului
	Materialul surubului	Calitatea otelului standard de fabrica.
	Lungimea profilului	Profilul se prezinta in doua variante de lungime, 90 cm si 270 cm.
	Latimea profilului	Profilul se prezinta in varianta de 50mm.
	Culori(gama cromatica).	Gri Caffee,Gri Deschis,Wenge,Stejar Alb,Stejar,Argintiu
	Sectiune profil	
Certificare de performanta, valabila pentru toate tipurile de dimensiuni si nuantele de culoare.	Rezistența la murdărie (EN438-2)	Rezista la cele mai comune pete.
	Rezistenta la detergenti (EN438-2)	Nu sunt efecte vizibile pentru detergentii comuni.
	Abateri de la culoare	Delta E≤1.5 ,sau pe baza examinarii vizuale pe abaterea min./max.permisa ca „proba de aur”.
	Rezistenta la zgarieturi	≥12N (vizibil sau cu unghioricare ar fi mai intai),masurat cu SCLEROMETRU, (tip 0.3mm radius – definit in EN1518-1), sau un instrument analog.
	Rezistenta la abraziune numai pe hartie impregnata.Valoarea IP(Taber,S42 banda de hartie) CONFORM EN 13329-NEXA E	conform cerintelor AC 1 (adica≥500 cicluri)
	Rezistenta la lumina conform ISO10582/ASTM F1515	Expunere pentru 300 de ore, putere 0.30W/mp, lungime de unda 340nm la 67±2degC and RH 50±10% ΔE≤8 conform ISO10582