

VINAROM GRUND

DESCRIERE PRODUS:

Produs pe baza de dispersii apoase sintetice, materiale de umplutura si aditivi

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Confera aderență ridicată la suport a tencuielilor decorative
- Oferă protecție ridicată suportului aplicat
- Are aderență foarte bună la suport
- Pelicula permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apă



DOMENII DE UTILIZARE:

Se utilizează ca prim strat în sistemul de finisare cu tencuieli decorative, din gama VINAROM și se aplică pe suprafețe minerale ca: beton, gleturi de var și de ipsos, zidării din cărămizi uzuale, BCA, plăci de gips-carton, termosistem sau a altor materiale de construcție după un test în prealabil.

Utilizat ca strat de fond și aderență, VINAROM Grund ușurează aplicarea și structurarea tencuielilor decorative, permițând o creștere a rezistenței și durabilității sistemului de finisare.

Nuante: alb (PAS) sau transparent (TRA). Grundul alb se poate utiliza ca atare sau colorat într-o gamă variată de nuanțe pastel conform cartelelor de culori POLICOLOR. Grundul transparent se utilizează numai sub formă colorată. Nuanțarea se poate face direct în fabrică sau în mașinile de nuanțat computerizate aflate în punctele de vânzare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

		VINAROM grund TRA	VINAROM grund PAS	
Parametru	UM	Valoare		Metoda de analiză
A. Produs lichid				
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fără impurități		vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,5 ± 0,05	1,54 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1
Viscozitate Brookfield (Rot 7, vit 100), temp. 23±1°C	mPa.s	4000	4000	SR EN ISO 2555
Substanțe nevolatile (60 min./125°C), min.	%	60	63	SR EN ISO 3251
pH	-	Min 7.5	Min 7.0	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula				
Aspect pelicula	-	mat, uniform, rugos		-

MOD DE APLICARE:

Condiții de aplicare

Temperatura mediu: max.12-30°C

Umiditate relativă mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomandă aplicarea sub 10°C sau pe suprafețe umede, pe vânt puternic sau în bătaia directă a razelor de soare

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul ambalajului

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe interioare noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Suprafețele de gips-carton se curăță de praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușcăi acestea se îndepărtează prin spălare cu POLISEPT soluție antimușcăi.
- Suportul puternic absorbant se impregnează cu POLICOLOR Amorsa perete sau cu SPOR amorsa
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă DEKO A8055 Amorsa NANO. Nanoparticulele patrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.
- După pregătirea adecvată a suportului se aplică VINAROM grund într-un singur strat ca atare sau diluat cu max 10% apă, cu trafaletul sau cu pensula.

Suprafețe interioare - zidărie, beton, tencuială, ipsos - vopsite în prealabil:

Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase

- îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mușcăiuri de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu POLISEPT soluție sau grund antimușcăi
- se impregnează suportul puternic absorbant cu POLICOLOR Amorsa perete, DEKO A8500 amorsa perete sau DEKO A8041 Amorsa perete.
- aplicarea grundului se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumul teoretic: 7-9 m²/litru/strat sau 5-6mp/kg.

TIMP DE USCARE:

la suprafața: ½ ore

pentru reacoperire: 2 -4 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă: 4L/25 kg (pentru comezi speciale)

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

18 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv. A se consulta fișa de securitate.

COV limită UE g/l: cat A/g 50(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30