

ADEZIV/IZOLANT FIX ALL TURBO

Date tehnice :

Baza	Polimeri hibridi SMX
Consistentă	Pasta stabilă
Sistem de uscare	Uscare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă	Cca 5 min
Greutate specifică (DIN 53479)	Cca 1,52 g/ml
Duritate (DIN 53505)	65 ± 5 Shore A
Timp de uscare	2-3 mm/24 h
Rezistență termică	-40°C....+90°C după uscare
Revenire elastică (ISO 7389)	> 75%
Tensiunea maximă	3,8 N/mm ²
Timp de corectare	Aprox 5 min
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	3 N/mm ²
Deformația maximă	± 20 %
Alungirea la rupere (DIN 53504)	200 %
Temperatura de aplicare	+5°C....+35°C

Descriere : Fix All Turbo este un adeziv/izolant de înaltă calitate , neutru din punct de vedere chimic, elastic, cu putere rapidă și mare de lipire pe baza de Polimeri SMX. Este certificat KOMO.

Caracteristici:

- Manipularea rapidă a obiectelor cu un strat mic de adeziv pe suprafețe poroase
- Forță maximă ridicată
- Aplicabilitate optimă
- Bună aderență pe majoritatea suprafețelor, chiar și umede
- Elasticitate permanentă după polimerizare
- Se poate vopsi cu vopșeluri pe baza de apă
- Excelentă rezistență la UV și condițiile climatice

Aplicații:

- orice lipire și izolare la interior și exterior în domeniul construcțiilor
- adeziv de montaj al obiectelor pe majoritatea suprafețelor
- lipiri suplimentare în construcții

Ambalaj : Cartușe 290 ml , tub 80 ml, tub 125 ml 12 buc/bax
Culoare alb

Termen de garanție și depozitare :

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Rezistență la agenții chimici :

Bună rezistență la apă, solvenți alifatici, hidrocarburi, cetone, esteri, alcool, acizi diluați anorganici și alcalini.

Slabă rezistență la solvenți aromatici, acizi concentrați, hidrocarburi clorurate.



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Calea Darzei 86A Crevedia
JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Substraturi :

Natura : Orice material de constructii cum ar fi sticla, lemnul pretratat, PVC, metale, piatra, etc. curate, fara urme de praf sau grasimi

Primer : suprafetele poroase necesita aplicarea in prealabil de Primer 150. Pentru unele suprafete neporoase ar putea fi necesara aplicarea unui Activator de Suprafata.

Recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Materialele plastice in general au aplicate solutii de protectie sau folii de protectie pe care recomandam sa le scoateti inaintea lipirii. Pentru o aderenta optima folosirea Activatorului de Suprafata este recomandata.

NOTA : lipirea materialelor plastice din plexiglas, polycarbonat in aplicatiile supuse la eforturi mari poate induce tensiuni suplimentare in aceste materiale si pot aparea crapaturi, astfel FIX ALL TURBO nu este recomandat in aceste aplicatii.

Fix All Turbo nu are aderenta la PE, PP si teflon.

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +5°C....+35°C

Curatare : cu « white spirt » sau acetona imediat dupa utilizare

Finisare : cu solutie de apa si sapun inainte de formarea peliculei

Reparare : cu FIX ALL TURBO

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii

Observatii :

Fix All poate fi vopsit, totusi datorita existentei unei largi varietati de vopseluri recomandam un test preliminar. Deasemenea timpul de uscare al vopselelor pe baza de rasini alcaline poate sa creasca.

Datorita unei mari varietati a substraturilor posibile recomandam deasemenea un test de compatibilitate.

Acest produs nu poate fi folosit ca izolan de geamuri sau ca adeziv de acvarii.

Fix All Turbo poate fi folosit ca adeziv pentru piatra naturala insa nu se recomanda ca izolan de rosturi pentru aceasta aplicatie.

Norme :

Olanda : adeziv de fixare KOMO, Certificat 33275, pe baza BRL3107

Mediu :

Reglementari LEED :

Fix All Turbo este conform cu exigentele LEED. Materiale cu emisii scazute : adezivi si masticuri. Prescriptia : SCAQMD nr 1168. Corespunde la USGBC LEED® 2009 IEQ Credit 4.1 : Materiale cu emisii scazute- Adezivi si izolanti pentru limitare in materie de COV.