



MOMENT PARQUET

Adeziv pentru parchet

PENTRU PARCHET DIN LEMN MASIV

CARACTERISTICI



- pentru pardoseli încălzite
- pentru uz interior
- aderență bună
- ușor de aplicat
- fără solvent

DOMENII DE UTILIZARE

- lipirea pe suporturi absorbante a parchetului lamelar, mozaic cu grosimi de până la 18 mm, precum și a pardoselii de lemn
- lipirea plăcilor de parchet de dimensiuni mici (nu mai lungi de 60 cm)

AMBALARE

- găleți din plastic 14 kg, 1 buc. / bax
- găleți din plastic 5 kg, 1 buc. / bax
- găleți din plastic 1 kg, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafața suport trebuie să fie netedă, bine uscată, curată, fără crăpături, fără materiale anti-aderente, cu rezistență corespunzătoare la întindere și compresiune.

Înainte de montare, parchetul trebuie aclimatizat 24 de ore în încăperea în care urmează să fie montat.

Umiditatea parchetului înainte de montare trebuie să fie între 7-11% CM.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare adezivul se amestecă foarte bine, apoi se aplică uniform cu ajutorul unei mistrii tip B3. Se aplică doar o cantitate de adeziv care poate fi acoperită cu parchet în maximum 15 minute. Parchetul se va așeza pe adeziv printr-o ușoară mișcare de alunecare, după care se împinge până la contact. În cazul parchetului tip mozaic, aplicarea se face prin lovirea suprafeței bucăților de parchet.

Pentru realizarea unei lipiri perfecte, parchetul se va așeza pe adeziv înainte ca acesta să formeze peliculă.

Lângă perete se va lăsa un rost de dilatație. Rașchetarea și lăcuirea parchetului pot începe peste cel puțin 3 zile, iar în cazul parchetului laminat de 10 mm peste cel puțin 10 zile.

RECOMANDĂRI

Nu începeți lucrările de aplicare a parchetului dacă umiditatea relativă a aerului depășește 75% CM, temperatura suprafeței nu atinge +15°C, iar temperatura aerului +18°C. În cazul în care în urma depozitării mai îndelungate se formează o peliculă pe suprafața adezivului, aceasta trebuie îndepărtată înainte de utilizarea adezivului!

Resturile de adeziv nu se aruncă în rețeaua de canalizare!

Petele proaspete de adeziv se pot îndepărta ușor cu apă, iar, odată întărit, adezivul se poate îndepărta numai mecanic.

DATE TEHNICE

Compoziție	adeziv pe bază de dispersie
Culoare	gri deschis
Stare	vâscos
Densitate	aprox. 1,4 kg/l
Rezistență la apă	impermeabilitate limitată
Timp deschis	aprox. 15 minute
Circulabil	după minim 24 ore
Tratarea suprafeței (lăcuire)	după minim 3 zile
Rezistența termică după priză	max. + 50°C, se poate utiliza și în cazul pardoselilor încălzite
Consum	700-900 g/m (mistrie de aplicare tip B3)

Datele de mai sus sunt obținute în condiții atmosferice medii (+23°C și umiditate relativă a aerului 55% CM). În cazul unor temperaturi mai scăzute sau a umidității mai ridicate a aerului, timpul de priză poate crește.

B3	înălțime dinți	3,40 mm
	lățime spațiu dintre dinți	3,60 mm
	lățime partea superioară a dintelui	3,40 mm

DEPOZITARE

În locuri uscate și răcoroase pe o durată de maximum 12 luni de la data de fabricație.