



# SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia  
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697  
CREVEDIA JUD DAMBOVITA  
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



## ACRIL ALB 300ML

### Date tehnice :

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Baza                           | Dispersii acrilice                 |
| Consistenta                    | Pasta stabila                      |
| Sistem de uscare               | Polimerizare fizica                |
| Formare pelicula               | Cca 20 minute (20°C/65% umiditate) |
| Greutate specifica (DIN 53479) | 1,50 g/ml                          |
| Rezistenta termica             | -20°C....+80°C                     |
| Revenire elastica              | 15%                                |
| Distorsiune maximala           | 15 %                               |

**Descriere :** ACRIL ALB 300MLeste un mastic monocomponent plasto-elastic pe baza de dispersii acrilice.

### Caracteristici :

- isi pastreaza culoarea si este impermeabil dupa polimerizare
- se poate vopsi
- foarte buna aderenta pe majoritatea materialelor poroase.

### Aplicatii :

- rosturi cu mobilitate pana la 15%, umplerea fisurilor.

**Ambalaj :** Cartuse 300 ml. Culori : alb.

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original ferit de inghet
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Suprafete :

*Tip :* marea majoritate a materialelor de constructii.

*Starea suprafetelor :* curate, uscate, fara praf si grasimi.

*Preparare suprafete :* fara.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

### Utilizare :

*Metoda :* pistol de silicon

*Temperatura de aplicare :* +5°C....+35°C. Nu utilizati pe timp geros sau ploios

*Curatare :* cu apa imediat dupa utilizare

*Finisare :* solutie de apa cu sapun

*Reparare :* cu mastic acrilic.

### Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena

### Observatii :

Rezistenta la apa 3-4 ore.