

**LAC PENTRU PARCHET SI MOBILA  
IN DISPERSIE APOASA ECOLAC  
S.F. L8301W/2015**

Ed.3/Rev.2

Data:22.07.2015

**FISA TEHNICA**

**Descrierea produsului:**

<b>Domeniu de aplicare:</b>	Produsul ECOLAC L8301W este un produs pe baza de rasina acrilo-poliuretanica, cu uscare rapida la aer la temperatura mediului ambiant.																																																									
<b>Elemente caracteristice principale:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produs ecologic</li> <li>• nu degaja vaporii toxici sau inflamabili</li> <li>• nu contine si nu elimina formaldehida dupa uscare</li> <li>• aspect laptos omogen</li> <li>• rezistenta excelenta la zgariere, uzura, apa, agenti chimici</li> <li>• uscare rapida</li> <li>• aplicare usoara</li> <li>• nu se ingalbeneste</li> </ul>																																																									
<b>Utilizare:</b>	Se utilizeaza pentru acoperirea si protectia parchetului, a mobilei sau a altor suprafete exploataate la interior. In cazul lemnului moale, cu pori deschisi, se recomanda amorsarea acestuia.																																																									
<b>Valabilitate in ambalaj:</b>	<b>36 luni</b> de la data fabricarii, respectand prevederile de ambalare si depozitare. In cursul acestei perioade sunt posibile eventuale cresteri de vascozitate, ce pot fi corectate prin diluare cu apa. La depasirea termenului de valabilitate, produsul trebuie sa fie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor tehnice conform conditiilor tehnice prevazute in tabel.																																																									
<b>Ambalare:</b>	Se ambaleaza in cutii metalice protejate la interior cu capacitatea neta de 0,75l; 4l si galeti de plastic cu o capacitate neta de 17kg.																																																									
<b>Depozitare:</b>	In spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5- 25°C.																																																									
<b>Compatibilitate:</b>	Nu se recomanda amestecarea produsului L8301W cu alte produse.																																																									
<b>Transport:</b>	Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementarilor in vigoare.																																																									
<b>Reacoperire</b>	2 ore																																																									
<b>Date tehnice produs lichid:</b>	<p><b>CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tabel nr.1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nr crt</th> <th rowspan="2">Denumirea caracteristicii</th> <th rowspan="2">UM</th> <th colspan="3">Valoarea caracteristicii</th> <th rowspan="2">Metoda de incercare</th> </tr> <tr> <th>L8301 WL</th> <th>L8301 WSM</th> <th>L8301 WM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="7"><b>a) Caracteristici produs lichid</b></td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Aspect</td><td>-</td><td colspan="3">lichid omogen, vascos, fara impuritati mecanice</td><td>vizual</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Timp de curgere: - cupa ISO d= 5 mm, 23°C - cupa STAS d= 4 mm, 20°C</td><td>s</td><td colspan="3">se determina in seria zero 20-25</td><td>SR EN ISO 2431:2012/ AC:2003 IL-DC-09</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Continut de substante nevolatile, 105°C, 10 minute, 1g/100 cm<sup>2</sup></td><td>%</td><td>30±1</td><td>28±1</td><td>28±1</td><td>IL-DC-10</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Densitate, 23°C</td><td>/cm<sup>3</sup></td><td colspan="3">1,035-1,045</td><td>SR EN ISO 2811-1:2011</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>COV</td><td>g/l</td><td>60</td><td>70</td><td>70</td><td>SR EN ISO 11890-1:2007</td></tr> </tbody> </table>						Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii			Metoda de incercare	L8301 WL	L8301 WSM	L8301 WM	<b>a) Caracteristici produs lichid</b>							1.	Aspect	-	lichid omogen, vascos, fara impuritati mecanice			vizual	2.	Timp de curgere: - cupa ISO d= 5 mm, 23°C - cupa STAS d= 4 mm, 20°C	s	se determina in seria zero 20-25			SR EN ISO 2431:2012/ AC:2003 IL-DC-09	3.	Continut de substante nevolatile, 105°C, 10 minute, 1g/100 cm <sup>2</sup>	%	30±1	28±1	28±1	IL-DC-10	4.	Densitate, 23°C	/cm <sup>3</sup>	1,035-1,045			SR EN ISO 2811-1:2011	5.	COV	g/l	60	70	70	SR EN ISO 11890-1:2007
Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii			Metoda de incercare																																																				
			L8301 WL	L8301 WSM	L8301 WM																																																					
<b>a) Caracteristici produs lichid</b>																																																										
1.	Aspect	-	lichid omogen, vascos, fara impuritati mecanice			vizual																																																				
2.	Timp de curgere: - cupa ISO d= 5 mm, 23°C - cupa STAS d= 4 mm, 20°C	s	se determina in seria zero 20-25			SR EN ISO 2431:2012/ AC:2003 IL-DC-09																																																				
3.	Continut de substante nevolatile, 105°C, 10 minute, 1g/100 cm <sup>2</sup>	%	30±1	28±1	28±1	IL-DC-10																																																				
4.	Densitate, 23°C	/cm <sup>3</sup>	1,035-1,045			SR EN ISO 2811-1:2011																																																				
5.	COV	g/l	60	70	70	SR EN ISO 11890-1:2007																																																				

Date tehnice pelicula:

6.	pH	unitati	7,5-8			IL-SAV-MM-07		
<b>b) Caracteristici pelicula</b>								
1.	Aspect	-	lucios	semimat	mat	vizual		
2.	Timp de uscare (pelicula umeda 120µm) la aer 23±2°C, 50±5% umiditate relativa: - timp de uscare in adancime (Tip D), max	ore	2			ASTMD 1540: 2009		
3.	Luciu, 60° (pe carton lucios), pelicula umeda 300µm	%	min.80	35 ± 2	20 ± 2	SR EN ISO 2813: 2003		
4.	Temperatura minima de formare a filmului	°C	<0			IL-LP-05		
5.	Duritate Persoz, min. Pendulum Hardness Tester BDG508,minim	S oscilatii	150 370			SR EN ISO 1522 :2007		
6.	Rezistenta la caldura umeda ciclica	nr. cicluri	6			SR EN 60068-2-30/2006 CEI 60068-2-30:01/2004		
7.	Rezistenta la surse fierbinti umede	-	5			SR EN 12721:2004		
8.	Rezistenta la surse fierbinti uscate	-	5			SR EN 12722:2004		
9.	Rezistenta la lichide reci: -apa, 24h -detergent 44%, 24h -alcool etilic 48%, 24h -white spirite, 24h -cafea, 24h	-	5 5 5 5 4			SR EN 12720: 2004		
10.	Aderenta pe lemn, grila de 1mm	cifra aderență	0 - 1			SR EN ISO 2409 : 2013		
11.	Rezistenta la zgariere	tip	HB			STAS 6000/7-1986		
12.	Rezistenta acoperirilor organice la lipire (blocking)	tip	A,0			ASTMD 2793 :2005		
13.	*Rezistenta la lipire	-	Desprindere usoara, la mana cu minim de efort, fara deteriorare pelicula			Metoda proprie		
14.	**Flexibilitate	minim	6			SR EN ISO 1519 : 2011		
15.	***Rezistenta la variatii de temperatura	nr cicluri	12			SR EN ISO 60068-21-14: 2010		
16.	Rezistenta la abraziune	mg	Se determina in seria zero			ASTMD 4060-01		

\*Rezistenta la lipire: se aplica 3 straturi pe lemn de fag, peliculele se matureaza 72 de ore, apoi se aseaza fata in fata si timp de 6 ore la temperatura 40°C se aplica o greutate de 2 kg. Produsul este conform daca desprinderea este usoara "la mana", cu minim de efort, fara deteriorarea peliculei.

\*\*Flexibilitatea se determina pentru pelicula obtinuta prin aplicare pe tabla de aluminiu, prin pensulare la consum specific de 100-120 g/cm<sup>2</sup>.

\*\*\*Rezistenta la variatii de temperatura se determina la -20 °C 1 ora, apoi +40 °C 1 ora; la final 15 minute la aer. Evaluarea finala: pelicula nu trebuie sa prezinte defecte: fisuri, exfoliere, crater etc.

Detalii de aplicare:

Lacul se aplica ca atare. In cazul aplicarii cu rolă se recomanda o rolă de mohair specială pentru aplicarea produselor in dispersie apoasa. Pentru obtinerea unei pelicule corespunzatoare se recomanda aplicarea a 90-110g/mp/strat.

<b><u>Metoda de aplicare:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pensulare</li> <li>• roluire: cu rola de mohair</li> <li>• pulverizare cu aer: presiune 2 barr, duza 1,8mm</li> </ul>			
<b><u>Consum specific:</u></b>	<p>Consum specific de cca 8-10 m<sup>2</sup>/l/strat</p> <p>Consumul si numarul de straturi necesar depind de natura esentei lemnioase, adica de absorbtia in lemn a produsului de acoperire, precum si de geometria piesei de finisat. Consumul practic este functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare) si poate fi 1.2 - 1.5 x consumul teoretic.</p>			
<b>Tabel nr.2</b>				
Nr crt	Denumirea caracteristicii	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
<b>Verificare caracteristici practice de aplicare si aspect</b>				
1.	<p>Aplicare cu rola de mohair pe sticla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificare consum specific</li> <li>- verificare aspect</li> </ul>	Evaluare vizuala	35 - 40 g/m <sup>2</sup> corespunzator, fara pete	Metoda proprie
2.	<p>Aplicare cu rola de mohair pe lemn de stejar (7/34 cm) in urmatorul sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slefuire corespunzatoare a lemnului cu hartie abraziva de 120</li> <li>- aplicare primul strat la consum specific de 100-120 g/m<sup>2</sup>, uscare 2h, slefuire si desprafuire</li> <li>- aplicare al 2-lea strat la consum specific de 100-120 g/m<sup>2</sup>, uscare 2h</li> <li>- aplicare al 3 -lea strat la consum specific de 100-120 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Verificare aspect in lumina directa a soarelui sau a unei lampi puternice, Se apreciaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uniformitate pelicula</li> <li>- gradul de spumare al peliculei</li> </ul>	Evaluare vizuala	<p>Nu se accepta defecte: spoturi, ochiuri, crater, pete cu grade de luciu diferite</p> <p>Dupa uscare nu trebuie sa aiba bule de aer sau intepaturi, max. 1 pe epuveta de stejar (7/34 cm)</p>	Metoda proprie
<b><u>Timpii de uscare:</u></b>	Uscarea produsului L8301W este rapida. In general, trebuie stiut ca timpii de uscare depend de temperatura si grosimea filmului, fiind prelungiti de scaderea temperaturii si cresterea grosimii filmului. O slaba circulatie a aerului, umiditatea excesiva influenteaza negativ procesul de uscare si duc la deteriorarea caracteristicilor peliculei.			

## Pregatirea produsului pentru aplicare

### Pregatirea produsului:

Inaintea deschiderii ambalajului se sterg de pe acesta urmele de apa, ulei, grasimi sau alte impuritati mecanice pentru a preveni contaminarea produsului. Se conditioneaza produsul la temperatura de 10-30 °C. Se indeparteaza eventualele coji formate la suprafata produsului. Se amesteca continutul in vederea omogenizarii cu mijloace manuale sau mecanice. Produsul se aplica fara dilutie, ca atare.

### Pregatirea suprafetelor:

Inainte de vopsire trebuie verificata conditia suprafetei. Scopul principal al pregatirii suprafetelor este asigurarea maximului de aderenta posibila a produsului de acoperire cu suportul.

### Parchet:

- se va siefui pardoseala cu hartie abraziva de granulatie 120, asigurandu-vă ca suprafata să fie uscată - maxim 15% umiditate și fără ceară
- se aplică primul strat ca atare, având grijă ca lacul să fie uniform întins pe suprafata
- după minim 2 ore se siefuieste usor din nou cu hartie abraziva granulatie 120
- se desprafuieste prin stergere cu carpa de bumbac umeda
- se aplică urmatorul strat având grijă să se întindă uniform și să nu ramane bule de aer în pelicula
- se lasă să se usuze 2 ore; nu se siefuieste intermediat după stratul al doilea
- se aplică al treilea strat, având grijă și la aplicarea acestuia să se întindă uniform și să nu ramane bule de aer în pelicula.

Pentru un aspect neted, satinat sau lucios după caz, fără defecte, este necesară:

- utilizarea unui trafalet de mohair cu discuri limitatori de grosime de strat pe laterale
- temperatură mediului de minim 15 °C

În cazul în care nu există discuri laterale care să limiteze grosimea de strat, atunci apasarea trebuie să fie usoara, de maxim 0,3kg forță pe manerul rolei.

Suprafata lacuită poate fi supusă la trafic usor după minim 8 ore de la uscarea ultimului strat aplicat și la trafic normal după minim 72 ore (3zile). Suprafata nu se va acoperi cu nimic și nu se vor folosi produse de întreținere minim o săptămână de la aplicare.

### Mobilier și piese din lemn:

- se curată lemnul, se degresează și se sterge cu material textil
- se siefuieste cu hartie abraziva granulatie 120-130 și se aplică lacul L8301W în aceeași modalitate ca la parchet

### Conditii de aplicare:

- temperatură mediului: 15-30 °C
- umiditatea relativă a mediului: maxim 70%
- temperatură suportului: 10-30 °C
- umiditatea suportului: maxim 15% și fără ceară

### Sisteme de aplicare:

Lacul se poate aplica și în sisteme transparente colorate: se siefuieste lemnul și se aplică cu pensula un strat de lazura colorată doar din seria IG5100. Se sterge cu o carpu uscată pentru îndepărarea surplusului de produs și se lasă pentru uscare minim 24 ore.

- se siefuieste usor cu hartie 130 și se aplică primul strat de lac Ecolac L8301 cu trafalet de mohair sau pensula
- după minim 2 ore se siefuieste usor din nou cu hartie abraziva granulatie 120
- se desprafuieste prin stergere cu carpu de bumbac umeda
- se aplică încă 2 straturi de lac respectând intervalul de 2 ore pentru uscare între straturi
- se obține sistemul în culoarea dorită.

### Timpuri de uscare:

Timpul necesar pentru manipulare este de 8 ore. Suprafetele pot fi stivuite după 72 ore de la aplicare. Dupa utilizare, ustensilele se spala cu apa.

Nu se recomanda a se lucra la temperaturi mai mici de 15°C.

<b><u>Date de securitate:</u></b>	Vezi fisa cu date de securitate a produsului.
<b><u>Securitatea muncii:</u></b>	Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectand cu strictete normele de preventie a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Se interzice: prezenta oricaror surse de foc, vopsirea in spatii fara o ventilatie corespunzatoare, contactul direct al pielii cu produsul respectiv, inhalarea prelungita a vaporilor, ingerarea produsului.  Deversarile accidentale de produse finite pot fi provocate de nerespectarea metodologiei de ambalare a acestora sau de o manipulare si depozitare necorespunzatoare. In aceste cazuri se colecteaza si se recupereaza, pe cat posibil, produsul deversat. Functie de cantitatea de substanta scursa, se procedeaza la stergerea suprafetei afectate cu materiale textile adevarate (bumbac, de preferinta) sau imbibarea acesteia cu un strat de nisip. Daca deversarile au afectat suprafete de sol nebetonate sau neprotejate, atunci se va decopera suprafata de teren afectata. Produsele rezultate in urma interventiilor enumerate mai sus (tesaturile textile imbibate, nisipul imbibat sau stratul de sol afectat) vor fi incinerate sau se vor depozita in halde impermeabilizate.
<b><u>Nota:</u></b>	Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultati producatorul pentru lamenari suplimentare. Datele despre produs sunt modificate o data pe an, incepand cu data prezentei emiteri.