

Fișa tehnică



HORNBACH Strukturfarbe Vopsea Structurată

- ✓ lasă peretele să respire
- ✓ rezistență la lovire
- ✓ rezistență ridicată la intemperii

Proprietăți

Vopsea structurată albă gata pregătită cu granulație fină pentru straturi fine decorative ale fațadei. Se aplică cu rola la fel ca vopseaua și ulterior se realizează în mod creativ structura în funcție de cerințe.

- permite transferul de aer
- inodoră
- nu conține solvenți

Destinație

Pentru tencuieli exterioare, zidărie, beton, gips, plăci de gipscarton, straturi vechi cu capacitate portantă, mate, pe bază de dispersie etc.

Ton de culoare

Alb.

Poate fi colorat cu nuanțatori sau la centrul de amestecare a vopselei Hornbach.

Indice de strălucire

Mat

Conținut

Dispersie de acrilat, dioxid de titan, cuarț, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-izotiazol-3-ona.

Conținutul de COV din acest produs este de max. 1 g/kg. Valoarea limită UE este de 40 g/kg (categoria A/c începând cu 2010).

GIS-Code

-

Rezistență la lumină

Foarte bună

Rezistență la intemperii

Foarte bună

Diluant

Aplicati nediluat. Gata preparat.

Ductibilitate

1 kg este suficient pentru cca. 1,5 m² pentru o singură aplicare în funcție de substrat neted. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca. 8 ore cu toate vopselele de fațadă Hornbach pe bază de dispersie. Uscare după 2 – 3 zile. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Scule

Trafalet pentru vopsea cu păr scurt, scule de structurare de exemplu pensulă, șpaclu, valț perforat și alte valțuri structurate. Se vor utiliza numai scule inoxidabile!

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă.

Aplicarea stratului

Substratul trebuie să fie curat, uscat, să nu conțină ulei, grăsimi, să fie neted și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Tencuielile proaspete vor fi lăsate min. 4 săptămâni să se usuce. Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu grund acrilic Hornbach. Pentru o aderență perfectă, se aplică în prealabil amorsa de tencuială de culoare albă Hornbach, dacă este posibil cu aceeași nuanță cu vopseaua structurată aplicată cu rola.

Agitați bine înainte de utilizare. Se aplică cu rola nediluat și uniform.

Pe parcursul unui interval de 20 de minute (în funcție de temperatură) se prelucrează conform preferințelor cu o sculă de structurare.

Înainte de utilizare, umeziți ușor trafaletul pentru vopsea.

Prelucrați suprafețele mari fără întrerupere.

Mențiuni importante

A nu se prelucra la temperaturii sub +8 °C (valabil pentru aer și bază)! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Indicații de siguranță

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacție alergică. Consiliere pentru persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

A se utiliza filtrele adecvate în cazul lucrărilor de șlefuire.

În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P303 + P352 În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă și săpun.

P301 + P315 În caz de înghițire: consultați imediat medicul.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

Debarasare

P501 Predați acest produs și ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.