

PRECIT SILICON CONSTRUCȚII GRI 310ML

Date tehnice :

Baza	Polisiloxan
Consistentă	Pasta stabilă
Sistem de uscare	Uscare datorită umidității atmosferice
Formare peliculă	Cca 5 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de întărire	2mm/24h
Duritate (DIN 53505)	25±5 Shore A
Greutate specifică (DIN 53479)	Cca 1,03 g/ml (transp) 1,25 g/ml(color)
Rezistență termică	-60°C....+180°C
Revenire elastică (ISO 7389)	> 80%
Distorsiune maximă	25 %
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,38 N/mm ²
Tensiune maximă (DIN 53504)	1,6 N/mm ²
Elongația la rupere (DIN 53504)	800 %

Descriere : PRECIT SILICON CONSTRUCȚII GRI 310ML este un izolanț de înaltă calitate monocomponent cu bază silicon cu domeniu de utilizare la interior sau exterior.

Caracteristici :

- ușor de aplicat
- își păstrează culoarea, rezistent la ultraviolete
- rămâne elastic după întărire
- disponibil într-o gamă largă de culori
- foarte bună aderență la majoritatea materialelor
- modul de elasticitate mic

Aplicații :

- rosturi în clădiri și construcții
- izolarea ferestrelor
- rosturi cu mobilitate mare în construcții
- izolări între profile din lemn tratat, metal, PVC și geamuri

Ambalaj : Cartuse 310 ml. Culori : gri

Termen de garanție și depozitare :

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete :

Tip : toate suprafețele usuale din construcții

Starea suprafețelor : curate, uscate, fără praf și grăsimi.

Preparare suprafețe : aplicați Primer 150 pentru suprafețe poroase – fără primer pe suprafețe neporoase.

Intotdeauna recomandăm un test preliminar de compatibilitate.



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI-TARGOVISTE 697C
Com. CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro

**Utilizare :**

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +5°C....+35°C

Curatare : cu « white spirt » imediat dupa utilizare

Finisare : solutie de apa cu sapun

Reparare : cu silicon neutru

Dimensiunea rostului :

Latime minimala : 5 mm

Latime maximala : 30 mm

Adancimea minimala : 5 mm

Recomandare : latimea = 2 x adancimea

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii

Observatii :

Neutru din punct de vedere chimic (pH=7)

Nu folositi acest izolanant pe piatra naturala ca marmura, etc. Utilizati Silirub MA.