

Denumire produs:	MASTERMAX PREMIUM 120
Distribuitor:	SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borșului Nr. 45-Oradea
Dimensiuni, ambalaj:	1,5m*50m - 75m ² /sul
Destinație și domeniu de utilizare:	Se utilizează la acoperișuri tip șarpantă de lemn cu un singur canal de ventilație (între folie și învelitoare) având un rol de protecție secundară împotriva umidității ce ar putea să pătrundă sub elementul de învelitoare. Este un strat cu rezistență termică înaltă, care se poate monta direct pe termoizolație sau pe alte suprafețe suport ferme.
Material:	Folie tristrat de culoare gri închis (între 2 straturi de flieș de PP, o membrană permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă)

Proprietăți	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Lungime sul	EN 1848 - 2	50m (-)0%
Lățime sul	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Liniaritate	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Greutate pe metru pătrat	EN 1849 - 2	120g/m ² (±)5%
Clasă de reacție la foc	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Impermeabilitate	EN 1928	W1
Permeabilitate la vaporii (Sd)	EN ISO 12572	0,02 m
Rezistență la rupere (Long/Transv)	EN 12311-1	300 N/5cm / 290 N/5cm
Alungire (Long/Transv)	EN 12311-1	60 % / 40 %
Rezistență la sfâșiere (Long/Transv)	EN 12310-1	120 N / 150 N
Stabilitate dimensională (Long/Transv)	EN 1107-2	<1% / <1%
Flexibilitate la temperatură scăzută	EN 1109	(-)30°C
Modificări de propr. după îmbătrânire artificială		
Impermeabilitate	EN 1928	W1
Modificare rezistență la rupere (Long/Transv)	EN 12311-1	max 25% / max 25%
Modificare alungire (Long/Transv)	EN 12311-1	max 25% / max 25%
Alte proprietăți		
Etanșeitate	EN 13859-2	<0,1m ³ /m ² .h.50Pa
Rezistență la temperatură		(-)30°C - (+)100°C
Rezistență la temperatură pe termen scurt	EN 1296	(+)120°C
Stabilitate UV		max. 3 luni

Reguli de depozitare și magazinare:

La loc uscat, acoperit, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare.

Garanție:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport, depozitare și punere în operă stipulate de distribuitor și cu prezentarea facturii. După punere în operă, foliile de acoperiș trebuie acoperite în cel mai scurt timp (max. 2 luni), se recomandă acoperirea foliilor (de exemplu cu o folie PE) înainte de finalizarea montării elementelor de învelitoare pentru a asigura spațiilor interioare protecție împotriva umidității. SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL nu își asumă nici o garanție pentru daunele datorate scurgerilor de ploaie din timpul procesului de execuție. Deteriorările datorate condițiilor meteorologice sau neglijenței din timpul punerii în operă vor fi corectate înainte de montarea învelitorii!

Prescripții referitoare, specificații:

SR EN 13859-1, SR EN 13859-2, Ghid de punere în operă folii de acoperiș

Riscuri posibile, prescripții de prevenire:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului acest produs nu necesită fișă tehnică de securitate.

Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pe baza unor date și informații, respectiv pe baza unor cunoștințe generale. Conținutul datelor din prezenta fișă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietățile descrise în fișa tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligația proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de punere în operă într-o anumită structură.

Prezenta fișă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea acesteia. Deoarece conținutul fișei tehnice se poate modifica, este obligația proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediție.

