

**ADEZIV REZISTENT LA APA D3 PENTRU LEMN 65A****Date tehnice :**

Baza	Dispersii PVAc
Consistenta	Lichid
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de presare	60 minute
Forta de presare	2...3 kg/cm <sup>2</sup>
Rezistenta termica	-20°C....+70°C dupa uscare
Greutate specifica	Cca 1,1 g/ml
Rezistenta la apa	D3
Consum	150 ml/ m <sup>2</sup>

**Descriere :** Adezivul rezistent la apa D3 pentru lemn 65A este un adeziv vinilic monocomponent, pentru lipirea sau placarea cu lemn la exterior cu o foarte mare rezistenta la umezeala.

**Caracteristici :** Foarte buna aplicabilitate, ramane transparent dupa uscare, rezistent la apa D3, lipire foarte puternica.

**Aplicatii :**

- Orice asamblare din lemn
- Lipirea cartonului sau hartiei
- Lipirea lemnului stratificat
- Lipirea elementelor din lemn in constructii

**Ambalaj :** Culoare produs alb, tub 750 gr

**Termen de garantie si depozitare :**

- 24 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

**Suprafete:**

Tip: lemn, carton si alte suprafete poroase

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi

Tratament prealabil: o usoara slefuire a suprafetelor de lipire va imbunatati aderenta .

Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

**Utilizare :**

*Metoda :* aplicarea adezivului cu ajutorul unei spatule pe una din suprafete iar apoi presarea lor dupa asamblare timp de 60 min .

*Temperatura de aplicare :* +5°C....+30°C

*Curatare :* cu apa

**Observatii :**

Datorita diversitatii tipurilor de lemn din stejar sau exotic pot aparea pete.