

Akkit 430 Adeziv pentru placaj ceramic si piatra naturala interior 25 kg

Descrierea produsului

Adeziv alb in pat subțire pulverulent, cu intarire hidraulica pentru lipirea placajelor ceramice pe pereti si pardoseli, mozaic ceramic, piatra naturala, clinker la interior.

Termen de valabilitate

12 luni, loc uscat, pe paleți din lemn, înfoliat, în ambalaje originale, nedesfăcut.

Punere in opera

Instrumente recomandate:

Mixer electric cu turatie redusa, vas de amestecare adecvat, gletiera cu dinti, burete.
pGletiera cu dinti trebuie adaptată la dimensiunea placajului ce se va aplica și suprafața de aplicare.

Amestecare:

Se amestecă într-un vas, amestecând cu ajutorul unui mixer cu turatie redusa până când este omogen și fara cocoloase (timp de amestecare aproximativ 3 minute) si se remalaxeaza dupa cca 5 min.

Aplicare:

Se recomandă ca adezivul să se aplice pe stratul suport continuu cu partea netedă a gletierei cu dinți care ulterior se striază cu partea dințată a gletierei la un unghi de 45 - 60 °până se obține un aspect uniform adăugând material acolo unde este necesar. Placajul ceramic trebuie montat în adezivul proaspăt și poziționat printr-o ușoară mișcare de glisare și prin exercitarea unei presiuni suficiente asupra plăcii, obținând astfel o lipire optima. Indepărtați orice mortar rămas cu un burete umed. Tehnica dubla de aplicare a adezivului, adeziv atat pe placa cat si pe suport se va folosi in cazul zonele cu solicitari mari. Purtați mănuși de protecție + protecție pentru ochi.

Date Tehnice

Temperatura de aplicare: +5 pana la +25°C

Culoare: alb

Dimensiune placaje: Max. 35 x 35 cm

Consum functie de Gletiera cu dinti:

Gletiera cu dinti:	3	6	8	10 mm
Consum cca.:	1,5	2,0	2,8	3,6 kg/m ²
25 kg Akkit 430 acopera o suprafata de cca.:	16,6	12,5	8,9	6,9 m ²

Cantitate apa: 7,5 l / 25 kg (= 0,30 l / kg)

Malaxare: ca. 3 Min.

Timp de maturare: ca. 5 Min.

Timp de lucru: ca. 3 ore.

OpenTime: ca. 20 Min.

Timp de corectie: ca. 5 Min.

Circulabil: dupa ca. 24 ore.

Chituibil: dupa ca. 24 ore.

Incarcare: dupa ca. 3 zile
Grosime adeziv: 1 pana 5 mm

Suport

Suprafața trebuie să fie uscată, neînghețată, rezistentă, stabilă, fără praf, murdărie, ulei, grăsimi, decofrol și parti neaderente și să respecte normele tehnice aplicabile naționale și europene, standardele și normativele tehnice de execuție. Continut de crom scăzut conform Directiva UE 2003/53 / CE.