

Fișa tehnică



HORNBACH StyleColor Lac transparent semilucios

- ✓ inodor
- ✓ rezistent la lovituri
- ✓ poate fi diluat cu apă

Proprietăți

Lac incolor de înaltă calitate cu 1 componentă, foarte rezistent la abraziune, cu grad redus de miros, semilucios, pe bază de acril, pentru spații interioare. Lacul transparent este durabil și dispune de o capacitate mare de acoperire. Datorită rezistenței la lovire și zgâriere, produsul este recomandat pentru protejarea pieselor de mobilier și a suprafețelor de lemn solicitate mecanic. Datorită stratului final de lac transparent, piesele de mobilier și suprafețele de lemn vopsite cu vopsea cretată beneficiază de o sigilare protectivă, și curățare ușoară.

Destinație

Pentru interior.

Ideal pentru piese de mobilier și suprafețe de lemn, de ex. uși din lemn, mobilă din lemn. Foarte adecvat pentru sigilarea protectivă a pieselor de mobilier și a suprafețelor prevăzute cu strat de acoperire de vopsea cretată.

Ton de culoare

Incolor

Indice de strălucire

Semilucios

Conținut

Dispersie de acrilat, apă, eter glicolic, silicați, aditivi, conservanți 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-izotiazol-3-ona.

Rezistență la lumină

-

Rezistență la intemperii

Numai pentru interior.

Diluant

Apă

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru cca. 8 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % uscarea la suprafață are loc după cca. 1 – 2 ore. Se poate aplica un nou strat după cca. 6 ore. Uscarea completă are loc după cca. 24 ore. Complet utilizabil după cca. 1 săptămână. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.

Fișa tehnică



Pensulă, rolă.

Curățarea sculelor

A se curăța imediat după utilizare cu apă și săpun.

Aplicarea stratului

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu prezinte urme de grăsime și ulei și să fie rezistentă. Umiditatea lemnului nu trebuie să fie mai mare de 15 %.

Amestecați bine înainte de utilizare. **Aplicarea pe vopsea cretată:** Îndepărtați complet (prin decapare sau șlefuire) straturile mai vechi de vopsea desprinse parțial și care se exfoliază, straturile de material de lustruit, de ceară și de produse de îngrijire. Îndepărtați praful/aspirați suprafețele. După uscarea în profunzime a vopselei cretată aplicate pe piesele de mobilier sau pe suprafețe, aplicați un prim strat de lac transparent cu o pensulă/rolă pentru lacuri pe bază de apă. După primul strat, respectați un timp de uscare de 6 ore și abia după aceea aplicați cel de-al doilea strat de lac transparent.

Aplicarea pe lemn brut: Neteziți lemnul brut prin șlefuire și îndepărtați praful. Apoi aplicați două straturi de lac transparent, cu un timp intermediar de uscare de 6 ore, cu o pensulă/rolă pentru lacuri pe bază de apă. Efectuați o șlefuire intermediară cu hârtie abrazivă fină (granulație 240) și îndepărtați praful de pe suprafețe. Apoi aplicați lăcuirea finală.

Pentru aderarea optimă a lacului, după primul, respectiv după al doilea strat aplicat executați o șlefuire intermediară cu o pânză neșesută abrazivă sau cu hârtie abrazivă fină (granulație 240), apoi stergeți foarte bine suprafața.

Mențiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer și substrat)!

Indicații de siguranță

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Conținutul de COV este de max. 60 g/l. Valoarea limită UE este de max. 140 g/l (categoria A/i începând cu 2010).

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530. Pentru pulverizare utilizați filtrul Kombi A2/P2. A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor. Pentru șlefuire utilizați filtrul de praf P2. În timpul și după aplicare asigurați o ventilație corespunzătoare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă și săpun. Evitați dispersarea în mediu.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Aruncați conținutul/containerul la deșeurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Depozitare

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.