

CERTIFICAT DE CALITATE

CARACTERISTICI TEHNICE	OSBPLY filmat 27 mm WBP Romply
Număr de straturi	8 straturi furnir de plop + Miez OSB 3 de 11.5 mm
Grosime (mm)	27± 0.5
Dimensiuni (mm)	2500*500
Ortogonalitate (mm)	±2
Densitate (kg/m ³)	510±10%
Umiditate (%)	8-12
Rezistența la încovoiere longitudinală (N/mm ²)	29-42
Rezistența la încovoiere transversală (N/mm ²)	24-33
Modul de elasticitate la încovoiere longitudinală (N/mm ²)	≥2900
Modul de elasticitate la încovoiere transversală (N/mm ²)	≥2400
Umflare/Imersiune în apă după 24 de ore (%)	≤8
Eliberare de formaldehidă (mg/hxm ²)	<3.5
Adeziv rezistent la apă	FENOL
Clasa de emisie de formaldehidă	E1
Greutate film fenolic (g/m ²)	160 (film galben)
Caracteristici generale	Fete netede de plop tr 2.6 mm (2), subfete de plop lg 1.9 mm (2), interioare plop tr 2.6 mm (2), interioare plop lg 1.9 mm (2) si miez de OSB 3 de 11.5 mm calibrat, straturile exterioare sunt acoperite cu film fenolic galben. Se accepta umflarea filmului Max. 3/20 mm, arsuri Max. 3/20 mm, fisuri Max. 2/20 mm, zone mate – mici suprafete. Sunt permise cumulativ maxim 3 (trei) defecte pe o fata. Se accepta lipsa film pe zone mici, acoperindu-se cu vopsea de protectie, culoarea filmului. Margini izolate impotriva apei (galben pulverizat)

Eliberat: Cosmin ZAHARCU
Manager Calitate – Dep. Calitate

ROMPLY MEROPS SA

Nr. Reg. Com: J51/423/2012 | CUI: RO 23369113

Sediul social: Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, CP: 910060, Călărași, România | Tel./Fax: +40 242 311 454

e-mail: office@merops.ro | web: www.romplymerops.ro