

Akkit 550 Mortar de rostuit pavaje din piatra naturala 25kg

Descrierea produsului

Mortar de rostuit pavaje, pulverulent, de consistenta fluida, rezistent la apa si inghet pentru rostuirea pietrelor si dalelor de pavaj in consistenta fluida la interior si exterior cu dimensiunea rostului intre 5 – 30 mm.

Termen de valabilitate

12 luni, loc uscat, pe paleți din lemn, înfoliat, în ambalaje originale, nedesfăcut.

Punere in opera

Instrumente recomandate:

Mixer electric cu turatie redusa, vas de amestecare, gletiera de cauciuc, drisca de buerete sau burete pentru spalare, găleată de apă. Curățați bine instrumentele cu apă imediat după utilizare.

Amestecare:

Se amestecă cu un mixer cu turatie redusa (timpul de amestecare este de aproximativ 3 minute) și se asigură consistența vartoasa. (La un recipient de 1,3 litri diametru poate fi: 35-38cm)

Aplicare:

Aplicați pe diagonală pe direcția rostului cu ajutorul unei gletiere de cauciuc sau un spaclu. După intarire, curățați cu apă curata și un burete moale. Asigurați-vă că rosturile sunt umplute cu chit. După uscare (zvantare), se spala din nou cu apă curata. Protejați suprafata contra solicitarilor mecanice (mersul) timp de aproximativ 3 zile de la aplicare. Pentru a evita patarea chitului este necesar ca mortarul din stratul suport sa fie complet uscat inaintea chituirii si rosturile sa fie curate. Pentru a evita abaterile de culoare, folositi pe cat posibil chituri din aceeasi sarja de productie si preparati intregul continut de sac. Purtați mănuși de protecție + ochelari de protecție pentru ochi.

Date Tehnice

Temperatura de aplicare: +5 pana la +25°C

Consum:

Piatra de pavaj: ca. 2-4kg/m²/cm

Placi de pavaj: ca. 1kg/m²/cm

Cantitate de apa: 3,5-4,0 l /25 kg (= 0,14-0,16 l / kg)

Trafic pietonal: dupa ca. 3 zile

Trafic usor: dupa ca. 7 zile

Solicitari normale: dupa ca. 21 zile

Latime rost: 5 - 30 mm

Suport

Mortarul de așezare a țiglelor trebuie să fie suficient de uscat. Flancurile de îmbinare trebuie să fie uscate și fără praf și substanțe reducătoare de aderență. Orice reziduuri de mortar trebuie îndepărtate din îmbinare înainte de aplicarea chitului. Continut de crom scăzut
Directiva UE 2003/53 / CE.

Fraze de pericol

Instrucțiuni generale de siguranță: Dacă este nevoie de sfaturi medicale, țineți ambalajul sau eticheta la îndemână. A nu se lăsa la îndemana copiilor. Citiți eticheta înainte de utilizare.

Fraze de pericol: Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Poate irita tractul respirator. Provoacă iritarea pielii. Instrucțiuni de siguranță: Evitați

inhalarea prafului. Purtați mănuși de protecție + protecție pentru ochi. IN CAZ DE CONTACT

CU OCHI: Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Dacă este posibil, îndepărtați

orice lentile de contact existente. Continuați să clătiți. Apelați imediat un CENTRUL DE

INFORMARE TOXIOLOGICA / medic. Dacă apar iritații sau erupții cutanate: Obțineți sfaturi /

atenții medicale. Eliminați conținutul / containerul în conformitate cu reglementările locale /

regionale / naționale / internaționale. Produsul conține: clincher de ciment Portland. Produs

special pentru utilizare de specialiști cu experiență. Urmați exact instrucțiunile din fișa

tehnică! Nu lăsați la îndemana copiilor! Nu depozitați lângă alimente. Acest ambalaj este

scutit de VVO. Ambalajele goale sunt introduse în centrul de colectare și reciclare.