

Elabrick grund

Grundul Elabrick este folosit ca agent de amorsare pentru adezivul special Elabrick.

Proprietăți ale produsului

Reglează bine proprietățile tuturor suprafețelor elor absorbante. Prolungește timpul de prelucrare a adezivului special Elabrick. Grundul este permeabil la vapori.

Aplicare

Poate fi utilizat pe pereți interiori și exteriori. Grundul Elabrick este adecvat doar ca agent de amorsare pentru adezivul special Elabrick, iar adezivul special Elabrick este adecvat doar pentru montarea benzilor de faianță Elabrick.

Poate fi utilizat pe orice suprafață așternută, curată și uscată, capabilă să suporte sarcina și ușor absorbantă. Trebuie verificată capacitatea straturilor deja prezente de a prelua sarcina. Orice strat care nu poate suporta sarcina trebuie îndepărtat. Orice strat de nivelare care a fost aplicat trebuie lăsat să se întărească complet și să se usuce înainte de aplicarea grundului. Suprafețele murdare sau contaminate trebuie curățate și/sau tratate. Cereți îndotarea sfaturi dacă aveți îndoieli.

Unelte și curățare

Grundul poate fi aplicat cu ajutorul unui trafalet sau a unei pensule mari și plate. Uneltele trebuie curățate cu apă caldă imediat după utilizare, înainte ca grundul să se întărească.

Date tehnice

liant:	poliacrilat fără alchilfenoli etoxilați (APEO), pe bază de apă
umpluturi:	nisipuri și pulberi pe bază de cuarț
forma furnizată:	lichid
densitate:	$\pm 1,15 \text{ g/cm}^3$
pH:	la 20°C: 8,0-9,0
temperatură:	temperatura minimă a suprafeței și a aerului este de +5°C temperatura maximă a suprafeței și a aerului este de 30°C (atât la aplicare, cât și în timpul uscării)
depozitare:	păstrat în loc răcoros dar ferit de îngheț în timpul depozitării și transportului
consum:	$\pm 0,25 \text{ kg/m}^2$ în funcție de suprafață și de metoda de lucru
culoare:	de culoare deschisă
ambalaj:	găleți de 5 și 15 kg
securitate:	consultați fișa de securitate pentru adeziv special / grund Elabrick

Prelucrare

Agitați grundul gata de utilizare, înainte de utilizare. Distribuți uniform pe suprafață cu ajutorul unui trafalet sau a unei pensule mari și plate. Lăsați să se usuce timp de cel puțin 24 de ore după prelucrare. Procesul de uscare fizică a produsului implică evaporarea apei. Umiditatea ridicată și/sau temperaturile scăzute pot încetini procesul de uscare. Nu prelucrați la temperaturi mai mici de +5°C sau mai mari de 30°C. Straturile de grund sunt rezistente la intemperii doar într-o măsură limitată. Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă curată.

Securitate

Produsele nu sunt clasificate ca fiind periculoase în conformitate cu directivele CE. Asigurați o ventilație suficientă în timpul prelucrării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii/pielea: clătiți cu apă caldă și consultați un medic dacă aveți îndoieli. În caz de înghițire: clătiți gura pacientului și consultați un medic. Mențineți pacientul calm și nu provocați vărsături.

Observații

Dacă materialul este păstrat în ambalajul original închis, termenul de valabilitate este de cel puțin 18 luni, dacă este depozitat în condiții răcoroase și la adăpost de îngheț. Data de expirare este indicată pe ambalaj. Dacă ambalajele au fost deschise, acestea trebuie în mod adecvat bine după utilizare; termenul de valabilitate va fi limitat. Putem prescrie modul corect de utilizare cu succes a produselor noastre, dar nu putem verifica ceea ce se face. Prin urmare, putem garanta doar calitatea produselor noastre atât timp cât acestea sunt acoperite de termenii și condițiile noastre de vânzare și de livrare; nu garantăm modul în care sunt prelucrate produsele. Dacă aveți îndoieli cu privire la o anumită suprafață, vă recomandăm să realizați mai întâi câteva benzi de test pentru a preveni probleme (viitoare) pentru care nu ne putem asuma nicio răspundere.

Această fișă tehnică înlocuiește toate fișele tehnice anterioare. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări care sunt rezultatul progresului tehnic.