

MODULAN 810 Vlies

Adeziv pentru tapet vlies neted și în relief

Descriere produs

Domeniu de utilizare

Adezivul pentru tapet vlies MODULAN 810 este adecvat pentru lipirea tapetelor vlies netede și în relief.

Proprietăți

- calitate de meșter
- aplicare fără stropire direct pe perete

Dimensiune ambalaj

200 g, 250 g și 500 g

Consum

Utilizare	Aplicare	Cantitate de apă la 200 g	Cantitatea de 200 g suficientă pentru
Aplicare direct pe perete	1 : 15	3 l	15 - 20 mp
Aplicare pe tapet	1 : 20	4 l	20 - 25 mp

Utilizare	Aplicare	Cantitate de apă la 250 g	Cantitatea de 250 g suficientă pentru
Aplicare direct pe perete	1 : 15	3,75 l	20 - 25 mp
Aplicare pe tapet	1 : 20	5 l	25 - 30 mp

Utilizare	Aplicare	Cantitate de apă la 500 g	Cantitatea de 500 g suficientă pentru
Aplicare direct pe perete	1 : 15	7,5 l	40 - 50 mp
Aplicare pe tapet	1 : 20	10 l	50 - 60 mp

Temperatură prelucrare

Nu prelucrați la temperaturi mai mici de + 5 °C (valabil pentru mediu și substrat)

Prelucrare

Utilizare

Adăugați rapid întreg conținutul ambalajului în apă curată și rece, continuați să amestecați încă puțin timp. Amestecați încă o dată puternic, după 15 minute, evitând formarea de cocloașe. Pentru

Procedeeul de aplicare

tapetul vlies se recomandă tehnica de lipire pe perete: cu ajutorul unei role cu peri scurți sau a unei perii, aplicați adezivul uniform pe suprafața suport, pe o lățime de 1 - 2 fâșii de tapet. Așezați fâșia de tapet direct pe patul de adeziv și apăsați uniform și fără a forma bule. Adezivul pentru tapet vlies poate fi aplicat și cu o perie pe partea din spate a tapetului.

Mod de aplicare: tehnica de lipire pe perete (cu rola cu peri scurți sau peria direct pe perete) sau direct pe tapet cu peria de tapetat

Indicații cu privire la prelucrare

Respectați indicațiile producătorului tapetului cu privire la prelucrare. Îndepărtați imediat resturile de adeziv cu un prosop umed.

Pregătirea suprafețelor de aplicare

Toate grundurile menționate sunt recomandări tehnice de aplicare, putând fi utilizate și alte grunduri, după caz. Vă rugăm să respectați fișele tehnice respective ale tuturor produselor utilizate.

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, rezistentă, fără praf și degresată. Îndepărtați tapetul vechi și vopselele pe bază de clei. Acoperiți fisurile, găurile și denivelările. Pretratați suprafețele nisipoase, cretate și puternic absorbante cu grund de profunzime MODULAN 2101 Hydrosol sau concentrat pentru grund 1:5 MODULAN 2102.

Indicație: La aplicarea grundului de profunzime nu trebuie să apară la uscare suprafețe închise și lucioase, deoarece acestea pot interfera cu aderența straturilor ulterioare.

Indicații**Baza materiei prime**

Metilceluloză, potențiator de aderență, amidon polianionic, aditivi

Densitate în vrac

cca. 470 kg/cm³

Valoare pH

Cca. 10

Indicațiile privind riscurile și siguranța

Informațiile cu privire la utilizarea în condiții de siguranță, curățarea și eliminarea deșeurilor se găsesc pe etichetă și în fișa tehnică de securitate.

Depozitarea

A se depozita la loc uscat. Fără conservanți, de aceea prelucrați cât mai rapid adezivul amestecat.

Eliminarea deșeurilor

Se vor recicla numai recipientele complet golite. Resturile de produs uscate pot fi eliminate ca deșeu împreună cu gunoiul menajer sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide se elimină în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 04 10.

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișa tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă și din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și aplicabilitatea (de ex., prin aplicări de probă etc.) înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.