

MODULAN 800 Papier

Adeziv pentru tapet normal de hârtie

Descriere produs

Domeniu de utilizare

Adezivul pentru tapet de hârtie MODULAN 800 este adecvat pentru lipirea tapetelor de hârtie, de la cele ușoare la cele grele.

Proprietăți

- foarte economic
- ușor de corectat

Dimensiune ambalaj

125 g

Consum

Utilizare	Aplicare	Cantitate de apă per pachet	Pachet suficient pentru
Preaplicare de adeziv	1 : 65	8 l	50 - 60 mp
Tapet normal de hârtie	1 : 50	6,25 l	30 - 35 mp 6-7 role Euro

Rola Euro: cca. 10,05 x 0,53 m

Temperatură prelucrare

Nu aplicați la temperaturi mai mici de + 5 °C (valabil pentru mediu și suprafețe)

Prelucrare

Utilizare

Adăugați întreg conținutul ambalajului în apă curată și rece, continuați să amestecați încă puțin timp. Amestecați încă o dată puternic, după 30 minute, evitând formarea de cocloașe. Aplicați uniform adeziv pe fâșia de tapet și pliați tapetul. După respectarea timpului de înmuiere indicat, aplicați fâșia de tapet la îmbinare, apăsând uniform și fără a forma bule.

Procedeul de aplicare

Mod de aplicare: peria de tapetat; pe tapet

Indicații cu privire la prelucrare

Respectați indicațiile producătorului tapetului cu privire la prelucrare. Îndepărtați imediat resturile de adeziv cu o cârpă umedă.

Pregătirea suprafețelor de aplicare

Toate grundurile menționate sunt recomandări tehnice de aplicare, putând fi utilizate și alte grunduri, după caz. Vă rugăm să respectați fișele tehnice respective ale tuturor produselor utilizate.

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, rezistentă, fără praf și degresată. Îndepărtați tapetul vechi și vopselele pe bază de clei. Acoperiți fisurile, găurile și denivelările. Pretratați suprafețele nisipoase, cretate și puternic absorbante cu grund de profunzime MODULAN 2101 Hydrosol sau concentrat pentru grund 1:5 MODULAN 2102.

Indicație: La aplicarea grundului de profunzime nu trebuie să apară la uscare suprafețe închise și lucioase, deoarece acestea pot interfera cu aderența straturilor ulterioare.

Indicații

Baza materiei prime	Amestec din amidon și celuloză polianionice
Densitate în vrac	cca. 410 kg/cm ³
Valoare pH	Cca. 10
Indicațiile privind riscurile și siguranța	Informațiile cu privire la utilizarea în condiții de siguranță, curățarea și eliminarea deșeurilor se găsesc pe etichetă și în fișa tehnică de securitate.
Depozitarea	A se depozita la loc uscat. Fără conservanți, de aceea prelucrați cât mai rapid adezivul amestecat.
Eliminarea deșeurilor	Se vor recicla numai recipientele complet golite. Resturile de produs uscate pot fi eliminate ca deșeu împreună cu gunoiul menajer sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide se elimină în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 04 10.

Informație tehnică versiunea iulie 2021

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișa tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care decurge și din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și aplicabilitatea (de ex., prin aplicări de probă etc.) înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.