

THERMAX-ADEZIV REZISTENT TERMIC



SPECIFICATII TEHNICE

Temperatura de utilizare	°C	1000
Sarcina pentru scurt timp	°C	1100
Densitate	kg/m ³	2500
Vascozitate	Pa.s	66-74
Consistenta		pastos
Temperatura de lucru	°C	> +5
Rezistenta material	N/cm ²	350
Clasa de pericol		Nu
Depozitare	Ferit de inghet >2 grade	
Livrare Alte forme de livrare	kg	1 – punga
Culoare		bej



Pentru lipirea placilor de vermiculit sau placi rezistente la temperatura ca si in toate domeniile de constructii in care se folosesc materiale termorezistente

Lipirea placilor termorezistente se pot lipi una de cealalta sau de metal, zidaria, piatra, ceramica, lemn, etc.

THERMAX-este optim pentru lipirea placilor de Vermiculita

Cantitate necesara pt lipire

cca. 250g / m² - suprafata
cca. 50g / ml rosturi

Mod de utilizare

Suprafetele care vor fi lipite, vor fi unse cu un strat THERMAX, dupa care se prind cu cuie, cleme sau suruburi. THERMAX va fi aplicat direct din tub pe suprafata care va fi lipita.

Surplusul iesit pe margini trebuie indepartat. La temperatura camerei, procesul de lipire dureaza cateva ore.

A nu fi prelucrat sud 5 grade celsius.

Adezivul THERMAX poate fi depozitat în ambalajul original tubular la 20 - 25 °C timp de aproximativ 12 luni.