

Elabrick adeziv special

Adezivul special Elabrick este un adeziv de înaltă calitate, cu lipire organică, fabricat din materii prime minerale. Adezivul a fost elaborat pentru montarea cărămizii flexibile Elabrick. Acestea pot fi utilizate pe suprafețe e variate în diverse moduri. Caracteristici perfecte de prelucrare – fără a fi necesară o chituită ulterioară.

Proprietăți ale produsului

Adezivul special Elabrick este potrivit numai pentru montarea cărămizii flexibile Elabrick. Culoarea adezivului este, de asemenea, culoarea chitului. Există o gamă largă de culori, poate fi prelucrat rapid și simplu, poate fi acoperit cu vopsea, este permeabil la vapori și își menține culoarea. Adezivul se întărește după prelucrare și formează un singur strat cu cărămida flexibilă. Pot apărea unele diferențe de culoare, deoarece sunt utilizate materii prime naturale.

Aplicare

poate fi utilizat pe pereți interiori și exteriori. Succesiunea lucrărilor: se aplică adezivul, se presează uniform plăcile de cărămidă flexibilă în adeziv și se netezesc îmbinările cu ajutorul unei perii umede și curate. Dacă este necesar, suprafața trebuie curățată și/sau pretrată.

Suprafața

Adezivul special Elabrick este un adeziv de dispersie gata de utilizare. Adezivul poate fi utilizat pe orice suprafață fermă, curată și uscată, capabilă să suporte sarcina, lipsită de tensiuni și ușor absorbantă. În unele cazuri, poate fi necesară utilizarea unui strat care să faciliteze aderența (un grund). Suprafețele foarte absorbante trebuie tratate în prealabil cu un grund care să regleze absorbția. Suprafețele murdare sau contaminate trebuie curățate și/sau tratate. Dacă aveți îndoieli, cereți sfaturi.

Unelte și curățare

Instrumente de măsurare, o nivelă cu bulă, un cordon de zidărie/un cordon de marcare/un instrument cu laser (pentru așezarea straturilor), o mistrie, o mistrie dințată (4x4, 4x6 sau 6x6 mm), o foarfecă și o perie plată (10, 12 sau 14 mm lățime) pentru așezarea cărămizii flexibile și netezirea chitului.

Uneltele trebuie curățate cu apă caldă imediat după utilizare, înainte ca adezivul să se întărească.

Date tehnice

liant:	dispersie polimerică pe bază de apă
coloranț:	pigment lichizi rezistenți la UV, pe bază de materiale naturale
umplutură:	diferite tipuri de nisip de cuarț
formă:	pastă
densitate:	±1,70 g/cm³
pH:	la 20°C: 8,0 - 9,0
vâscozitate dinamică:	la 20°C: 1,900 mPa s
temperatură:	temperatura minimă a suprafeței și a aerului este de +5°C, atât la aplicarea stratului de adeziv, cât și în timpul întăririi acestuia.
depozitare:	trebuie păstrat ferit de îngheț în timpul depozitării și transportului
consum:	2,5 - 3,5 kg/m² în funcție de suprafață și de metoda de lucru
culoarea adezivului:	alb / gri-nisipiu / gri-deschis / gri-ciment / gri / antracit / maro
ambalaj:	găleți de 5 sau 15 kg
securitate:	consultați fișa cu date de securitate a adezivului special Elabrick

Prelucrare

Adezivul special Elabrick se aplică pe verticală cu ajutorul unei mistrii dințate: grosimea stratului aprox. 1,5 - 2,0 mm. În funcție de circumstanțe (temperatură, umiditatea aerului etc.), nu trebuie aplicat pe suprafețe mari pentru a preveni formarea unei pelicule pe stratul de adeziv. Cărămida flexibilă se presează în adezivul umed cu o ușoară mișcare de glisare. Cărămida flexibilă trebuie să fie complet încorporată în adeziv. Acest lucru se poate verifica prin îndepărtarea unei benzi de pe fațadă și verificarea faptului că partea din spate a cărămizii flexibile să fie complet acoperită cu adeziv. Adezivul de la îmbinări trebuie netezit cu o perie ușor umedă, imediat după prelucrare. Îmbinările de cap (exterioare) se netezesc mai întâi, după care se netezesc îmbinările patului (interioare), cu o mișcare lungă. Asigurați-vă că o cantitate suficientă de adeziv este în contact cu părțile laterale ale cărămizii flexibile, astfel încât apa să nu poată pătrunde în spatele acesteia. Atunci când este utilizată la exterior, cărămida flexibilă trebuie protejată împotriva vântului și a ploii timp de cel puțin 3 zile după ce a fost montată (timpul necesar depinde de temperatura și de umiditatea aerului).

Observații

Dacă materialul este păstrat în ambalajul original închis, termenul de valabilitate este de cel puțin 18 luni, dacă este depozitat în condiții răcoroase și la adăpost de îngheț. Data de expirare este indicată pe ambalaj. Dacă ambalajele au fost deschise, acestea trebuie închise bine după utilizare; termenul de valabilitate va fi limitat. Putem prescrie modul corect de utilizare cu succes a produselor noastre, dar nu putem verifica ceea ce se face. Prin urmare, putem garanta doar calitatea produselor noastre atât timp cât acestea sunt acoperite de termenii și condițiile noastre de vânzare și de livrare; nu garantăm modul în care sunt prelucrate produsele. Dacă aveți îndoieli cu privire la o anumită suprafață, vă recomandăm să faceți mai întâi câteva teste pentru a preveni probleme (viitoare) pentru care nu ne putem asuma nicio răspundere. Această fișă tehnică înlocuiește toate fișele tehnice anterioare. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări care sunt rezultatul progresului tehnic.