

FISA TEHNICA
BENZI ALUMINIU

DESCRIERE PRODUS:

SERIA de benzi PSA pe bază de folie de aluminiu (moale) și adezivi acrilici sau cauciuc/rășină.

CARACTERISTICI:

- * Aderență excelentă la exfoliere, aderență inițială bună și lipire permanentă
- * Rezistență bună la apă și foc: sunt disponibile versiunile aprobate UL
- * Rezistență remarcabilă la temperatură și îmbătrânire
- * Căptușit cu căptușeală ușor de îndepărtat bazată pe hârtie siliconată

APLICAȚII:

- * Conductele și izolația conductelor într-o gamă largă de condiții interioare și exterioare
- * Etanșarea îmbinărilor și/sau a cusăturilor împotriva umezelii și vaporilor în izolația din folie
- * Celelalte aplicații permanente de etanșare, menținere, îmbinare, mascare care necesită protecția oferită de suportul din folie de aluminiu

PROPRIETĂȚI FIZICE:

3PLUS No produs.	Tip	Susținere și	Tipul și grosimea	Operațiune	strat	Tack	putere	rezistenta
	produs	Grosimea suportului (mi) PSTC-33	adezivului (mi) PSTC-33	Temperaturi deg C	adeziva (N/25mm) PSTC-1	(cm) PSTC-6	de tractiune (N/25mm) PSTC-31	la foc UL 723
3P A22	ALU T	Aluminiu (aliaj special), 22mi	Solvent Acrylics, 40	-30C to +120C	20	20	40	Nu

DIMENSIUNI DISPONIBILE SI AMBALAJ:

- * Dimensiuni disponibile: 50mm/50M, 75mm/75M, 100mm/50M. Alte dimensiuni și lungimi 100M disponibile: La cerere (pentru cantități semnificative).

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE:

- * Aceste produse, la fel ca toate benzile PSA, trebuie aplicate pe suprafața care este curată, uscată și fără grăsime și ulei
- * Aceste produse trebuie păstrate la temperatura camerei și ferite de sursa umedă și de căldură
- * Perioada de valabilitate: Un an de la data expedierii atunci când este depozitat la 21°C / 50% umiditate relativă ferit de lumina directă a soarelui

Notă:

- * Proprietățile fizice enumerate mai sus sunt valori medii și nu trebuie considerate ca specificații.
- * Clienții, totuși, ar trebui să stabilească dacă produsul este potrivit pentru utilizarea pe care o au destinată.

