

SWS Extra exterior

Revizuire: 16.08.2021

Pagina 1 din 2

Date tehnice

Material		Lână sintetică netesută
Strat adeziv		Dispersie acrilică
Folia de protecție detasabilă		Folie siliconizată
Rezistență la tracțiune (longitudinal)	EN 12311-1	≥ 330 N/50mm
Rezistență la tracțiune (transversală)	EN 12311-1	≥ 190 N/50mm
Alungire la rupere (longitudinal)	EN 12311-1	≥ 45 %
Alungirea la rupere (transversală)	EN 12311-1	≥ 160 %
Clasa de reacție la foc	EN 13501-1	Clasa E (inflamabilitate normală)
Coefficient de permeabilitate la aer (în articulație)	EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{hm}(\text{daPa})\text{n}]$
Impermeabilitate la ploaie batrântă (într-o articulație)	EN 1027	≥ 600 Pa
Rezistență UV și stabilitate la vreme		≥ 9 luni
Permeabilitatea la vapori de apă (Sd)	EN ISO 12572	≤ 0,72 m
Greutate		315 g/m ² (+/- 10%)
Rezistență la temperatură**		- 30 °C → 80 °C
Temperatura de aplicare		- 10 °C → 35 °C

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. ** Aceste informații se referă la produsul complet uscat.

Descriere produs

SWS Outside Extra este o folie autoadezivă flexibilă, pe toată suprafața, pentru etanșarea la vapori, aer și ploaie batrântă a conexiunilor din jurul ferestrelor, ușilor și panourilor. Potrivit numai pentru aplicații exterioare. Partea imprimată a foliei conține o bandă autoadezivă pentru o instalare ușoară și eficientă pe profilul ferestrei. Partea din spate a foliei conține un strat autoadeziv puternic, pe toată suprafața, pentru fixarea pe structură. Datorită materialului moale, sintetic, folia poate fi tencuită și lipită imediat.

Proprietăți

- Etanș
- Etanșă la ploaie
- Vapori deschisi
- Strat de suprafață complet autoadeziv pentru fixare pe structură (sensibil la presiune)
- Banda autoadezivă pentru montare pe profilul ferestrei (sensibilă la presiune)
- Flexibil
- rezistent la UV
- Potrivit pentru tencuire și lipire peste

- Folia detasabilă divizată în 2 sau 3 căi (în funcție de lățime)
- Rezistent la rupere
- Rezistență bună la temperatură Aplicat la rece (nu este nevoie de adeziv suplimentar)
- Fără timp de uscare, continuă lucrul imediat
- Instalare ușoară, pliere ușoară în colțuri
- Îndeplinește cerințele conform DIN 4108 (EnEv) și recomandările ghidului de instalare RAL.
- Parte a SWS (Soudal Window System)

Aplicații

La exterior, pentru finisare cu deschidere la vapori, etanșare la aer și la ploaie batrântă a:

- Conexiuni de perete
- Conexiuni ferestre:
 - o în afara zidurilor masive
 - o exterior fațade ventilate sub
 - o pervazul ferestrei (sau ușii).

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

SWS Extra exterior

Revizuire: 16.08.2021

Pagina 2 din 2

Ambalare

Culoare: negru

Ambalare: rulou (într-o cutie)

Lungime (m): 30

grosime (mm): 75

lăţime (mm): 70, 100, 150, 200, 250, 300 Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Termen de valabilitate

Cel puţin 24 de luni în ambalajul original, sigilat, la loc răcoros şi uscat, între +5°C şi +25°C.

Substraturi

Substraturi: toate suporturile de construcţie obişnuite *Natură:* rigid, curat, uscat, fără praf şi grăsime.

Pregătirea suprafeţei: Se recomandă un test preliminar de aderenţă pe fiecare suprafaţă. Suprafeţele poroase trebuie tratate cu Soudal Primer 150.

Metoda de aplicare

Metoda de aplicare: SWS Outside Extra poate fi aplicat numai la exterior. În funcţie de situaţie, instalarea SWS Outside Extra poate fi efectuată înainte sau după instalarea elementului de faţadă (ex. tocul ferestrei). Există 2 metode de a aplica SWS Outside Extra. Este posibil să lucraţi cu o singură bandă (mai lungă) sau cu 4 benzi separate. În ambele cazuri, trebuie furnizat material suplimentar pentru colţuri (aproximativ 5 până la 10 cm per colţ). Aplicaţi folia, după derularea şi îndepărtarea foliei detasabile, cu banda autoadeziva (pe partea imprimată) pe partea laterală a elementului de faţadă SAU îndepărtaţi folia detasabila de pe banda mică adeziva de pe partea neimprimată şi aplicaţi folia pe partea neimprimată. faţa elementului de faţadă. Asiguraţi-vă întotdeauna că textul este lizibil, la vedere. Îndepărtaţi uniform folia detasabila rămasă. Aplicaţi folia, nu prea strâns, pe structură pentru a absorbi orice mişcări între diferitele elemente de construcţie, dar pentru a evita pliurile. Stratul adeziv al benzii este sensibil la presiune, cu cât se apasă mai ferm, cu atât aderenţa este mai bună. Pentru a face acest lucru, utilizaţi o rolă de presiune.

Curăţenie: Reziduurile de adeziv pot fi îndepărtate cu Soudal Adhesive Remover-CT sau Soudal Surface Cleaner.

Reparaţie: Cu acelaşi material.

Recomandări de sănătate şi siguranţă

Luaţi în considerare igiena obişnuită a muncii.

Consultaţi eticheta şi fişa cu date de securitate a materialului pentru mai multe informaţii.

Remarci

- Atât temperatura SWS Outside Extra cât şi a suportului trebuie să fie la temperatura de aplicare. A nu se utiliza
- pe suprafeţe unde condensul este prezent.

Observaţie: Această fişă tehnică înlocuieşte toate versiunile anterioare. Instrucţiunile cuprinse în această documentaţie sunt rezultatul experimentelor noastre şi ale experienţei noastre şi au fost transmise cu bună-credinţă. Din cauza diversităţii materialelor şi substraturilor şi a numărului mare de aplicaţii posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obţinute. Deoarece designul, calitatea substratului şi condiţiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicaţii. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal îşi rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.