

Direct-3 in 1

Email alchidic lucios pentru suprafețe de metal, cu aplicare direct pe rugină

Vopsea anticorozivă durabilă, lucioasă, cu uscare rapidă, pentru aplicare pe suprafețe metalice nou-vopsite, cu vopsea învechită sau ruginite, fără aplicarea în prealabil a unui grund. Asigură o durabilitate mare, aderență puternică, elasticitate și protecție pe termen lung împotriva coroziunii. Este caracterizată de bune proprietăți de prelucrabilitate și uniformizare, fără ca urmele de pensulă sau de suprapunere a straturilor de vopsea să fie vizibile.



Avantaje:

- Aplicare directă pe rugină, fără grund
- Durabilitate mare
- Finisaj excelent

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Viscosity

85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,14 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
pentru alb

Gloss

> 90 unități @ 60°C (ISO 2813)



One coat

4-8 m²/L

Two coats

2-4 m²/L

FINISAJ

Mat	Satin	Lucios
		✓
		Finisaj lucios

DILUARE



- Fără diluare pentru aplicare cu pensula
- Pentru aplicare prin pulverizare, diluare în proporție de 15% cu Gun Solvent T350

TIMP DE USCARE



Uscat la atingere


2-3 h

Reaplicare

2-3h sau >7 zile

CULORI

Alb, negru și
10 nuanțe gata
preparate



MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



PACKAGING

Alb, negru,
10 nuanțe gata preparate

750 mL

2,5 L



SUPRAFEȚE METALICE

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru toate tipurile de suprafețe din metal.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie curățate cu Brush Solvent T300, trebuie să fie netede și uscate, lipsite de praf, grăsime sau rugină și șlefuite.



Suprafețele din metal lucios (aluminiiu, oțel galvanizat etc.) trebuie mai întâi acoperite cu grund pentru suprafețe lucioase Primer for Glossy Surfaces sau cu Wash Primer.



ETAPE

1

Amestecați bine înainte de utilizare, fără diluare în cazul aplicării cu pensula sau cu diluare în proporție de 15% cu Spray Gun Solvent T350 pentru aplicare prin pulverizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, un trafalet cu peri scurți sau cu un pistol de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 2-3 ore sau ulterior, după 7 zile.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 ore.
- Vopsiți rapid și cu atenție pentru a asigura o acoperire corespunzătoare a suprafeței și pentru a obține o izolare completă împotriva umidității, în special în locurile greu de vopsit, cum ar fi colțurile și marginile.

- Protecția optimă este asigurată la o grosime a peliculei uscate de 100 μm, aceasta formându-se prin aplicarea a două straturi de Direct-3 în 1.
- Curățați trafaletii, pensulele și pistoalele de vopsit mai întâi cu Brush Solvent T350 și apoi cu apă și săpun sau detergent.
- Așteptați cel puțin 30 zile înainte de a curăța și spăla suprafețele nou vopsite cu Direct-3 în 1.

- Reduceți la minim deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili)



„Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”. Limită conținut COV **500 g/L**. Conținut maxim COV **499 g/L** (produs gata pentru utilizare).

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



Versiunea: 08.2021 (Această fișă cu date tehnice înlocuiește toate versiunile anterioare)