



Precit Spumă Montaj Manuală B3

Revision: 13/01/2020

Page 1 from 2

Date tehnice

Baza	Poliuretan
Consistența	Spuma stabilă, tixotropă
Sistem uscare	Uscare datorită umidității
Formare pelicula (FEICA TM 1014)	18 min
Timp tăiere (FEICA TM 1005)	55 min
Densitate spuma liberă (FEICA TM 1019)	Cca. 38 kg/m ³
Volum expandare tub (FEICA TM 1003)	500 ml exp. cca. 22 l de spuma; 750 ml exp. cca. 30 l de spuma
Volum expandare în rost (FEICA TM 1002)	500 ml exp. cca. 11 m de spuma; 750 ml exp. cca. 17 m de spuma
Contractare după uscare (FEICA TM 1004)	< 2 %
Expandare după uscare (FEICA TM 1004)	< 1 %
Forța de compresie (FEICA TM 1011)	Cca. 22 kPa
Forța de forfecare (FEICA TM 1012)	Cca. 28 kPa
Forța de tracțiune (FEICA TM 1018)	Cca. 70 kPa
Presiune în timpul uscării (FEICA TM 1009)	Cca. 0,9 kPa
Rezistența termică**	-40 °C până la +90 °C (uscat)

** Informațiile se referă la produsul complet uscat.

Folosim metode de testare aprobate de FEICA, concepute pentru a oferi rezultate ale testelor transparente și reproductibile, asigurând clienților o reprezentare precisă a performanței produsului. Metodele de testare FEICA OCF sunt disponibile la: <http://www.feica.com/our-industry/foam-technology-ocf>. FEICA este o asociație multinațională care reprezintă industria europeană de adezivi și sigilanți, incluzând producători de spumă cu o singură componentă. Informațiile adresă: www.feica.eu

Descriere produs

Precit Spumă Montaj Manuală B3 este o spuma monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, care conține gaze HCFC-si CFC care nu afectează stratul de ozon.

- Izolarea rosturilor statice și nonstatice.

Ambalaj

Culoare: sampanie

Ambalaj: 500 ml și 750 ml aerosol (net)

Proprietăți

- Excelentă stabilitate (fără contractare sau postexpandare)
- Capacitate mare de umplere goluri
- Factor mare de izolare termică și fonică
- Fără freon (nu afectează stratul de ozon și nu are efect de seră)
- Nu rezistă UV
- Presiune scăzută în timpul uscării

Termen de garanție

Depozitare în locuri reci și uscate la temperaturi între 5 and 25 °C cu valva în sus, 12 luni în ambalajul original.

Aplicații

- Umplerea cavităților.
- Izolarea deschiderilor în construcția de acoperisuri.
- Bariere fonice
- Îmbunătățirea izolării termice la sistemele de răcire.

Observații: Această fișă tehnică înlocuiește alte versiuni anterioare. Directivele conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și al experienței noastre și au fost transmise cu bună credință. Datorită diversității materialelor și a substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care nu se află sub controlul nostru, nu putem accepta nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. De la proiectare, calitatea substratului și a condițiilor de prelucrare sunt peste controlul nostru, nu este acceptată nicio răspundere în cadrul acestei publicații. În orice caz, se recomandă efectuarea de experimente preliminare. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele fără o notificare prealabilă.



Precit Spumă Montaj Manuală B3

Revision: 13/01/2020

Page 2 from 2

Metoda de aplicare

Agitati tubul 20 secunde. Puneti adaptorul pai in valva. Umeziti suprafetele cu ajutorul unui pulverizator de apa. Pentru suprafete neconventionale faceti un test prealabil de aderenta. Umpleti cavitatile cu spuma doar 1/3 iar spuma va expanda. Repetati agitarea tubului in timpul aplicarii. Daca trebuie sa aplicati in mai multe cordoane repetati umezirea dupa aplicarea fiecarui cordon. Spuma proaspata se poate indeparta cu ajutorul unui curatator Gun & Foamcleaner sau cu acetona. Spuma uscata se indeparteaza doar mecanic.

Temperatura tub: +5 °C - 30 °C

Temp. ambient: +5 °C - 30 °C.

Temp. suprafata: +5 °C - 35 °C

Masuri de protectie

Luati masuri de igiena muncii normale. Purtati intotdeauna ochelari si manusi de protectie. Indepartati spuma uscata mecanic. Nu ardeti sau nu aruncati tubul in foc. Con-sultati fisa de securitate pentru mai multe informatii. Lucrati doar in locuri bine ventilate. Nu fumati!

Observatii

- Umeziti suprafetele cu ajutorul unui pulverizator de apa. Daca trebuie sa aplicati in mai multe cordoane repetati umezirea dupa aplicarea fiecarui cordon. Pentru suprafete neconventionale faceti un test prealabil de aderenta.

Observatii: Această fișă tehnică înlocuiește alte versiuni anterioare. Directivele conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și al experienței noastre și au fost transmise cu bună credință. Datorită diversității materialelor și a substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care nu se află sub controlul nostru, nu putem accepta nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. De la proiectare, calitatea substratului și a condițiilor de prelucrare sunt peste controlul nostru, nu este acceptată nicio răspundere în cadrul acestei publicații. În orice caz, se recomandă efectuarea de experimente preliminare. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele fără o notificare prealabilă.
