



Precit Spumă Pistol B3

Revision: 13/01/2020

Page 1 from 2

Technical data

Baza	Poliuretan
Consistentă	Spuma stabilă, tixotropă
Sistem uscare	Uscare datorită umidității
Formare pelicula (FEICA TM 1014)	7 min
Timp tăiere (FEICA TM 1005)	25 min
Densitate spuma liberă (FEICA TM 1019)	Ca. 30 kg/m ³
Factor izolare fonica (EN ISO 717-1)	58 dB
Conductivitate termică (EN 12667)	0,036 W/m.K
Volum expandat din tub (FEICA TM 1003)	750 ml exp. cca. 37 l spuma
Volum expandat în rost (FEICA TM 1002)	750 ml exp. cca. 26 m spuma
Contractare după uscare (FEICA TM 1004)	< 3 %
Expandare după uscare (FEICA TM 1004)	
Expandare în timpul uscării (FEICA TM 1010)	Ca. 66 %
Procentaj celule închise (ISO4590)	Ca. 21 %
Rezistență la compresiune (FEICA TM 1011)	Ca. 36 kPa
Forță de forfecare (FEICA TM 1012)	Ca. 41 kPa
Forță de tracțiune (FEICA TM 1018)	Ca. 101 kPa
Elongația la Fmax (FEICA TM 1018)	Ca. 12,2 %
Rezistență termică**	-40 °C până la +90 °C (uscat)

** Informațiile se referă la produsul complet uscat. Folosim metode de testare aprobate de FEICA, concepute pentru a oferi rezultate ale testelor transparente și reproductibile, asigurând clienților o reprezentare precisă a performanței produsului. Metodele de testare FEICA OCF sunt disponibile la: <http://www.feica.com/our-industry/foam-technology-ocf>. FEICA este o asociație multinațională care reprezintă industria europeană de adezivi și sigilanți, incluzând producători de spumă cu o singură componentă. Informațiile adresa: www.feica.eu

Descriere produs

Precit Spumă Pistol B3 este o spuma mono-componentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, care conține gaze HCFC-si CFC care nu afectează stratul de ozon și se poate aplica cu ajutorul unui pistol de spuma.

Proprietăți

- Excelentă stabilitate (fără contractare sau postexpandare)
- Capacitate mare de umplere goluri
- Factor mare de izolare termică și fonica
- Fără freon (nu afectează stratul de ozon și nu are efect de seră)
- Nu rezistă UV
- Bună aderență pe majoritatea suprafețelor (exceptia PE, PP și PTFE).

Aplicații

- Umplerea cavităților.
- Izolarea deschiderilor în construcția de acoperisuri.
- Bariere fonice
- Îmbunătățește izolarea termică la sistemele de răcire.

Ambalaj

Culoare: sampanie

Ambalaj: 750 ml aerosol (net)

Termen de garanție

Depozitare în locuri reci și uscate la temperaturi între 5 and 25 °C cu valva în sus, 12 luni în ambalajul original.

Observații: Această fișă tehnică înlocuiește alte versiuni anterioare. Directivele conținute în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și al experienței noastre și au fost transmise cu bună credință. Datorită diversității materialelor și a substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care nu se află sub controlul nostru, nu putem accepta nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. De la proiectare, calitatea substratului și a condițiilor de prelucrare sunt peste controlul nostru, nu este acceptată nicio răspundere în cadrul acestei publicații. În orice caz, se recomandă efectuarea de experimente preliminare. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele fără o notificare prealabilă.



Precit Spumă Pistol B3

Revision: 13/01/2020

Page 2 from 2

Metoda de aplicare

Agitati tubul 20 secunde. Insurubati tubul in pistol. Umeziti suprafetele cu ajutorul unui pulverizator de apa. Pentru suprafete neconventionale faceti un test prealabil de aderenta. Umpleti cavitatile cu spuma doar 65% iar spuma va expanda. Repetati agitarea tubului in timpul aplicarii. Daca trebuie sa aplicati in mai multe cordoane repetati umezirea dupa aplicarea fiecarui cordon. Spuma proaspata se poate indeparta cu ajutorul unui curatator Gun & Foamcleaner sau cu acetona. Spuma uscata se indeparteaza mecanic sau cu PU-Remover.

Temperatura tub: +5 °C - 30 °C

Temp. ambient: +5 °C - 30 °C.

Temp. suprafata: +5 °C - 35 °C

Masuri de protectie

Luati masuri de igiena muncii normale. Purtati intotdeauna ochelari si manusi de protectie. Indepartati spuma uscata mecanic. Nu ardeti sau nu aruncati tubul in foc. Consultati fisa de securitate pentru mai multe informatii. Lucrati doar in locuri bine ventilate. Nu fumati!

Observatii

- Umeziti suprafetele cu ajutorul unui pulverizator de apa. Daca trebuie sa aplicati in mai multe cordoane repetati umezirea dupa aplicarea fiecarui cordon. Pentru suprafete neconventionale faceti un test prealabil de aderenta.

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions are beyond our control, no liability under this publication is accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. We reserve the right to modify products without prior notice.
