



# Den Braven

## Fisa tehnica



Better results through Knowledge

### Den Braven ADEZIV HIBRID PENTRU LIPIREA OGLINZILOR

Adeziv hibrid profesional cu aderența inițială extrem de puternică, pentru lipirea oglinzilor



#### Descrierea Produsului

Adeziv hibrid MS pentru lipirea oglinzilor DB DIY este un adeziv profesional, cu o aderență inițială extrem de puternică, bazat pe tehnologia polimerilor hibridi, pentru îmbinarea oglinzilor. Acesta se întărește în prezența umezelii, formând un adeziv elastic și durabil.

#### Beneficii

- Special pentru îmbinarea oglinzilor
- Aderență inițială extrem de puternică
- Rezistență excelentă la rupere
- Nu conține izocianati, solvenți și siliconi
- Întărire neutră, aproape inodor

#### Aplicatii

Adeziv hibrid MS pentru lipirea oglinzilor DB DIY a fost dezvoltat în mod special pentru îmbinarea oglinzilor pe suprafețe din lemn, piatră, beton, gips, plăci ceramice, oțel și aluminiu. Recomandat și pentru lipirea plăcilor decorative și acustice.

#### Metoda de lucru

Aplicati adezivul cu ajutorul aplicatorului, în snururi verticale dispuse la distanțe de 10-20 cm între acestea. Fixati materialele pe poziție și apăsați cu putere astfel încât adezivul să aibă o grosime de 2-3 mm între material și suprafață. Nu aplicați adezivul în puncte! Datorită rezistenței inițiale ridicate, de obicei nu este necesară utilizarea unui suport până la întărirea produsului. Pentru întrebări suplimentare, va

rugăm să contactați serviciul nostru tehnic. Produsul a fost testat pe oglinzi convenționale și pe oglinzi vopsite în câmp electrostatic, obținându-se rezultate excelente. Data fiind marea varietate de straturi de acoperire a suprafețelor de reflexie a oglinzilor, se recomandă efectuarea unui test de aderență anterior aplicării.

#### Informatii suplimentare

Alungire la rupere	DIN 53504 S2	335%
Baza		Hybrid
Densitate	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Duritate Shore-A	DIN 53505	55
Modul de elasticitate 100 %	DIN 53504 S2	1,39 N/mm <sup>2</sup>
Rata de aplicare	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Rezistența la îngheț în timpul transportului		Up to -15 °C
Rezistența la întindere	DIN 53504 S2	2,20 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la temperatură		-40 °C to +90 °C
Temperatura de aplicare		+5 °C to +40 °C
Timp de formare a crustei	DBTM 10.00	15 minutes @ +23 °C/50% RH
Timp de întărire	@ +23 °C/50% RH	Approximately 2-3 mm/24 hours

*Acestea sunt valori tipice*

#### Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafețe din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren și bituminoase
- Nu este recomandat pentru imersia continuă în apă
- Nu este recomandat pentru rosturi cu mișcare
- Decolorarea poate apărea în locuri întunecoase și prin contactul cu substanțe chimice

#### Pregătirea și Finisarea suprafeței

Temperatura de aplicare între +5 °C și +40 °C (pentru mediu și substrat). Având în vedere densitatea ridicată a produsului se recomandă utilizarea unui pistol robust. Se aplică cu ajutorul în "V",



**Den Braven**

## Fisa tehnica



### Den Braven ADEZIV HIBRID PENTRU LIPIREA OGLINZILOR

Adeziv hibrid profesional cu aderența inițială extrem de puternică, pentru lipirea oglinzilor

ținând tubul perpendicular pe suprafața, astfel încât snurul să descrie o secțiune triunghiulară la momentul aplicării. Toate suprafețele trebuie să fie solide, curate și să nu prezinte urme de grăsime sau de praf. Produsul adere perfect, fără utilizarea unei amorse pe majoritatea substraturilor neporoase. Suprafețele poroase vor fi tratate în prealabil cu Amorsa B1. Testați întotdeauna aderența anterior aplicării. Nu este recomandat pentru suprafețe din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice flexibile, neopren și suprafețe bituminoase. Nu este recomandat pentru expunerea continuă la apă. Nu este recomandat pentru rosturile cu mișcare mare. Poate surveni decolorarea în spații întunecoase și prin contactul cu substanțe chimice.

#### Curatare

Materialul neîntărit și ustensilele pot fi curățate cu PU Cleaner. Materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic. Curățați-vă mâinile cu Den Braven Wipes. Termen de valabilitate: În ambalajul original nedeschis, la temperaturi între +5°C și +25°C, termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației, în spații ferite de razele solare. Depozitați recipientele în poziție verticală.

#### Culori

- Alb

#### Ambalare

- Cartus

*Pentru specificațiile produsului, vă rugăm să cautați Pagina Detalii  
Produs*

#### Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între + 5°C și + 25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în spații uscate.

#### Certificari

	A+ (Eurofins ISO 16000) Emicode EC1 Plus M1
--	---

#### Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate și Siguranta a Produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la

cerere și poate fi găsită și pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

#### Garantie & Raspundere

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

#### Disclaimer

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hartie și digital, au la bază cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio greșală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicarea respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii noștri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ.