

Lemn stratificat lipit de fag Fișa produsului

Date tehnice

Fag masiv aburit / specie de lemn : Fagus silvatica Lățimea
lamelelor pe placă fixă / 22 - 45 mm posibil îmbinare prin
asamblare cu degete

Densitatea aparentă la 20 °C/ 65 % umiditate relativă (standard) = aprox. 720
kg/cbm Umiditatea lemnului aprox. 10 % +/- 2 % în stare laminată / din

fabrică Con tracția radială = 5,8 %.

Con tracția tangențială = 11,8%

Rezistența la flexiune pe direcția granulelor = 105-123

N/mm* Rezistența la compresiune perpendiculară pe direcția
granulelor = 53 - 62 ^{N/mm²} Rezistența la tracțiune = 135

N/mm*

Conductivitate termică = 0,176 W/(m K)

Lipire = D3 (rezistent la apă) Îmbinare cu degete și margini longitudinale Zona
de aplicare = numai potrivit pentru utilizare în interior !

Toleranțe dimensionale în conformitate cu DIN EN 13353 (raportate la
dimensiunea nominală la climatul standard)

Descrierea calității A/B

- Lamele sortate după culoare/ abateri minore/ fără miez de culoare
- Îmbinare cu degete / strat de zinc vizibil pe partea laterală
- fără noduri, rupturi, coajă încarnată, miez, comprimarea fibrelor, defecte de rindeluire

B/C

- Lamele nu sunt sortate în funcție de culoare/decolorare permise
- Unită prin degete / zimțată vizibil pe lateral / fără flancuri deschise
- ambele părți fără deschideri
- ° - B-side / calitatea lemnului
- Noduri sănătoase de până la 15 mm, rupturi, fisuri de până la 30 mm lungime, umplute curate, permise
- Latura C / calitatea lemnului
- Sunt permise defecte ale lemnului și zone umplute de până la 50 mm

Tratamente și tratamente

- Întotdeauna depozitați-l astfel încât ambele părți să aibă contact egal cu aerul înconjurător.
- Îndepărtați pelicula înainte de instalare și climatizați ambele părți timp de 1-2 zile, dacă a fost instalată anterior în
- Pivnița/garajul a fost depozitat
- Se aplică orice tip de acoperire de suprafață în mod uniform pe ambele părți.
- Atunci când fixați panoul, selectați în mod ideal punctele de fixare în centrul panoului, astfel încât să fie posibilă umflarea/retragerea lățimii panoului ca urmare a fluctuațiilor

climatice sezoniere (risc de fisurare din cauza contractiei în perioada de iarnă).

Echipa dumneavoastră Robert Neudeck - Echipa de vânzări

76726

Erkheim

Strada Hamburger 4

Telefon 0 72 74/9 59-0

Fax 0 72 74/9 59-1

Strada nr. 41/205/0001/6

Internet: <http://www.neudeck.de> - E-mail: holz@neudeck.de

Germersheim87746

Eidlerholzstraße 2

Telefon 0 83 36/8 01 70-0

72Fax 0 83 36/8 01 70-60

Strada nr. 41/205/0040/9

96120 Bischberg-Trosdorf

Industriestrasse 11

Telefon 095 03/4 79-0

Fax 095 03/4 79-47

Strada nr. 41/205/0041/8

32425 Minden

Hermann-Schoppe-Straße 7

Telefon 05 71/9 34 40-0

Fax 05 71/9 34 40-25

Strada nr. 41/205/0039/2

Numai articolele marcate ca "ESC" în acest document sunt certificate FSC.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft