

Informații Tehnice

Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe

Vopsea lavabilă antimicrobiană de interior cu protecție de durată la apariția mucegaiului.

grad ridicat de acoperire • mată • albă • lavabilă • optimizată cu ioni de argint

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Vopsea antimicrobiană pentru interior, de o înaltă calitate, rezistentă la ștergere umedă, destinată încăperilor cu umiditate crescută a aerului cum sunt băile, bucătăriile, spălătoriile, încăperile de la subsol etc. Încăperile cu umiditate crescută a aerului sunt caracterizate de un risc crescut de apariție a mucegaiului. Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe este prevăzută cu un conservant ce protejează stratul de vopsea împotriva apariției mucegaiului. Ionii de argint din Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe împiedică dezvoltarea agenților patogeni ce pot afecta în mod semnificativ sănătatea omului, purificând aerul din încăperi de substanțele poluante.

Domeniul de utilizare corespunzător tipului de produs biocid: Conservanți pentru pelicule (TP7). **Categorii de utilizatori:** industriali, profesionali, populație.

Proprietăți:

Fără solvenți, diluabilă cu apă, cu miros neutru, capacitate de difuzie, lavabilă, cu protecție în peliculă împotriva mucegaiului, ușor de aplicat.

Calitate conform DIN EN 13300

Grad de acoperire: **Clasă 2**
Cu o productivitate de cca. 8 m²/Ltr.

Rezistență la uzură prin frecare umedă: **Clasă 3**
Corespunde termenului de rezistent la frecare după DIN 53 778

Grad de luciu **foarte mat**

Declarații de produs conform VdL-RL01:

Compoziție: Rășină poliactică, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, pigmenți / materiale de umplură mineral(i)e, apă, alcool ester, aditivi, aditiv de protecție în peliculă, conservanți.

Produs complementar:

Alpina Schimmel-Entferner

Soluție micro-bacterică pentru îndepărtarea și prevenirea apariției algelor, mușchilor sau a lichenilor înaintea aplicării vopselei.

Liant:

Dispersie pe bază de rășini sintetice conform DIN 55 945.

Nuanța:

Alb. Se poate nuanța manual cu max. 5% coloranți AlpinaColor. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantități de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare.

Alpina Bad- und Küchen se poate nuanța în sistem computerizat Alpina ColorStudio pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70. Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de șarjă/colorate identice.

Sfaturi pentru siguranță:

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului,

țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metilozotiazol-3(2H)-onă, octilinoză (ISO). Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. Acest produs este un produs biocid conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbamit (Nr. CAS 55406-53-6), 0,03% octilinoză (ISO) (Nr. CAS 26530-20-1), 0,003% clorură de argint (Nr. CAS 7783-90-6) 0,02%.

Giscode:

BSW50

Depozitare:

La rece, ferită de îngheț.

Eliminare:

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.



Capacitate recipient: 2,5 Litri și 9 Litri

Tratament inițial:

Mucegaiul se îndepărtează prin curățare umedă. Suprafața se spală cu Alpina SCHIMMEL-Entferner și se lasă să se usuce bine. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Compoziția straturilor:

Un strat de bază aplicat saturat și uniform de Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe diluat cu max. 10% apă. Se aplică apoi stratul final de Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe diluat cu max. 5% apă.

Procedeele de aplicare:

Se aplică cu pensula sau rola. Unelele utilizate se curăță cu apă și săpun.

Consum:

Cca. 120 ml/m² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe neuniforme consumul crește corespunzător. Grosimea stratului de vopsea influențează decisiv rezistența în timp la atacul mușgaiului. De aceea valorile de consum date sunt relative.

Temperatura minimă de lucru:

+ 5°C pentru suport și aer.

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Tencuieli minerale

Tencuielile solide, cu absorbție normală se vopsesc fără grunduire prealabilă. Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina Grund Concentrat.

Tencuielile de ipsos se șlefuiesc cu foaie abrazivă îndepărtându-se pojghița de sinterizare, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu conținut de solvent.

Plăcile de ghips-carton:

Se îndepărtează prin șlefuire urmele produse prin șpăcluire. Se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina Grund Concentrat.

Beton:

Eliminați complet reziduurile de agent pentru decofrare precum și substanțele făinoase și nisipoase.

Zidărie din cărămidă de gresie calcaroasă și de cărămidă aparentă :

Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Suprafețe acoperite cu o vopsea sau tencuială pe bază de rășini sintetice în stare bună:

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi și lucioase de lac se șlefuiesc iar apoi se aplică Alpina WeissGrund.

Suprafețe acoperite cu vopsea deteriorată:

Suprafețele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează iar apoi se curăță de praf.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală foarte bine suprafața.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie:

Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv.

Suprafețele pătate cu nicotină:

Petele de nicotină se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Suprafețele rugoase se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund cu Alpina Nikotinsperre.

Mici suprafețe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Asistență tehnică:

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Informații tehnice Nr. R165 • Data: Octombrie 2023

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

DAW Bența România S.R.L.

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală
nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș
Email: alpina@caparol.ro
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354
Internet: www.alpinacolor.ro