

VOPSEA NUANTAȚĂ

mată / nuanțe variate / fără conservanți



Colorful walls

Descrierea produsului

DOMENIUL DE ÎNTREBUINȚARE

Vopsea mată de interior lavabilă gata nuanțată direct de aplicat pentru pereți și tavane în interior. Indicat pentru toate tencuielile interioare uzuale, beton, zidărie, plăci de gipscarton, tapete, tapete cu hârtie și rumeguș, tapete din țesătură de fibră de sticlă și pentru straturi aderente și portante de vopsea de dispersie.

DISPONIBILITATEA ARTICOLULUI

număr articolului	denumirea tonului de culoare	volumul recipientului / unitate de vânzare
10611728	blue poppy, mată, fără conservanți	2.5L
10611718	champagne, mată, fără conservanți	2.5L
10611731	clay, mată, fără conservanți	2.5L
10611717	country sky, mată, fără conservanți	2.5L
10611725	cream, mată, fără conservanți	2.5L
10611734	dark pine, mată, fără conservanți	2.5L
10611716	deep sea, mată, fără conservanți	2.5L
10611735	golden shimmer, mată, fără conservanți	2.5L
10611723	history, mată, fără conservanți	2.5L
10611724	ice, mată, fără conservanți	2.5L
10611733	khaki, mată, fără conservanți	2.5L
10611726	linen, mată, fără conservanți	2.5L
10611719	mushroom, mată, fără conservanți	2.5L
10611730	natural mud, mată, fără conservanți	2.5L
10611727	normandy, mată, fără conservanți	2.5L
10611714	oregon, mată, fără conservanți	2.5L
10611720	sand dune, mată, fără conservanți	2.5L
10611736	sandstone, mată, fără conservanți	2.5L
10611721	seafoam, mată, fără conservanți	2.5L
10611715	skyline, mată, fără conservanți	2.5L

număr articolului	denumirea tonului de culoare	volumul recipientului / unitate de vânzare
10611713	steel, mată, fără conservanți	2.5L
10611722	stone, mată, fără conservanți	2.5L
10611729	watermelon, mată, fără conservanți	2.5L
10611732	winter gates, mată, fără conservanți	2.5L

INFORMAȚII (CLASIFICAT CONFORM EN 13300)**Putere de acoperire:** în funcție de nuanță**Rezistență la frecarea umedă:** clasa 3**Grad de luciu G:** mat**Granulație maximă S:** < 100 μm fin**Informații generale:** Prin nuanțare pot apărea variații ale datelor tehnice.**BAZA MATERIALULUI**

Dispersie pe bază de material sintetic

Pregătirea stratului suport**INDICAȚII DE PREGĂTIRE**

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu conțină ulei, grăsimi și să prezinte capacitate portantă. Îndepărtați straturile care se desprind. Spălați bine vopseaua pe bază de var, resturile de adeziv și suprafețele cretate. Lăsați la uscat tencuiala nouă timp de cel puțin 4 săptămâni. Prelucrați suprafețele cu atenție și eliminați praful. Purtați mască de protecție în timpul lucrărilor de șlefuire!

SFATURI ȘI IDEI PENTRU VERIFICAREA STRATULUI SUPORT

Verificarea efectului de cretă - testul prin frecare: Treceți cu mâna peste stratul suport. Stratul de vopsea sau decolorarea palmei indică efectul de cretă.

Verificarea aderenței și rezistenței - testul cu bandă: Lipiți temeinic o bandă de mascare pe stratul suport și apoi trageți-o cu o mișcare rapidă. Resturile de vopsea pe banda indică un strat suport instabil.

Verificarea absorbantei - proba de stropire: Umeziți stratul suport. Aceasta se poate face cu un burete sau prin pulverizare. Dacă apa se scurge sau face perle pe perete, aceasta indică un perete cu o absorbție normală sau scăzută. Pereții foarte absorbanți trag repede apa și se închid la culoare.

Verificarea peliculizării - testul vizual și de stropire: Peliculizarea apare la beton sau tencuieli. Peliculele se recunosc după luciul suprafeței și gradul redus de absorbție a apei.

Aveți în vedere fișele tehnice ale produselor menționate în această fișă.

Din cauza diversității posibilelor straturi de suport și a altor factori perturbanți se recomandă efectuarea unui test înaintea prelucrării.

Stratul suport	Pregătirea stratului suport/Informații	Grund	Strat intermediar	Strat final	Reguli tehnice
Tencuieli pe bază de gips, masă de șpacu (grupa de mortare de tencuială P IV din DIN 18550)	Se șlefuiesc tencuielile peliculizate, se șterg de praf. Se șlefuiesc urmele proeminente de șpacu, se șterg de praf.	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe tencuiala de interior. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Ciment din calcar și tencuială de ciment (grupa de mortare PII & III din DIN 18550)	Zonele cu tencuială proaspătă se lasă la uscat (ca. 2-4 săptămâni).	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Vopsire pe tencuiala minerală de exterior. Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe tencuiala de interior. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Beton	Se îndepărtează impuritățile de ulei pentru cofraje, grăsimi și ceară. Se acoperă găurile, porii și zonele lipsă cu același material.	1-2 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Protecția și repararea suprafețelor de beton în construcții. Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe suprafețe de beton. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
	Dacă absorbție nu este suficientă, se folosește o amorsă pentru aderență.	1 x grund pentru aderență			
Beton poros	Se curăță și deprăfuiește prin aspirare.	1-2 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe beton poros. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.

Stratul suport	Pregătirea stratului suport/Informații	Grund	Strat intermediar	Strat final	Reguli tehnice
Construcții din BCA	Blocurile KS hidrofobizate în producție nu se pot vopsi.	-	-	-	Impregnare și vopsire pe pereții cu cărămidă aparentă cu piatră de calcar. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Blocurie KS din interior	Se curăță și deprăfuiește prin aspirare.	1-2 x SILIKAT-GRUNDIERUNG INNEN AMORSĂ PT. INT. SILICAȚI HORNBACH		1-2 x SILIKAT-FARBE INNEN VOPSEA PE BAZĂ DE SILICAȚI HORNBACH	
Plăci de gips carton, plăci din fibră de gips	Se șlefuiesc urmele proeminente de șpaclu, se aspiră praful.	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Tratarea suprafețelor pe plăcile de gips sau fibră de gips. Lucrări de vopsire, tapetare sau lipire pe tencuiala de interior. Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Tapete simple, tapete cu hârtie și rumeguș, tapete din vinil, țesătură din fibră de sticlă	Se verifică printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire. Se vopsesc fără prelucrare preliminară.	-	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Tapete din fibră de celuloză	Se verifică printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire. Se folosește eventual un grund pentru aderență.	1 x grund pentru aderență	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Straturi vechi de vopsea	Straturile mate, ușor absorbante se prelucrează direct. Straturile de vopsea foarte absorbante se tratează preliminar cu amorsă de profunzime.	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
	Se îndepărtează straturile de vopsea sau răsină care sunt fragile. Straturile rezistente și lucioase se șlefuiesc și se pregătesc prin amorsare corespunzătoare. Se verifică printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire.	1 x grund pentru aderență			

Stratul suport	Pregătirea stratului suport/Informații	Grund	Strat intermediar	Strat final	Reguli tehnice
Tencuieli pe bază de rășini	Se curăță și îndepărtează praful. Se verifică printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire. Se verifică capacitatea de absorbție și se tratează eventual cu amorsă.	1 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Vopsele pe bază de umă, și reziduuri de adeziv	Se îndepărtează complet prin spălare.	1-2 x ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Pete de nicotină, apă, funingine și grăsimi	Se curăță cu detergenți corespunzători. Suprafețele uscate se tratează cu un grund de izolare.	1-2 x ISOLIER-SPERRGRUND GRUND DE IZOLARE HORNBACH	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.
Chituri de rost elastice și profile de etanșare	Se verifică printr-o probă compatibilitatea și capacitatea de vopsire.	-	-	1-2 x VOPSEA NUANTAȚĂ StyleColor	Verificări specifice de construcții pentru evaluarea stratului suport.

Prelucrare

INDICAȚII UTILE PENTRU O VOPSIRE REUȘITĂ

Aveți în vedere pregătirea corectă a stratului suport.

Protejați prin lipire toate suprafețele care nu trebuie vopsite.

În timpul pauzelor, păstrați sculele în vopsea sau înfășurați-le cu o folie pentru a preveni uscarea vopselei pe sculă.

DILUANT

Apă

UNELTE

pensulă, trafalet.

PROCEDURA DE ACOPERIRE

Amorsați substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu ACRYL-GRUND AMORSĂ PT. VOPSEA HORNBACH. Amestecați bine înainte de utilizare. Diluați stratul de amorsă cu o pondere de până la 10 % de apă. Aplicați stratul de acoperire nediluat. Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică și a substratului)! În cazul prelucrării în mai multe recipiente, folosiți întotdeauna aceleași numere de șarjă a materialului, pentru a evita diferențele de nuanță sau îmbinările evidente.

USCARE

La o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după 4–6 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicată întârzie procesul de uscare.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Curățarea uneltelor imediat după folosire cu apă și săpun.

CONSUM

1 L este suficient pentru 8 m² pentru o singură aplicare în funcție de suprafață. Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect. Indicații: Cu cât suprafața este mai închisă, mai aspră și mai absorbantă, cu atât mai mare va fi consumul de vopsea.

COMPARAREA PUTERII DE ACOPERIRE (VALORI ORIENTATIVE PENTRU 1 L LA APLICAREA UNUI SINGUR STRAT)

strat suport	starea suport	consum
Tencuieli netede	suprafață netratată	7 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	8 m ²
Gips-carton	suprafață netratată	7 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	8 m ²
Tapet structurat	suprafață netratată	6 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	7 m ²
Fibră de sticlă	suprafață netratată	6 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	7 m ²
Tencuială	suprafață netratată	5 m ²
	suprafață grunduită sau deja vopsită	6 m ²

Informații despre produs

COMPOZIȚIE CONFORM VDL

Liant din acetat de vinil, oxid de titan, talc, carbonat de calciu, apă, aditivi, pigmenți organici și anorganici.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/DIRECTIVE VOC 2004/42/EG

Conținutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 2010).

COD GIS

BSW20

NUMĂR DE SUPORT PENTRU ALERGICI

Sfaturi pentru alergici și întrebări tehnice la tel. +40 21 2061530.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ/ INFORMAȚII SUPLIMENTARE

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

INFORMAȚII GENERALE

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

DEPOZITARE:

Vă rugăm să transportați produsele în siguranță, în poziție verticală, evitând astfel posibile scurgeri sau accidente! După utilizare se va închide bine recipientul și se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

ELIMINAREA DEȘEURILOR

Vor fi predate în scop de reciclare doar ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Aruncați resturile lichide de materiale cu deșeurile reciclabile speciale.

Datele din această fișă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare și dezvoltare. Datorită numărului mare de fundamente și influențe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare și urmările acestora. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate versiunile anterioare își pierd valabilitatea.