



BLOCK B732 TOP BOND

Adeziv bituminos cu aplicare la rece

AVANTAJE INTELIGENTE

- Fara solventi
- Aderenta initiala rapida
- Pentru lipirea elementelor de acoperis pe baza de bitum (membrane si sindrile)

DESCRIERE

BLOCK B732 TOP BOND este un adeziv bituminos fara solventi, pentru aplicare la rece, conceput pentru lipirea (perimetrata sau pe suprafete intregi) a membranelor bituminoase pe placi bitumate sau beton, oferind o aderenta initiala rapida.

DOMENII DE APLICARE

Adecvat pentru acoperisuri exterioare cu o inclinatie (panta) de maximum 5°.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Negru
Compozitie	Adeziv bituminos fara solventi
Timp de uscare	24-48 de ore
Temperatura de aplicare	Intre +10°C si +30°C
Curatare	Cu apa, imediat dupa utilizare
Consum	Aproximativ 1-1,5 litri/m ² pe strat
Termen de valabilitate	24 de luni

MOD DE UTILIZARE

Turnati **BLOCK B732 TOP BOND** pe suport si intindeti-l cu ajutorul unei perii pentru bitum sau al unei mistrii (gletiere). Apoi, cu grija si evitand formarea de bule, derulati si presati in adeziv invelitoarea de acoperis (membrana / sindrila) pregatita in prealabil. Poate fi necesara aplicarea de greutate (lestare) pe suprafata invelitorii de acoperis proaspat aplicate.

Sfat: Inainte de aplicare, derulati (indreptati) rolele de membrana pentru a reduce efectul de revenire (la forma initiala).



Asezati membranele (sau sindrilele) in adezivul umed astfel incat sa se suprapuna minim 5 cm. Acoperiti rosturile cu **BLOCK B732 TOP BOND**.

Aplicati straturi suplimentare numai dupa uscarea completa. Formarea peliculei are loc dupa aproximativ 60 de minute (in functie de umiditatea aerului si de temperatura).

Uscarea dureaza intre 24 si 48 de ore. In cazul in care membranele bituminoase sunt lipite una de alta, uscarea poate dura pana la 3-4 saptamani.

Pe acoperisuri din lemn: Bateti in cuie stratul de membrana bituminoasa (sau sindrila bituminoasa) si lipiti doar suprapunerile.

Pe acoperisurile fara margini aplicati cantitati mai mici pentru a preveni scurgerea produsului.

Toate datele prezentate se raporteaza la o temperatura de 23°C si la o umiditate a aerului de 60%. Temperaturile mai ridicate accelereaza uscarea, in timp ce temperaturile mai scazute o incetinesc.

BLOCK B732 TOP BOND nu trebuie aplicat daca sunt conditii de ploaie, de inghet sau sub lumina directa a soarelui. Nu se utilizeaza in cazul contactului permanent cu apa.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata, solida (rezistenta), curata si lipsita de: ulei, grasime, straturi de separare desprinse, precum si de bucati desfacute.

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

BLOCK B732 TOP BOND trebuie pastrat uscat si protejat de inghet. Pastrati produsul neutilizat in recipientul original inchis. Acesta poate fi pastrat timp de cel putin 24 de luni in ambalajul original inchis, in conditii de depozitare corecta.

SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultati Fisa cu Date de Securitate la <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>.

AMBALARE

Cod articol	UC	PCB	GENCOD
		800 g	360 PC
		3 kg	96 PC



1-1,5l
/m²



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandari continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicatiile, recomandari, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

