

FISA TEHNICA

02.08.2022

- 1) **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
 - Plasa din fibra de sticla FGM110
- 2) **Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii – daca este cazul**
 - Numarul lotului este inscriptiionat pe ambalaj
- 3) **Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru consructii:**
 - Plasa din fibra cu masa specificat de 110gr/m² se utilizeaza ca produs de rigidizare, pentru armarea tencuielilor interioare si exterioare, impiedicand fisurarea acestora
- 4) **Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact al fabricantului**
F.C.P. DJOFRA-M S.R.L.
 Sos. Muncesti nr. 801, Chisinau, Rep. Moldova
 Tel.: 00373/636959
- 5) **Numele si adresa de contacta reprezentantului autorizat**
S.C. METALROM INDUSTRY S.R.L.
 Str. Republicii nr. 320, Barlad, jud. Vaslui
 Tel./fax : 0235.424.036 office@metal-rom.ro; www.metal-rom.ro
- 6) **Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:**
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 021-04/041-2022
- 7) **Performanta produselor:**

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Dimensiuni geometrice (mm) -Latimea plasei -Marimea ochiului	Procedura interna	-	1000 10.1x10
Masa pe unitate de suprafata, g/m ²	SR EN 13494:2014	-	110.50
Rezistenta la rupere in conditii normale de pastrare (Long/Transv.) (urz./batat) (N/50mm)	SR EN 13494:2014	-	1038/1151
Rezistenta la tractiune, dupa mentinerea 24h in sol. Alcalina la T=+60°C (N/50mm)	SR EN 13494:2014	-	723/840
Raportul dintre rezistenta la tractiune si alungirea la rupere in conditiile normale de pastrare (long./transv.) (KN/mm)	SR EN 13494:2014	-	1,09/1,15
Raportul dintre rezistenta la tractiune si alungirea la rupere dupa mentinerea 24h in sol. Alcalina la T=+60°C (KN/mm)	SR EN 13494:2014	-	1,12/1,20
Alungirea la rupere in conditii normale de pastrare (Long/Transv.) (urz./batat) (%)	SR EN 13494:2014	-	3,41/3,16

**Semnata pentru si in numele fabricantului de catre
SC METALROM INDUSTRY S.R.L.**

Barlad, 02.08.2022