

Placă Fibrolemnoasă PFL

Proprietăți mecanice	Unitate	GOST 4598-86
		Placă Fibrolemnoasă
Grosime:	mm	3.0mm;
Toleranțe grosime:	mm	± 0,3
Toleranțe lungime și latime:	mm	± 3
Rectangularitate:	mm/m	≤2
Umiditate:	%	4-10
Densitate:	kg/m ³	850-920
Umflarea plăcilor în 24 de ore:	%	≤ 23
Absorbția de apă în 24 de ore:	%	≤ 13
Absorbția de apă în 2 ore:	%	N/a
Rezistența la încovoiere:	N/mm ² (MPa)	33-36

