



GRIP B501 BITUMEN

AMORSA BITUMINOASA

AVANTAJE INTELIGENTE

- Promotor de aderenta de inalta calitate
- Fara solventi
- Pentru benzi si membrane bituminoase

DESCRIERE

GRIP B501 BITUMEN este o amorsa bituminoasa speciala, fara solventi, pentru etansari si membrane bituminoase. Este deosebit de indicat pentru utilizarea cu produsele **BLOCK B515 TERRA 1K** si **BLOCK B525 TERRA 2K**.

GRIP B501 BITUMEN este un strat de acoperire bituminos lichid, cu o capacitate de penetrare foarte mare in suporturi absorbante.

DOMENII DE APLICARE

Adecvat pentru toate materialele obisnuite, cum ar fi beton, beton celular, mortar, placi ceramice, gresie calcaroasa, blocuri de beton usoare si cu goluri, var si ciment de var etc.

MOD DE UTILIZARE

In zonele de tranzitie intre suprafetele orizontale si verticale, creati racordari cu ajutorul **BLOCK B515 TERRA 1K FLEX**. Amestecati bine **GRIP B501 BITUMEN** si aplicati-l pe intreaga suprafata cu o pensula rigida / bidinea, cu un trafalet sau cu un pistol de pulverizat adecvat. **GRIP B501 BITUMEN** trebuie sa fie complet uscat inainte de a aplica **BLOCK B515 TERRA 1K** sau alte tratamente ulterioare. Timpul de uscare poate varia in functie de caracteristicile suportului, de temperatura si de mediul inconjurator.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie sa fie neted, rezistent, durabil si in stare buna, respectiv fara praf, gudron, smoala, ulei pentru cofraje, impuritati, straturi de acoperire vechi sau straturi care pot afecta aderenta.

Pentru a verifica, treceti mana pe suprafata. Nu ar trebui sa existe bucati desprinse si mana nu ar trebui sa fie prea murdara. Efectuati un test de zgariere si verificati daca suportul este in stare buna, fara defecte si goluri.



Reparati zonele din pereti si rosturi de unde s-au desprins bucati, precum si fisurile, denivelarile si defectele cu: **RENO X588 FILL 2K ALLROUND**, **BLOCK C515 TERRA 1K FLEX**. Lasati sa se intareasca inainte de a continua lucrarea.

Suportul nu trebuie sa prezinte margini ascutite si denivelari. Indepartati marginile taioase si colturile ascutite. Suportul trebuie sa fie uscat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Maro
Compozitie	Emulsie bituminoasa
Timp de uscare	Primul strat: 2 ore Al doilea strat: 12 ore
Temperatura aplicare	de +5°C pana la +25°C
Curatare	Unelte pot fi curatate cu ajutorul unui detergent pe baza de solvent (white spirit)
Consum	250-300 ml/m ² pe strat, in functie de gradul de absorbtie al substratului
Termen de valabilitate	24 de luni

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

Cel puțin 24 de luni în ambalajul original. Protejați de îngheț și de lumina directă a soarelui. Nu depozitați la temperaturi mai mici de 5°C înainte de utilizare.

SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultați Fisa cu Date de Securitate la <https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>.

AMBALARE

Cod articol	UC	PCB	GENCOD
		5 l	96 PC
		10 l	60 PC



250-
300ml
/m²



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru condiții standard de utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o primă utilizare sau pentru anumite suprafețe suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultați Fișele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizează această Fisa Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Vă rugăm să consultați, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța. Afirmațiile, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră actuală și nu implică nicio obligație. Deși documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru inexactități, greșeli, erori de compoziție sau de tipărire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio răspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, vă recomandăm să efectuați personal teste practice la fața locului. Termenii și Condițiile noastre generale de Vânzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

