



BLOCK B734 TOP COAT

Hidroizolatie din bitum aditivat pentru acoperisuri

AVANTAJE INTELIGENTE

- Fara solventi
- Strat de acoperire negru, hidroizolant
- Pentru protectia membranelor de acoperis bituminoase degradate si fragile

DESCRIERE

BLOCK B734 TOP COAT este un strat hidroizolator negru, pe baza de bitum si latex, pentru protectia si intretinerea membranelor de acoperis din bitum: degradate (scorjite), fragilizate si usor friabile.

BLOCK B734 TOP COAT formeaza o pelicula hidrofuga fara rosturi (continua) atunci cand este uscata. Stratul de acoperire nu devine friabil si este rezistent la agentii naturali corozivi pentru beton.

DOMENII DE APLICARE

Adecat pentru protectia, intretinerea si repararea in exterior a membranelor bituminoase pentru acoperisuri degradate (scorjite), fragilizate si usor friabile. Produsul nu este adecvat pentru membranele de plastic pentru acoperisuri.



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Negru
Compozitie	Strat izolator pentru acoperisuri, fara solventi, pe baza de bitum si latex
Timp de uscare	Cel putin 3-4 zile, la temperatura de +23°C si 55% umiditate aer
Temperatura aplicare de	Intre +5°C si +30°C
Curatare	Este posibila eliminarea posibilelor contaminari cu ajutorul unor produse de curatare obisnuite. Clatiti uneltele de lucru cu multa apa.
Consum	Aproximativ 200 - 250 ml/m ² , per strat
Termen de valabilitate	24 de luni

MOD DE UTILIZARE

Inainte de utilizare, **BLOCK B734 TOP COAT** trebuie sa fie bine amestecat. Pe substraturile absorbante, trebuie aplicat un strat de amorsa **GRIP B501 BITUMEN**. Dupa uscare, aplicati 2 sau 3 straturi de **BLOCK B734 TOP COAT** cu ajutorul unei role, pensule sau a unui pistol pulverizator adecvat si lasati fiecare strat sa se usuce complet inainte de urmatoarea aplicare.

In zonele in care exista riscul de fisurare, trebuie aplicat **BLOCK T506 TERRA FABRIC**, de exemplu, in al doilea strat.

In timpul aplicarii, evitati expunerea directa la soare.

În timpul aplicării sau al uscării, ploaia poate provoca daune stratului de produs proaspăt aplicat.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie robust (rezistent), în stare bună, plat și fără fisuri mari, segregări etc. și fără reziduuri de ulei, grăsimi, praf sau alți agenți de separare. Zonele descrise mai sus trebuie reparate mai întâi cu **BLOCK B733 TOP FILL**.

Suportul poate fi ușor umed, dar nu trebuie să fie vizibilă nicio peliculă (balta) de apă.

Suporturile nu trebuie să fie umede în permanență, deoarece în acest caz nu poate avea loc uscarea.

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

BLOCK B734 TOP COAT trebuie păstrat uscat și protejat de îngheț. Pastrați produsul neutilizat în ambalajul original închis.

BLOCK B734 TOP COAT poate fi păstrat timp de cel puțin 24 de luni în ambalajul original închis, în condiții de depozitare corectă.

SIGURANȚĂ

Pentru detalii suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate la <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>.

AMBALARE

Cod articol	UC	PCB	GENCOD
		5 l	60 PC
		10 l	44 PC



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru condiții standard de utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o primă utilizare sau pentru anumite suprafețe suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultați Fișele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizează această Fișă Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Vă rugăm să consultați, de asemenea, Fișa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța.

Afirmările, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră actuală și nu implică nicio obligație. Deși documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru inexactități, greșeli, erori de compoziție sau de tipărire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio răspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, vă recomandăm să efectuați personal testele practice la fața locului. Termenii și Condițiile noastre generale de Vânzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

