



Porotherm 36,5 TermoPlus

Gama Porotherm TermoExpert

- ✓ este un bloc ceramic slefuit cu insertii de vata minerala, destinat zidariilor cu rosturi subtiri, la executia peretilor nestructurali din zidarie.
- ✓ se pot pune in opera utilizand spuma adeziva Porotherm Profi Dryfix sau mortar Porotherm in rost subtire.

Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	248 x 365 x 249
Masă (kg/buc.)	cca. 15
Rezistență medie la compresiune pe față de pozare $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	min.12,5
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,08
Densitate aparentă (kg/m ³)	cca. 670
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005)	REI 90
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1:2011

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice*

Necesar de cărămizi (buc./m ² zidărie)	16
Necesar de cărămizi (buc./m ³ zidărie)	44
Consum mortar (Porotherm Profi) (l/m ² zidărie)	3
Consum spuma (Porotherm Profi DRYFIX) (ml/m ² zidărie)	150 (5m ² zidarie / flacon)
Livrare (buc./palet înfoliat)	48

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.