



FIȘĂ TEHNICĂ

Număr 1301, revizia 0

Data reviziei: 03 aprilie 2024

SPIRIT EFFECT MODENA

Descriere produs

SPIRIT EFFECT MODENA este o vopsea decorativă de înaltă calitate, pe bază de dispersii apoase, pigmenți perlați fini și nisip cuarțos special, potrivit pentru obținerea diferitelor efecte perlate pe suprafețele interioare.

Caracteristici principale

- Produsul este disponibil în culorile de bază argintiu, auriu și se poate nuanța computerizat conform paletei de culori ale producătorului;
- Acoperire decorativă de înaltă calitate care creează o atmosferă unică și elegantă;
- Extrem de ușor de aplicat într-un singur strat;
- Rezistent la spălare și ușor de curățat;
- Acoperire excelentă;
- Rezistență mare la uzură.

DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se utilizează pentru finisarea și decorarea suprafețelor interioare de tencuieli din beton, var-ciment, ciment, gips-carton, etc din zone fără agresivități chimice deosebite.

Mod de aplicare

Conditii de aplicare	Temperatura			Umiditate	
	Produs	Suprafata	Mediu	Suprafata	Mediu
Minim maxim	15-30°C	12-30°C	10-30°C	Maxim 10%	Maxim 75%

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 10°C sau pe suprafețe umede.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment.
- Lucrați la temperaturi de peste 10°C.
- Nu diluați!

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe compatibile (recomandate): suprafețe pe bază de var-ciment, beton, plăci de gips-carton, suprafețe vopsite în prealabil, dar aflate în stare bună, mai puțin suprafețe vopsite în prealabil cu vopsea rezistentă la apă.

Suprafețe care nu sunt compatibile (nerecomandate): suprafețe vechi pe bază de silicați și suprafețe pe bază de ipsos.

Suprafețe interioare noi:

- Suprafața trebuie să fie solidă, netedă, uscată și fără urme de praf sau grăsimi.
- Se aplică 1 strat de **DEKO G8530 Nano Primer**





FIȘĂ TEHNICĂ

Număr 1301, revizia 0

Data reviziei: 03 aprilie 2024

- Se aplică 1-2 straturi de SPIRIT Bază de nuanțare în aceeași culoare sau o culoare similară cu cea a **Spirit Effect Modena**
- Se aplică 1 strat de **Spirit Effect Modena**.

Suprafețe interioare vopsite în prealabil:

- Suprafețele trebuie să fie solide, netede, uscate, fără urme de praf și grăsimi. Straturile vechi de vopsea neaderentă sau pe bază de solvenți trebuie îndepărtate și apoi spălate / curățate.
- Dacă suprafața este vopsită într-o culoare deschisă, nu este necesar să aplicați nicio amorsă. Dacă suprafața este vopsită cu o culoare închisă, aplicați 1 strat de **Spirit Primer**.
- Se aplică 1-2 straturi de SPIRIT Bază de nuanțare în aceeași culoare sau o culoare similară cu cea a Spirit Effect Modena
- Se aplică 1 strat de **Spirit Effect Modena**

Mod de aplicare:

Spirit Effect Modena poate fi aplicat folosind diferite tehnici de aplicare: aplicare într-o singură direcție (diagonală), sau cu mișcări încrucișate. Se aplică în 1 strat.

Pentru a evita variațiile de culoare la vopsire, se recomandă să folosiți vopsea cu același număr de lot! Atunci când se folosesc loturi diferite, se recomandă să se amestece vopseaua într-un recipient comun înainte de aplicare. Temperatura și umiditatea pot afecta culoarea vopselei!

Produsul se aplică folosind pensula.

Curățarea echipamentului de aplicare: cu apă.

Consumuri specifice & timp de uscare

Consumul teoretic: 8m²/ litru/ strat în funcție de pensula folosită pentru aplicare.

Timp uscare la suprafață: 2 ore la 23 ± 2°C

Timp de uscare completă: 24 ore 23 ± 2°C

Temperaturile ridicate / foarte scăzute și umiditatea crescută pot influența timpul de uscare și calitatea lucrării.

Număr de straturi recomandate: 1.

Caracteristici tehnice

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiza
Densitate,	g/cm ³	argintiu 1,30 ± 0,03 auriu 1,24 ± 0,03	SR EN ISO 2811-4
Vâscozitate Brookfield, (20±0.5°C)	mPa.s	argintiu 10000 – 20000 auriu 10000 – 35000	SR EN ISO 2555

Ambalare, depozitare, termen de valabilitate

Ambalare: Ambalaje de 1L și 2.5L

Depozitare: În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C

- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:





FIȘĂ TEHNICĂ

Număr 1301, revizia 0

Data reviziei: 03 aprilie 2024

Valabilitatea este de 24 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Masuri de securitate si igiena

COV limită UE g/l: cat A/I 200(2010)

COV Produs, max.g/l: 200g/l

Masuri de siguranță pentru utilizator:

Consultați Fișa cu date de Securitate a produsului!

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomanda clientilor testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

