

SPIRIT EFFECT VERONA

DESCRIERE PRODUS

SPIRIT EFFECT VERONA este o vopsea decorativă pentru interior de înaltă calitate, pe bază de dispersii apoase, cu conținut de pigmenti fini perlati și aditivi speciali. Datorită ingredientelor sale speciale, produsul formează o peliculă siderată strălucitoare ce oferă un aspect metallic suprafeței.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Produsul este disponibil în culoarea gri și se poate nuanța computerizat conform mostrelor de culori ale producătorului;
- Extrem de ușor de aplicat
- Creează un aspect strălucitor perlat
- Ușor de menținut și curățat
- Acoperire foarte bună
- Uscare rapidă
- Aderență foarte bună la stratul suport

DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se utilizează pentru finisarea și decorarea suprafețelor interioare de tencuiei din beton, var-ciment, ciment, gips-carton, etc utilizând diferite tehnici de aplicare.

MOD DE APLICARE

Condiții de aplicare	Temperatura			Umiditate	
	Produs	Suprafata	Mediu	Suprafata	Mediu
Minim maxim	15-30°C	12-30°C	10-30°C	Maxim 10%	Maxim 75%

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 10°C sau pe suprafețe umede.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment.
- Lucrați la temperaturi de peste 10°C
- Nu diluați!

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe compatibile (recomandate): tencuiei noi pe bază de var-ciment, beton, plăci de gips-carton, suprafețe vopsite în prealabil cu vopsele pe bază de latex, dar aflate în stare bună.

Suprafețe care nu sunt compatibile (nerecomandate): suprafețe vechi pe bază de silicați.

Suprafețe interioare noi:

- Suprafața trebuie să fie bine tencuită, trebuie să fie plană și netedă
- Dacă există defecte ale peretelui, acestea se vor vedea cu ușurință după aplicarea vopselei
- Aplicați uniform un prim strat de Spirit Primer
- Așteptați 2 – 3 ore pentru aplicarea stratului de **Spirit Effect Verona**

Suprafețe interioare vopsite în prealabil:

- Suprafețele trebuie să fie solide, netede, uscate, fără urme de praf și grăsimi. Straturile vechi de vopsea neaderentă sau pe bază de solvenți trebuie îndepărtate și apoi spălate / curățate.
- Aplicați uniform un prim strat de Spirit Primer
- Așteptați 2 – 3 ore pentru aplicarea stratului de **Spirit Effect Verona**

Mod de aplicare:

Spirit Effect Verona poate fi aplicat folosind pensula din fibre naturale, pentru un efect texturat sau o rolă, pentru un aspect metalic.

Aplicare cu trafalet: Aplicați produsul cu mișcări sus-jos, în dungi verticale cu suprapunere umed pe umed. Pentru fiecare 1 metru liniar de vopsea aplicat în dungi verticale, este necesar să se termine secțiunea cu o mișcare unidirecțională de sus în jos pentru a estompa efectul pigmentilor metalici. Cu această tehnică, continuați pe toată suprafața până la finalizare. Așteptați până când primul strat este complet uscat (minim 6 ore) și apoi procedați la fel și cu al doilea strat (folosind aceeași tehnică).

Aplicare cu pensula: Aplicați un strat de Spirit Effect Verona cu o rolă pentru a avea o bază bună pe care să creați efectul dorit. Așteptați până când primul strat este perfect uscat (cel puțin 6 ore), apoi treceți la aplicarea celui de-al doilea strat folosind o pensulă cu ajutorul căreia se pot crea diferite efecte. Acestea pot fi obținute apelând la diferite tehnici de aplicare, dungi diagonale / mișcări încrucișate etc.

Pentru a evita variațiile de culoare la vopsire, se recomandă să folosiți vopsea cu același număr de lot! Atunci când se folosesc loturi diferite, se recomandă să se amestece vopseaua într-un recipient comun înainte de aplicare. Temperatura și umiditatea pot afecta culoarea vopselei!

Curățarea echipamentului de aplicare: cu apă.

CONSUMURI SPECIFICE, TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 14-15 m²/ litru/ strat în funcție de pensula (unealta) folosită pentru aplicare

Timp uscare pentru reacoperire: 6 ore 23 ± 2°C

Timp de uscare completa: 24 ore 23 ± 2°C

Temperaturile ridicate / foarte scăzute și umiditatea crescută pot influența timpul de uscare și calitatea lucrării.

Număr de straturi recomandate: 2

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
Densitate	g/cm ³	1,12 ± 0,02	SR EN ISO 2811-4
Vâscozitate Brookfield, (23±0.5°C, rotor 6, 100 rpm) min	mPa.s	1000	SR EN ISO 2555

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaje de 1L și 2.5L

Depozitare: În spații uscate, aeriene, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C

- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 24 luni de la data fabricației înscrispionată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

COV limită UE g/l: cat A/I 200(2010)

COV Produs, max.g/l: 200g/l

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

Consultați Fișa cu date de Securitate a produsului!

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este

FIȘĂ TEHNICĂ

Număr 1303, revizia 0

Data reviziei: 03 aprilie 2024



Întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

