

CARACTERISTICI TEHNICE

Produsul: **DAKV1784**

Culoare: **bej**

Dimensiunea nominala: **60x120 cm**

Dimensiunea de fabricatie: **1198x598x10 mm**

Forma muchie: **rectificata**

Suprafata: **flat mata ABS**

Seria: **BLOCK**

Standard: **EN 14411:annex G, Bla**

Declaratia de performanta: **T 21.01**

Grupa de produse: **gresie neglazurata UGL**


Tip produs: **gresie neglazurata**

Parametri	Valori conform - Norma Lasselsberger	Valori admise-EN 14411, Anexa G, Bla	Valori obtinute LB / RAKO
Lungime / Latime	ISO 10545-2	$\pm 0,6\%$	$\pm 0,2\%$
Grosime	ISO 10545-2	$\pm 5,0\%$	$\pm 5,0\%$
Liniaritate	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,1\%$
Rectangularitate	ISO 10545-2	$\pm 0,6\%$	$\pm 0,2\%$
Curbura centrala	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,25\%$
Curbura laterala	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,25\%$
Voal	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,25\%$
Calitatea suprafetei	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 95%
Absorbtia de apa	ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$, individual max. 0,6%	$E \leq 0,3\%$ individual max. 0,4%
Rezistenta la incovoiere	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm ² Individual min 32 N/mm ²	Min. 35 N/mm ² Individual min 32 N/mm ²
Forta de rupere (rezist. la rupere)	ISO 10545-4	$\geq 7,5$ mm min. 1300 N $< 7,5$ mm min. 700	≥ 1300 N
Rezistenta la abraziune profunda (UGL)	ISO 10545-6	Max. 175 mm ³	Max. 135 mm ³
Rezistenta la abraziune (GL)	ISO 10545-7	Nu este ceruta	-
Coeficientul de dilatare termica liniara	ISO 10545-8	Valoarea declarata	Max. $8 \times 10^{-6} K^{-1}$
Rezistenta la soc termic	ISO 10545-9	Ceruta	Rezista
Rezistenta la harisare	ISO 10545-11	Ceruta	Rezista
Rezistenta la inghet	ISO 10545-12	Valoarea declarata	Satisfacator
Durabilitate pentru interior	EN 14411	Trece	Trece
Rezistenta la alunecare (picioare goale)	EN 16165	Valoarea declarata	B
Rezistenta la alunecare (incaltat)	EN 16165	Valoarea declarata	R10
Coeficient de frictiune- suprafata uscata	EN 16165	Valoarea declarata	$\geq 0,6$
Coeficient de frictiune- suprafata umeda	EN 16165	Valoarea declarata	$\geq 0,5$
Volum de descarcare	DIN 51097	Valoarea declarata	Nu este relevant
Rezistenta la aderenta : Adezivi pe baza de ciment	EN 12004:2007+A1:2012	Valoarea declarata	$\geq 1,0$ N/mm ²
Rezistenta la aderenta : Adezivi in dispersie	EN 12004:2007+A1:2012	Valoarea declarata	NPD*

Rezistentă la aderență : Adezivi pe bază de rasini	EN 12004:2007+A1:2012	Valoarea declarată	NPD*
Rezistentă la aderență : mortar	EN 12004:2007+A1:2012	Valoarea declarată	NPD*
Expansiune datorată umidității	ISO 10545-10	Valoarea declarată	0,2 mm/m
Valoarea de reflectare a luminii LRV	ISO 10545-18	Nu este cerută	39
Rezistentă la impact (COR)	ISO 10545-5	Valoarea declarată	Min. 0,6
Reacția la foc	Fără test 96/603 EHS	Clasă A1-A1FL	Clasă A1-A1FL
Tactilitate	CEN/TS 15209	Se declară	Nu este relevant
Rezistentă la patare	ISO 10545-14	Min. 3	Min. 3
Rezistentă la acizi și baze de concentrații mici	ISO 10545-13	Valoarea declarată	A
Rezistentă la acizi și baze de concentrații mari	ISO 10545-13	Valoarea declarată	A
Rezistentă la produse chimice menajere și saruri pentru piscină	ISO 10545-13	Min. B	A
Eliberarea de substanțe periculoase : Cadmiu (GL)	ISO 10545-15	Valoarea declarată	NPD*
Eliberarea de substanțe periculoase : Plumb (GL)	ISO 10545-15	Valoarea declarată	NPD*
Duritatea Mohs	EN 101	Valoarea declarată	Min. 7
Durată de viață de referință (RSL)	ISO 14 025/EN 15804	50 ani	50 ani
Evaluarea conținutului de radionuclizi naturali	CZ Imp.422/2016	Max. index 1,0	Max. index 1,0

NPD*- Nici o performanță determinată

Pilsen, Februarie 2023

LASSELSBERGER, s.r.o. (115)
 Adolova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí
 IČ: 25238078, DIČ: CZ25238078

 Ing. Zuzana Fajfrová, Quality Manager