

DEKO PROFESSIONAL GRUND MARCARE RUTIERĂ



DESCRIERE PRODUS

Deko Professional Grund pentru marcare - este un produs pe bază de dispersii de rășină acrilică termoplastică, solvenți activi și aditivi specifici.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Aderență foarte bună la suport
- Uscare rapidă
- Conferă aderență ridicată la suport straturilor ulterioare
- Reglează gradul de absorbție a suprafeței de bază
- Stabilizează suportul prin infiltrare și fortificare
- Izolează suportul împotriva umidității

DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se utilizează ca prim strat pentru impregnarea și stabilizarea suprafeței, înaintea aplicării sistemului de marcărie orizontală în parcuri, terenuri de joacă și sport cu pavaj din beton sau asfalt învechit.

MOD DE UTILIZARE

Condiții de aplicare

Temperatură mediu: max. 12-30°C

Umiditate relativă mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Nu se recomandă aplicarea în caz de umiditate ridicată, pe timp de ploaie, pe vânt puternic sau în bătaia directă a razelor de soare.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului

- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment
- Se aplică la vâscozitatea de livrare

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie compactă, rezistentă, uscată, curată, degresată și desprăfuită

Tipul suprafeței de acoperit:

- Support nou betonul trebuie să fie perfect uscat. Timpul minim de întărire a betonului (la 20° și 50%umiditate relativă) este de 28 zile

 - îndepărtarea eflorescenței (dacă există) cu un material textil aspru sau prin periere (cu max. 15 zile înainte de aplicare)
 - curățarea de stropi de tencuială, praf, alte impurități
- Support vechi:

 - dacă este necesar, se execută lucrări de reparații ale suprafeței
 - curățarea de praf, alte impurități
 - impregnarea suportului cu DEKO GRUND MARCARE RUTIERA se poate dilua 5-10% cu diluant DEKO PROFESSIONAL THINNER BAT, în funcție de metoda de aplicare.

Se aplică folosind pensula, trafaletul sau prin pulverizare.

Aplicarea vopselei de marcă se realizează după uscarea completă a grundului!

Nu se aplică pe asfalt nou!

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu diluant Deko Professional Thinner BAT, atât înainte, cât și imediat după utilizare.

CONSUM SPECIFIC & TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 8-10 m²/l

Număr de straturi recomandate: 1 strat

Timp de uscare completă: 15-30 minute

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
<u>A. Produs lichid</u>			
Aspect	-	lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	0,9– 0,93	SR EN ISO 2811-1
Conține substanțe nevolatile (1g/Ø50mm, 120°C, 25 min.)	%	17,5-19.5	SR EN ISO 3251
pH	-	8-9	SR EN ISO 787-9
<u>B. Pelicula</u>			
Timp de uscare, 23±2°C	h	15 min pe beton 30 min pe asfalt învechit	SR EN ISO 2431



AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaje metalice: 1l, 20L

Depozitare:

În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C

Termen de valabilitate:

Valabilitatea produsului este de 24 luni de la data inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

A se consulta Fisa cu date de securitate.

COV limită UE g/l: cat A/ h 750(2007)/750(2010)

COV Produs, max.g/l: 750

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametri tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

