

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ			
GLAZE VITRIFICATE – 600 MM X 600 MM			
SR NR	CARACTERISTICĂ	METODA DE TEST	STD CA PER ISO13006:2018 Grupa B Ia Anexa G
DIMENSIUNEA SI CALITATEA SUPRAFETIEI			
1	Abatere în lungime și lățime	ISO 10545-2	±0,30%
2	DEVIERE ÎN GROSIME	ISO 10545-2	±5,00%
3	DREPTATEAZĂ ÎN LATERALĂ	ISO 10545-2	±0,30%
4	RECTANGULARITATE	ISO 10545-2	±0,30%
5	PLATEAȚIA SUPRAFEȚEI	ISO 10545-2	±0,40%
6	CALITATEA SUPRAFEȚEI	ISO 10545-2	MIN.95% DIN PLACILE VA FI FĂRĂ DEFECTE VIZIBILE
PROPRIETĂȚI FIZICE			
7	ABSORBTIA APEI	ISO 10545-2	≤ 0,5%
8	GROSIME TĂRĂ LA RUPARĂ	ISO10545-4	MIN.1300,0 N
9	MODUL DE RUPTURĂ	ISO10545-4	MIN.35,0 N/mm²
10	REZISTENTA LA ABRAREA SUPRAFEȚEI	ISO10545-7	Conform MFG.
11	COEFICIENT DE DILATARE TERMICĂ LINEARĂ LA 100 C	ISO10545-8	METODA DE TESTARE DISPONIBILĂ
12	REZISTENTA LA SOC TERMIC	ISO10545-9	METODA DE TESTARE DISPONIBILĂ
13	REZISTENTA LA NEBUNIT LA 7.5.BAR	ISO10545-11	NECESAR
14	EXPANSIAREA UMIDITĂȚII	ISO10545-10	METODA DE TESTARE DISPONIBILĂ
15	REZISTENTA LA IMPACT (COR)	ISO10545-05	METODA DE TESTARE DISPONIBILĂ
16	DENSITATE VRAC	ISO10545-03	> 2,22 g/cc
PROPRIETĂȚI CHIMICE			
17	REZISTENTA LA PETE	ISO10545-14	MIN. CLASA 3
18	REZISTENTA LA PRODUSE CHIMICE DE CASĂ ȘI SĂRURI DE PISCINE GLAZATE	ISO10545-13	CLASA MINIMA B
19	REZISTENTĂ LA CONCENTRAȚII JOASE DE ACID ȘI ALCALI	ISO10545-13	PRODUCATOR LA CLASIFICARE DE STAT
20	REZISTENTA LA CONCENTRATII MARE DE ACID SI ALCALI	ISO10545-13	METODA DE TESTARE DISPONIBILĂ

VARMORA GRANITO PVT. LTD.

Head Office : 8-A, National Highway, At. Dhuva, Tal. Wankaner, Dist. Morbi (Gujarat) India. Tel. : +91-98252 23068, E-mail : info@varmora.com
 Corporate Office : A-54, 1st Floor, Elite Auto House, Mathurdas Vasanji Road, Andheri - Kurla Road, Andheri (E), Mumbai-400093,
 Tel. : +91-22-28389790/91/92, Fax : +91-22-28389794, E-mail : mumbai@varmora.com Visit us at : www.varmora.com
 Office : 5-Savsar plot, Opp. Priydarshini Complex, Nr. old Bus Stand, Morbi - 363 641, Gujarat, INDIA.

C.I.No. : U26914GJ2003PTC043194