



Soudal

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Calea Darzei 86 A Darza
JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



ADEZIV/IZOLANT FIX ALL FLEXI

Date tehnice :

Baza	MS Polymer® (siliconi modificati)
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii
Timp formare pelicula	Cca 10 min
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,67 g/ml
Duritate (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Timp de uscare	2-3 mm/24 h
Rezistenta termica	-40°C....+90°C dupa uscare
Revenire elastica (ISO 7389)	> 75%
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,75 N/mm ²
Deformatia maximala	± 20 %
Alungirea la rupere (DIN 53504)	750 %

Descriere : Fix All este un adeziv/izolant de inalta calitate cu putere mare de lipire pe baza de MS Polymer®

Caracteristici:

- buna aplicabilitate , finisare usoara
- inalta cu puterea de lipire
- permanent elastic dupa intarire
- vopsibil cu vopsele pe baza de apa

Aplicatii:

- lipirea si izolarea in domeniul constructiilor
- bai si bucatarii (rezistenta mare la grasimi)
- lipiri structurale ale materialelor de constructii supuse la vibratii
- izolarea rosturilor de pardoseli
- izolarea si lipirea pietrei naturale (marmura, granit,...)

Ambalaj : Cartuse 290 ml, folie 600 ml, 12 buc/bax , tub 80 ml sau 125 ml
Culoare alb, negru,gri,maro, gri antracit.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Rezistenta la agentii chimici :

Buna rezistenta la apa, solventi, uleiuri minerale, grasimi, acizi diluati anorganici si alcalini.
Slaba rezistenta la solventi aromatici, acizi concentrati, hidrocarburi clorurate.

Substraturi :

Natura : curate, fara urme de praf sau grasimi

Primer : suprafetele poroase necesita aplicarea in prealabil de Primer 150. Pentru unele suprafete neporoase ar putea fi necesara aplicarea unui Activator de Suprafata.

Recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Dimensiunile rosturilor (imbinarilor):

Latime minima : 2 mm(ca adeziv) , 5 mm (ca izolant)

Latime maxima : 10 mm (ca adeziv) , 30 mm (ca izolant)



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Calea Darzei 86 A Darza
JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Adancime minima : 5 mm (ca izolan)

Recomandare : latime = 2 x adancime

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +5°C....+35°C

Curatare : cu « white spirt » sau acetona imediat dupa utilizare

Finisare : cu solutie de apa si sapun inainte de formarea peliculei

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii

Observatii :

Fix All poate fi vopsit, totusi datorita existentei unei largi varietati de vopseluri recomandam un test preliminar. Deasemenea timpul de uscare al vopselelor pe baza de rasini alcaline poate sa creasca.

Datorita unei mari varietati a substraturilor posibile recomandam deasemenea un test de compatibilitate.

Materialele plastice in general au aplicate solutii de protectie sau folii de protectie pe care recomandam sa le scoateti inaintea lipirii. Pentru o aderenta optima folosirea Activatorului de Suprafata este recomandata.

Acest produs poate fi folosit ca izolan de geamuri.

