



Soudal

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



ACRILIC TURBO

Date tehnice :

Baza	Dispersii acrilice
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Formare pelicula	Cca 10 minute (20°C/65% umiditate)
Greutate specifica (DIN 53479)	1,50 g/ml
Rezistenta termica	-20°C....+80°C
Revenire elastica	15%
Distorsiune maximala	15 %

Descriere : Masticul acrilic este un mastic monocomponent plasto-elastic pe baza de dispersii acrilice. Vopsibil dupa 10 minute

Caracteristici :

- isi pastreaza culoarea si este impermeabil dupa polimerizare
- se poate vopsi
- foarte buna aderenta pe majoritatea materialelor poroase.

Aplicatii :

- rosturi cu mobilitate pana la 15%, umplerea fisurilor.

Ambalaj : Cartuse 280 ml. Culori : transparent,alb. Gri , maro la cerere.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original ferit de inghet
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete :

Tip : marea majoritate a materialelor de constructii.

Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi.

Preparare suprafete : fara.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +5°C....+35°C. Nu utilizati pe timp geros sau ploios

Curatare : cu apa imediat dupa utilizare

Finisare : solutie de apa cu sapun

Reparare : cu mastic acrilic.

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena

Observatii :.

Rezistenta la apa 3-4 ore.