

## GPT1031 MIX COLOUR MATT RECT 598 x 1198 x 6 mm

RO PROPRIETĂȚI  
CS VLASTNOSTI

LV IPASIBAS  
LT SAVYBĖS

DIMENSIUNEA ȘI CALITATEA SUPRAFEȚEI / ROZMĚR A JAKOST POVRCHU /  
IZMERS UN VIRSMAS KVALITATE / PAVIRŠIAUS MATMUO IR KOKYBĖ

metoda de cercetare  
metoda zkoumání  
parbaudes metode  
bandymo metodas

EN 14411 grupa Bla,  
EN 14411 group Bla,  
EN 14411 gruppe Bla,  
EN 14411 grupė Bla,

parametri Cersanit S.A.  
parametry Cersanit S.A.  
parametri Cersanit S.A.  
parametrai Cersanit S.A.

|                                                                                               |                                                                                     |                |                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RO Lungimea și lățimea<br>CS Délka a šířka                                                    | LV Garums un platums<br>LT Ilgis ir plotis                                          | EN ISO 10545-2 | max. ± 0,6 % / ± 2,0 mm | ± 0,5 mm                                                                                                                  |
| RO Grosimea<br>CS Tloušťka                                                                    | LV Biezums<br>LT Storis                                                             |                | max. ± 5 % / ± 0,5 mm   | ± 0,5 mm                                                                                                                  |
| RO Curbură laterală (luneta)<br>CS Přímost lícnicích hran                                     | LV Sanu izliekums<br>LT Šonų kreivumas (liunetė)                                    |                | max. ± 0,5 % / ± 1,5 mm | 598 mm – max ± 0,5 mm<br>1198 mm – max ± 0,5 mm                                                                           |
| RO Abaterea de la unghiul drept<br>CS Pravoúhlost                                             | LV Novirze no taisnlenka<br>LT Nuokrypis nuo stačių kampų                           | EN ISO 10545-2 | max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm | ± 0,5 mm                                                                                                                  |
| RO Planeitatea suprafeței (centrul și muchia)<br>CS Rovinnost lícnicích ploch (střed a hrana) | LV Virsmas plakanums (vidus un mala)<br>LT Paviršiaus plokštumas (vidus ir kraštas) |                | max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm | Šrodek/center – max + 1,1 mm; max – 0,9 mm<br>598 mm – max + 0,8 mm; max – 0,5 mm<br>1198 mm – max + 1,1 mm; max – 0,9 mm |
| RO Calitatea suprafeței<br>CS Kvalita povrchu                                                 | LV Virsmas kvalitāte<br>LT Paviršiaus Kokybė                                        |                | min. 95 %               | min. 97 %                                                                                                                 |

PROPRIETĂȚI FIZICE / FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI /  
FIZISKAS IPASIBAS / FIZINĖS SAVYBĖS

|                                                                                                 |                                                                     |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RO Gradul de absorbție a apei<br>CS Nasákavost                                                  | LV Udens absorbcija<br>LT Vandens absorbcija                        | EN ISO 10545-3                                           | E <sub>b</sub> ≤ 0,5 %                                                                                                                  | E <sub>b</sub> ≤ 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RO Forța de rupere<br>CS Lomové zatížení                                                        | LV Lausanas speks<br>LT Laužimo jėga                                | EN ISO 10545-4                                           | min. 1300 N                                                                                                                             | min. 1300 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RO Rezistența la îndoire<br>CS Pevnost v ohybu                                                  | LV Lieces izturība<br>LT Stipris lenkiant                           | EN ISO 10545-4                                           | min. 35 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                               | min. 50 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RO Abraziunea suprafeței<br>CS Otěruvzdornost – Odolnost proti povrchovému opotřebení           | LV Virsmas abrazija<br>LT Paviršiaus dilumas                        | EN ISO 10545-7                                           | Clasă de abraziune și număr de rotații / Třída otěru a počet otáček / Dilumo klasė ir apsisukimų skaičius/ Dilumo klasė prie apsisukimų | PEI 4 – 6000 obrotów / rotations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RO Rezistența la șocuri termice<br>CS Odolnost proti změně teploty ( odolnost na termický šok ) | LV Izturība pret termisku šoku<br>LT Atsparumas terminiam šokui     | EN ISO 10545-9                                           | Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka                                                                                             | Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RO Rezistența la fisuri<br>CS Odolnost proti vzniku vlnových trhlin                             | LV Izturība pret kapilāram plaisām<br>LT Atsparumas buitiniam šokui | EN ISO 10545-11                                          | Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka                                                                                             | Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RO Rezistența la ger<br>CS Mrázuvzdornost                                                       | LV Salizturība<br>LT Atsparumas trūkinėjimui                        | EN ISO 10545-12                                          | Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka                                                                                             | Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RO Alunecare<br>CS Protiskluznost                                                               | LV Slidesana<br>LT Slydimas                                         | DIN EN 16165 (annex B, NA)<br>DIN EN 16165 (annex A, NA) | Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba / Deklaruota vertė                                                          | R10<br>B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RO Forța de coeziune/ adeziunea<br>CS Pevnost spojení / Přidržnost                              | LV Savienojuma speks/adhezija<br>LT Sukibimo jėga/adhezija          | EN 12004:2007                                            | Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba / Deklaruota vertė                                                          | Cleiuri (adezivi) pe bază de ciment / S cementovými lepidly/ cementa limes cementitious adhesives / cementiniai klėjai ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup><br>Dispersii adezive / S dispersnėmis lepidly / dispersijas limvielās / dispersiniai klėjai ≥ 1 N/mm <sup>2</sup><br>Cleiuri (adezivi) din rășini reactive / S lepidly na bázi pryskyřic/ reakcijas sveku limes / reaktyviųjų dervų klėjai ≥ 2 N/mm <sup>2</sup> |
| RO Reacția la foc<br>CS Reakce na oheň                                                          | LV Reakcija uz uguni<br>LT Reakcija į ugnį                          | -                                                        | Clasa A1 lub A1 <sub>FL</sub> / Třída A1 nebo A1 <sub>FL</sub> / Klasė A1 lub A1 <sub>FL</sub> / Klasė A1 lub A1 <sub>FL</sub>          | A1, A1 <sub>FL</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

REZISTENȚĂ CHIMICĂ / CHEMICKÁ ODOLNOST /  
KIMISKA IZTURIBA / CHEMINIS ATSPARUMAS

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                 |                                                                                |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RO Rezistența la pete<br>CS Odolnost proti tvorbě skvrn                                                                                       | LV Izturība pret traipu veidošanos<br>LT Atsparumas tempimui                                                                     | EN ISO 10545-14 | min. clasa 3 / min. třída 3 / min. class 3 / min. klasė 3                      | clasa / třída / class / klasė - 5                                                                                        |
| RO Rezistența la produse chimice de uz casnic și săruri de bazin<br>CS Odolnost proti chemikáliím používaným v domácnostech a solím do bazénů | LV Izturība pret sadzīves ķimikālijām un peldbaseinu sāliem<br>LT Atsparumas buitiniams chemikalams ir plaukimo baseino druskoms |                 | min. clasa B / min. třída B / min. class B / min. klasė B                      | clasa / třída / class / klasė A(V)                                                                                       |
| RO Rezistență la concentrații scăzute de substanțe acide și alcaline<br>CS Odolnost proti kyselinám a louhům o nízké koncentraci              | LV Izturība pret zemas koncentracijas skābem un sārmiem<br>LT Atsparumas mažos koncentracijos rūgštims ir šarmams                | EN ISO 10545-13 | Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba / Deklaruota vertė | Min. clasa /Min. třída / Min. class / Min. klasė LB(V)                                                                   |
| RO Rezistență concentrații scăzute de acizi și baze<br>CS Odolnost proti kyselinám a louhům o vysoké koncentraci                              | LV Izturība pret augstos koncentracijas skāben un sarmiēm<br>LT Atsparumas didelės koncentracijos rūgštims ir šarmams            |                 | Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba / Deklaruota vertė | clasa / třída / class / klasė HA(V)                                                                                      |
| RO Eliberarea cadmiului și plumbului<br>CS Uvolňování Kadmia a Olova                                                                          | LV Svina un Kadmija atbrīvošana<br>LT Kadmio ir švino išleidimas                                                                 | EN ISO 10545-15 | Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba /                  | Cadmium / Kadmium / Kadmij / Kadmis ≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup><br>Plumb / Olovo / Svins / švinas ≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup> |