

RO PROPRIETĂȚI
CS VLASTNOSTI

LV IPASIBAS
LT SAVYBĖS

DIMENSIUNEA ȘI CALITATEA SUPRAFEȚEI / ROZMĚR A JAKOST POVRCHU /
IZMERS UN VIRSMAS KVALITATE / PAVIRŠIAUS MATMUO IR KOKYBĖ

metoda de cercetare
metoda zkoumání
parbaudes metode
bandymo metodas

EN 14411 grupa Bla,
EN 14411 group Bla,
EN 14411 grupė Bla,
EN 14411 grupė Bla,

parametri Cersanit S.A.
parametry Cersanit S.A.
parametri Cersanit S.A.
parametrai Cersanit S.A.

RO Lungimea și lățimea CS Délka a šířka	LV Garums un platums LT Ilgis ir plotis	EN ISO 10545-2	max. ± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,5 mm
RO Grosimea CS Tloušťka	LV Biezums LT Storis		max. ± 5 % / ± 0,5 mm	± 0,5 mm
RO Curbură laterală (luneta) CS Přímost lícnicích hran	LV Sanu izliekums LT Šonų kreivumas (liunetė)		max. ± 0,5 % / ± 1,5 mm	598 mm – max ± 0,5 mm 1198 mm – max ± 0,5 mm
RO Abaterea de la unghiul drept CS Pravoúhlost	LV Novirze no taisnlenka LT Nuokrypis nuo stačių kampų	EN ISO 10545-2	max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 mm
RO Planeitatea suprafeței (centrul și muchia) CS Rovinnost lícnicích ploch (střed a hrana)	LV Virsmas plakanums (vidus un mala) LT Paviršiaus plokštumas (vidus ir kraštas)		max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm	Šrodek/center – max + 1,1 mm; max – 0,9 mm 598 mm – max + 0,8 mm; max – 0,5 mm 1198 mm – max + 1,1 mm; max – 0,9 mm
RO Calitatea suprafeței CS Kvalita povrchu	LV Virsmas kvalitāte LT Paviršiaus Kokybė		min. 95 %	min. 97 %

PROPRIETĂȚI FIZICE / FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI /
FIZISKAS IPASIBAS / FIZINĖS SAVYBĖS

RO Gradul de absorbție a apei CS Nasákavost	LV Ūdens absorbcija LT Vandens absorbcija	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5 %	E _b ≤ 0,5 %
RO Forța de rupere CS Lomové zatížení	LV Lausanas speks LT Laužimo jėga	EN ISO 10545-4	min. 1300 N	min. 1800 N
RO Rezistența la îndoire CS Pevnost v ohybu	LV Lieces izturība LT Stipris lenkiant	EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	min. 50 N/mm ²
RO Abraziunea suprafeței CS Otěruvzdornost – Odolnost proti povrchovému opotřebení	LV Virsmas abrazija LT Paviršiaus dilumas	EN ISO 10545-7	Clasă de abraziune și număr de rotații / Třída otěru a počet otáček / Dilumo klasė ir apsisukimų skaičius/ Dilumo klasė prie apsisukimų	PEI 3 – 1500 rotații / otáček / rotaciju / rotacijos GREY PEI 4 – 2100 rotații / otáček / rotaciju / rotacijos BEIGE
RO Rezistența la șocuri termice CS Odolnost proti změněm teploty (odolnost na termický šok)	LV Izturība pret termisku šoku LT Atsparumas terminiam šokui	EN ISO 10545-9	Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka	Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka
RO Rezistența la fisuri CS Odolnost proti vzniku vlasových trhlin	LV Izturība pret kapilāram plaisām LT Atsparumas terminiam šokui	EN ISO 10545-11	Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka	Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka
RO Rezistența la ger CS Mrázuvzdornost	LV Salizturība LT Atsparumas trūkinėjimui	EN ISO 10545-12	Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka	Îndeplinește / Splňuje / Atbilst / Atitinka
RO Alunecare CS Protiskluznost	LV Slidesana LT Slydimas	DIN EN 16165 (annex B, NA) DIN EN 16165 (annex A, NA)	Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba / Deklaruota vertė	R9 NPD
RO Forța de coeziune/ adeziunea CS Pevnost spojení / Přidržnost	LV Savienojuma speks/adhezija LT Sukibimo jėga/adhezija	EN 12004:2007	Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba / Deklaruota vertė	Cleiuri (adezivi) pe bază de ciment / S cementovými lepidly/ cementa limes cementitious adhesives / cementiniai klėjai ≥ 0,5 N/mm ² Dispersii adezive / S dispersnėmis lepidly / dispersijas limvielās / dispersiniai klėjai ≥ 1 N/mm ² Cleiuri (adezivi) din rășini reactive / S lepidly na bázi pryskyřic/ reakcijas sveku limes / reaktyviųjų dervų klėjai ≥ 2 N/mm ²
RO Reacția la foc CS Reakce na oheň	LV Reakcija uz uguni LT Reakcija į ugnį	-	Clasa A1 lub A1 _{FL} / Třída A1 nebo A1 _{FL} / Klasė A1 lub A1 _{FL} / Klasė A1 lub A1 _{FL}	A1, A1 _{FL}

REZISTENȚĂ CHIMICĂ / CHEMICKÁ ODOLNOST /
KIMISKA IZTURIBA / CHEMINIS ATSPARUMAS

RO Rezistența la pete CS Odolnost proti tvorbě skvrn	LV Izturība pret traipu veidošanos LT Atsparumas tempimui	EN ISO 10545-14	min. clasa 3 / min. třída 3 / min. class 3 / min. klasė 3	clasa / třída / class / klasė - 5
RO Rezistența la produse chimice de uz casnic și săruri de bazin CS Odolnost proti chemikáliím použiváním v domácnostech a solím do bazénů	LV Izturība pret sadzīves ķimikālijām un peldbaseinu sāļiem LT Atsparumas buitiniams chemikalams ir plaukimo baseino druskoms		min. clasa B / min. třída B / min. class B / min. klasė B	clasa / třída / class / klasė A(V)
RO Rezistență la concentrații scăzute de substanțe acide și alcaline CS Odolnost proti kyselinám a louhům o nízké koncentraci	LV Izturība pret zemas koncentracijas skābem un sārmiem LT Atsparumas mažos koncentracijos rūgštims ir šarmams	EN ISO 10545-13	Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba / Deklaruota vertė	Min. clasa / Min. řída / Min. class / Min. klasė LB(V)
RO Rezistență concentrații scăzute de acizi și baze CS Odolnost proti kyselinám a louhům o vysoké koncentraci	LV Izturība pret augstos koncentracijas skāben un sarmiēm LT Atsparumas didelės koncentracijos rūgštims ir šarmams		Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba / Deklaruota vertė	Min. clasa / Min. řída / Min. class / Min. klasė HB(V)
RO Eliberarea cadmiului și plumbului CS Uvolňování Kadmia a Olova	LV Svina un Kadmija atbrīvošana LT Kadmio ir Švino išleidimas	EN ISO 10545-15	Valoare declarată / Deklarovaná hodnota / Deklarata vertiba /	Cadmium / Kadmium / Kadmij / Kadmis ≤ 0,07 mg/dm ² Plumb / Olovo / Svins / švinas ≤ 0,8 mg/dm ²