

Proprietățile produsului

Format [mm]		Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 8*1	
		570 x 95 x 10,5	2010* x 160 x 13	1882* x 190 x 15	1882* x 190 x 14
Strat superior		≥ 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 4,0 mm	ca. 3,0 mm
Ambalare	Pachet: m ² /kg	20 Elemente	9 Elemente	8 elemente	9 Elemente
		1,083 / 5,40	2,894 / 19,40	2,861 / 23,464	3,218 / 26,397
	Palet: m ² /kg	36 de pachete	32 de pachete	32 de pachete	32 de pachete
		38,99 / 194,40	92,621 / 620,64	91,546 / 750,848	102,976 / 844,704
Garanție (în conformitate cu condițiile de garanție Parador)			25 de ani (uz privat) 10 ani (utilizare comercială)	Note	*1 lungime de îmbinare permisă pe pachet - curățare și întreținere a se vedea instrucțiunile - modificări tehnice rezervate

*1 Pentru Trendtime 8 Multiplank (nr. 1744429): Mărima șanfrenului dintre lamelele individuale de pe o planșă poate varia.

Etichetarea produselor

Etichetarea produselor		Toleranțe (EN 13489)	
		Diferența admisă de lungime (± 0,1 %)	± 0,05 %
		Diferența admisă de lățime (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
		Pătratul elementului (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
		Curbura longitudinală de-a lungul elementului (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
		Curbură transversală pe lățime (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
		Diferențe de înălțime a elementelor (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
		Conținutul de umiditate la prima livrare (5-9%)	6 - 8 %

*nu este valabil pentru produsele afumate.

Clasificare caracteristici generale ale produsului

		Metoda de testare	Rating
	Rezistență la scaunele cu roțile	RO 425	Recomandăm utilizarea unui șezlong convențional.
	Efectul unui picior de mobilier	RO 424	Nu există modificări vizibile
	Rezistența termică Potrivit pentru instalarea peste încălzirea prin pardoseală atunci când se utilizează o sub-stratură și o barieră de umiditate corespunzătoare.	EN ISO 10456	Trendtime 3 0,070 m ² K/W Trendtime 4 0,087 m ² K/W Trendtime 8 0,100 m ² K/W
	Formaldehidă (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Acustică - Reducerea zgomotului de impact	ISO 717-2	Trendtime 3 - adecvat doar pentru aderența pe toată suprafața Trendtime 4 / 8 18 dB (cu Akustik-Protect 100)
	Eliminare	EAK-Codul numeric 20 01 38	

Caracteristicile suprafeței de clasificare

		Metoda de testare	Rating	Oleiat natural plus	Oleiat natural plus (tăiat brut)	Lac de lac
	Rezistență la alunecare	EN 13893 CEN/TS 15676	μ ≥ 0,49	μ ≥ 0,53	μ ≥ 0,47	29 SRT (SRV umed) 51 SRT (SRV uscat)
	Reacție la foc, instalare cu clic ca podea flotantă Reacție la foc, instalare prin aderență pe toată suprafața	EN 13501-1	dfi s1			
	Rezistență chimică	EN 13442:2023 Anexa B	Categoria 5	Categoria 5	Categoria 5	
	Rezistența la lipire / Test de tăiere transversală	ISO 2409	n.n.	n.n.		Categoria 0
	Rezistența la alunecare, plan înclinat	EN 16165, anexa B	R 10	R 10		R 9

S-a schimbat:	QMB	Numele fișierului:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_EN_20231201
Data:	01.05.2013	Ultima actualizare la:	https://parador.de/en/pcms/downloads/downloadfile/file_id/216/
Fișele noastre tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la:			01.12.2023

Sortare liberă în conformitate cu EN 13489					
Sortiment:	Scândură largă				
Caracteristici în funcție de la RO 1310:	Partea superioară a scândurii				
Design:	Trendtime 3		Trendtime 4		Trendtime 8
Tipul de lemn:	Stejar		Stejar		Stejar
Denumire botanică / Cod (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus spp. / QCXE
Comenzi rapide / sortare (internă):	TT3-GÜ		ES-LH-TT4-EI		ER-TT8-EI
	Versiunea 4 2023		Versiunea 12 2016		Versiunea 4 2015
Grad:	Trăind	Living Plus	Trăind	Rustikal	Clasic
Alburnul sănătos	permisă	nu este permis	permisă	nu este permis	permisă
Nod (întrepătruns)	permis: până la 30 mm		permis: până la 50 mm	permis: până la 80 mm	permisă
Nodul de cădere	permis: până la 10 mm		permis: până la 25 mm	permis: până la 60 mm	permisă
Pinknotes	permisă		permis: grup de noduri		permisă
Umplere	permisă				
Crăpături ușoare / fisuri fine	permisă				
Buzunar scoarță	nu este permis		permisă	nu este permis	
Fisuri de fulgere	permisă				
Înclinația bobului	niciun criteriu				
Inimă sănătoasă	-	nu este permis	permisă		
Raza medulară	permisă				
Decolorare, variație de culoare	permis: toate culorile maro		permis: ușoare variații de culoare	permis: toate culorile	
dungi albe	permisă				
Marcarea batoanelor Pilling	nu este permis				
Biodeteriorarea (EN 1311)	nu este permis				
Părți nevizibile					
Sunt permise toate caracteristicile fără restricții de mărime sau cantitate, cu condiția ca acestea să nu afecteze rezistența sau durabilitatea podelei.					
Comentariu					
În următoarea clasă inferioară este permisă o proporție maximă de 3% din scânduri. Lemnul este un produs natural și, prin urmare, are culori și texturi diferite. Prin urmare, mostrele, broșurile și fotografiile sunt doar aproximative și nu sunt obligatorii. Acțiunea luminii solare afectează variația naturală a nuanței lemnului. Acest lucru permite ca produsul prezent la momentul livrării să prezinte diferențe semnificative față de maestru.					

Parchet din lemn prelucrat "Trendtime"

Data:	01.03.2013	Actualizare:	https://parador.de/en/pcms/downloads/downloadfile/file_id/216/		
Fișele noastre tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la:				01.12.2023	Pagina 1 din 1