

Proprietățile produsului

Format	2200* x 185 x 13 mm		
Strat superior	ca. 3,6 mm		
Ambalare	Pachet	9 elemente / 3.663 m ² / 29.304 kg	
	Palet	32 de pachete / 117.216 m ² / 937.728 kg	
Garanție (în conformitate cu condițiile de garanție Parador)			25 de ani (uz privat) 10 ani (utilizare comercială)
Note			*1 lungime de îmbinare permisă pe pachet - curățare și întreținere a se vedea instrucțiunile - modificări tehnice rezervate

Etichetarea produselor

 EN 14342:2013			 www.blauer-engel.de/uz176	
				

*nu este valabil pentru produsele afumate.

Toleranțe (EN 13489)

Diferența admisă de lungime (± 0,1 %)	± 0.05 %
Diferența admisă de lățime (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Pătratul elementului (≤ 0,2 %)	≤ 0.05 %
Curbură longitudinală de-a lungul elementului (≤ 0,1 %)	≤ 0.05 %
Curbură transversală pe lățime (≤ 0,2 %)	≤ 0.08 %
Diferențe de înălțime a elementelor (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Conținutul de umiditate la prima livrare (5-9%)	6 - 8 %

Clasificare caracteristici generale ale produsului

		Metoda de testare	Rating
	Rezistență la scaunele cu roțile	RO 425	Recomandăm utilizarea unui șezlong convențional.
	Efectul unui picior de mobilier	RO 424	Nu există modificări vizibile
	Rezistența termică Potrivit pentru instalarea peste încălzirea prin pardoseală atunci când se utilizează o sub-stratură și o barieră de umiditate corespunzătoare.	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldehidă (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Acustică - Reducerea zgomotului de impact	ISO 717-2	18 dB (cu Akustik-Protect 100)
	Eliminare		EAK-Codul numeric 20 01 38

Caracteristicile suprafeței de clasificare

		Metoda de testare	Rating	
			Lac de lac	Ulei natural plus
	Rezistență la alunecare	EN 13893	μ ≥ 0.47	μ ≥ 0.49
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV umed)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV uscat)	
	Reacție la foc, instalare cu clic ca podea flotantă	EN 13501-1	Dfl S1	
	Reacție la foc, instalare prin aderență pe toată suprafața	EN 13501-1	Dfl S1	
	Rezistență chimică	EN 13442:2023 Anexa B	Categoria 5	Categoria 5
	Rezistența de aderență / Test de tăiere brută	ISO 2409	0	n.n.
	Rezistența la alunecare, plan înclinat	EN 16165, Anexa B	R 9	R 10

S-a schimbat:	QMB	Numele fișierului:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_EN_20231201
Data:	01.08.2013	Ultima actualizare	https://parador.de/en/pcms/downloads/downloadfile/file_id/211/

		la:	
Fișele noastre tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la:			01.12.2023

Sortare liberă în conformitate cu EN 13489

Sortiment:	Bloc						
Caracteristici în funcție de la RO 1310:	Partea superioară a lamelei						
Tipul de lemn:	Arțar european	Fag		Stejar			
Denumire botanică / Cod (EN 13556):	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Comenzi rapide / sortare (internă):	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			
	Versiunea 3 2012	Versiunea 7 2019		Versiunea 13 2019			
Grad:	Natur	Natur	Trăind	Selectați	Natur	Locuință	Trăind noduros
Alburnul sănătos	-			nu este permis		permisă până la 75% din lamelă / până la 50 % din stratul superior, de asemenea, ușor decolorat	permisă (de asemenea, ușor decolorată)
Nod (întrepătruns)	permis: până la 10 mm		permis: până la 20 mm	nu este permis			permis: până la 30 mm
Nodul de cădere	nu este permis					permis: până la 20 mm	
Pinknobs	permisă			nu este permis	permis: până la 6 mm	permis: până la 30 mm	permis: grupuri de noduri
Umplere	permisă			nu este permis	permisă		
Crăpături ușoare / fisuri fine	nu este permis						
Incluziuni de zahăr, incluziuni minerale	permis: incluziuni de culoare până la 80 mm		permis: incluziuni de culoare	-			
Buzunar scoarță	nu este permis						
Fisuri de fulgere	nu este permis					permisă	
Înclinația bobului	niciun criteriu						
Inimă sănătoasă	permisă		permis: până la 100%.	-			permisă
Raza medulară	nu este permis						
Decolorare, variație de culoare	permis: toate culorile, ușoară decolorare	permis: toate culorile, lumină intrări	permis: toate culorile, ușoară decolorare	permis: ușoare variații de culoare	permis: toate culorile, ușoară decolorare		
dungi albe	-			nu este permis	permisă		
Marcarea batoanelor Pilling	nu este permis						
Biodeteriorarea (EN 1311)	nu este permis					permis: găuri de vierme	nu este permis
Părți nevizibile							
Sunt permise toate caracteristicile fără restricții de mărime sau cantitate, cu condiția ca acestea să nu afecteze rezistența sau durabilitatea podelei.							
Comentariu							

S-a schimbat:	QMB	Numele fișierului:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_EN_20231201
Data:	01.05.2013	Ultima actualizare la:	https://parador.de/en/pcms/downloads/downloadfile/file_id/211/
Fișele noastre tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la:			
01.12.2023		Pagina 1 din 3	

Se permite maximum 3% din lameluri în următoarea clasă inferioară. Lemnul este un produs natural și, prin urmare, are culori și texturi diferite. Prin urmare, mostrele, broșurile și fotografiile sunt doar aproximative și nu sunt obligatorii. Acțiunea luminii solare afectează variația naturală a nuanței lemnului. Acest lucru permite ca produsul prezent la momentul livrării să prezinte diferențe semnificative față de maestru.

S-a schimbat:	QMB	Numele fișierului:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_EN_20231201		
Data:	01.05.2013	Ultima actualizare la:	https://parador.de/en/pcms/downloads/downloadfile/file_id/211/		
Fișele noastre tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la:			01.12.2023		Pagina 2 din 3

Sortare liberă în conformitate cu EN 13489

Sortiment:	Bloc		
Caracteristici în funcție de la RO 1310:	Partea superioară a lamelei		
Tipul de lemn:	Ash	Nuc american	
Denumire botanică / Cod (EN 13556):	Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Juglans nigra L. / JGNG	
Comenzi rapide / sortare / (intern):	ER-L-ES	ER-L-SWN	
	Versiunea 11 2022	Versiunea 5 2015	
Grad:	Locuință	Natur	Trăind
Alburnul sănătos	-	permisă	
Nod (întrepătruns)	permis: până la 30 mm		
Nodul de cădere	nu este permis		
Pinknods	permis: până la 5 mm	permis: până la 10 mm	
Umplere	permisă		
Crăpături ușoare / fisuri fine	nu este permis		permisă
Incluziuni de zahăr, incluziuni minerale	permisă	-	permisă
Buzunar scoarță	nu este permis		
Fisuri de fulgere	nu este permis		permisă
Înclinația bobului	niciun criteriu		
Inimă sănătoasă	permis: miez negru până la 75% dintr-o lamelă / lameluri maro până la 70% pe scândură	-	
Raza medulară	permisă	-	
Decolorare, variație de culoare	permis: toate culorile / decolorările	permis: toate culorile	
dungi albe	nu este permis	-	
Marcarea batoanelor Pilling	nu este permis		
Biodeteriorarea (EN 1311)	nu este permis		
Părți nevăzute			
Sunt permise toate caracteristicile fără restricții de mărime sau cantitate, cu condiția ca acestea să nu afecteze rezistența sau durabilitatea podelei.			
Comentariu			
Se permite maximum 3% din lameluri în următoarea clasă inferioară. Lemnul este un produs natural și, prin urmare, are culori și texturi diferite. Prin urmare, mostrele, broșurile și fotografiile sunt doar aproximative și nu sunt obligatorii. Acțiunea luminii solare afectează variația naturală a nuanței lemnului. Acest lucru permite ca produsul prezent la momentul livrării să prezinte diferențe semnificative față de maestru.			

S-a schimbat:	QMB	Numele fișierului:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_EN_20231201
Data:	01.05.2013	Ultima actualizare la:	https://parador.de/en/pcms/downloads/downloadfile/file_id/211/
Fișele noastre tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la:			01.12.2023
			Pagina 3 din 3

Sortare liberă în conformitate cu EN 13489

Sortiment:	Scândură largă						
Caracteristici în funcție de la RO 1310:	Partea superioară a scândurii						
Tipul de lemn:	Stejar					Ash	Larch
Denumire botanică / Cod (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE					Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Larix decidua Mill. / LADC
Comenzi rapide / sortare (internă):	EI-GÜ-LHD					ER-LH-ES	ER-LH-LÄR
	Versiunea 4 2022					Versiunea 3 2021	Versiunea 2 2017
Grad :	Selectați	Natur	Trăind	Living Plus	Rustikal	Trăind	Rustikal
Alburnul sănătos	nu este permis		permisă	nu este permis		-	permisă
Nod (întrepătruns)	permis: până la 15 mm	permis: până la 30 mm	permis: până la 50 mm		permis: până la 80 mm	permis: până la 30 mm	permis: până la 50 mm
Nodul de cădere	nu este permis	permis: până la 25 mm	permis: până la 25 mm		permis: până la 60 mm	permis: până la 15 mm	permis: până la 25 mm
Pinknots	permisă	permisă	permis: grup de noduri			permisă	
Umplere	permisă						
Crăpături ușoare / fisuri fine	nu este permis	permisă				nu este permis	permisă
Incluziuni de zahăr, minerale incluziuni	-					nu este permis	permis: gale de rășină
Buzunar scoarță	nu este permis				permisă	nu este permis	permisă
Fisuri de fulgere	permis: în noduri					permisă	permis: în noduri
Înclinația bobului	niciun criteriu						
Inimă sănătoasă	nu este permis				permisă	permis: miez negru până la 70% dintr-un scândură / până la 30 % din scânduri	-
Raza medulară	permisă						
Decolorare, variație de culoare	permis: ușoare variații de culoare				permis: toate culorile		permis: ușor variații de culoare
dungi albe	nu este permis	permisă				-	
Marcarea batoanelor Pilling	nu este permis						
Biodeteriorarea (EN 1311)	nu este permis						
Părți nevăzute							
Sunt permise toate caracteristicile fără restricții de mărime sau cantitate, cu condiția ca acestea să nu afecteze rezistența sau durabilitatea podelei.							
Comentariu							
În următoarea clasă inferioară este permisă o proporție maximă de 3% din scânduri. Lemnul este un produs natural și, prin urmare, are culori și texturi diferite. Prin urmare, mostrele, broșurile și fotografiile sunt doar aproximative și nu legare. Acțiunea luminii solare afectează variația naturală a nuanței lemnului. Acest lucru permite ca produsul prezent la momentul livrării să prezinte diferențe semnificative față de maestru.							

S-a schimbat:	QMB	Numele fișierului:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_EN_20231201
Data:	01.05.2013	Ultima actualizare la:	https://parador.de/en/pcms/downloads/downloadfile/file_id/211/
Fișele noastre de date tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la:			
		01.12.2023	Pagina 4 din 3