

| Calitatea produsului                               |                                                                                                                                                |                                         | Toleranțe (EN 13329)                  |                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Formate                                            | 1285 x 243 x 8mm                                                                                                                               | 2200 x 243 x 8mm                        | Pătratul elementelor (≤ 0,50 mm)      |                                                                                                        | ≤ 0,10mm          |
| Ambalare                                           | Pachet: 7 elemente / 2,186m² / 15,834 kg                                                                                                       | Pachet: 6 elemente / 3,208m² / 22,38 kg | Determinarea liniarității (≤ 0,30 mm) |                                                                                                        |                   |
|                                                    | Paletă: 42 pachete / 91,80m² / 665 kg                                                                                                          | Paletă: 39 pachete / 125,09m² / 872 kg  |                                       |                                                                                                        |                   |
| Garanție (conform condițiilor de garanție Parador) |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                                                                                                        |                   |
| Suprafața internă                                  | 15 ani                                                                                                                                         |                                         |                                       |                                                                                                        |                   |
| Zona comercială                                    | 5 ani                                                                                                                                          |                                         |                                       |                                                                                                        |                   |
| Note                                               | - nu este potrivit pentru aderența pe toată suprafața<br>- curățare și întreținere a se vedea instrucțiunile<br>- modificări tehnice rezervate |                                         |                                       |                                                                                                        |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                                                                                                        |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                                                                                                        |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                                                                                                        |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         | Fluiditatea suprafeței                | (medie ≤ 0,15 mm)                                                                                      | (medie ≤ 0,05 mm) |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                       | (max. ≤ 0,15 mm)                                                                                       | (max. ≤ 0,10 mm)  |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         | Deschidere între elementele instalate | (medie ≤ 0,15 mm)                                                                                      | (medie ≤ 0,05 mm) |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                       | (max. ≤ 0,20 mm)                                                                                       | (max. ≤ 0,10 mm)  |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         | Planeitatea elementelor               | fw, concavă ≤ 0,15 % fw, convexă ≤ 0,20 % fw, concavă ≤ 0,20 % fw, concavă ≤ 0,15 % fw, convexă ≤ 0,20 |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                       | fl, concavă ≤ 0,50 % fl, convexă ≤ 1,00 % fl, concavă ≤ 0,50                                           |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                       |                                                                                                        |                   |

  
EN 14041:2004/AC:2006

  
www.blauer-angel.de/12176

  
www.blauer-angel.de/12176

  
ID 1112 - 12614 - 031

  
CERTIFIED BY ECA Global Services

  
www.tuv.com  
ID: 3000097515



  
PEFC04-31-8027

  
155 14075 and 15 1504

| Clasificare                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                     |  |                                                                               |
| Clasa de utilitate 23 = zone domestice cu utilizare intensivă                       |                                                                                                                                                                     | Clasa de utilitate 32 = zone comerciale cu utilizare medie                          |                                                                               |
| Parchetul laminat îndeplinește toate cerințele clasei de utilizare desemnate.       |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                               |
| Cerințe / proprietăți                                                               |                                                                                                                                                                     | Metoda de testare                                                                   | Rating                                                                        |
|    | Abrasie                                                                                                                                                             | ISO 24338, procedura A                                                              | AC 4 (≥ 4.000 rev.)                                                           |
|    | Rezistența la impact (bilă mică)                                                                                                                                    | EN 17368                                                                            | ≥ 35mm                                                                        |
|    | Rezistența la impact (bilă mare)                                                                                                                                    | EN 13329, anexa C                                                                   | ≥ 750mm                                                                       |
|    | Reacția la foc                                                                                                                                                      | EN 13501-1                                                                          | cl s1                                                                         |
|    | Rezistență la alunecare                                                                                                                                             | EN 13893                                                                            | μ ≥ 0,35                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                     | EN 14041                                                                            | DS                                                                            |
|   | Rezistența la colorare                                                                                                                                              | EN 438-2                                                                            | Categoria 1+2: nivelul 5<br>Categoria 3: nivel 4/5                            |
|  | Rezistența la țigări                                                                                                                                                | EN 438-2                                                                            | nivelul 4                                                                     |
|  | Rezistența la lumină                                                                                                                                                | EN ISO 4892-2                                                                       | Scala de gri: Stadiul ≥ 4                                                     |
|  | Rezistență la scaunele cu roțile                                                                                                                                    | EN ISO 4918                                                                         | Tip W, fără modificări vizibile                                               |
|  | <b>Rezistența termică</b><br>Adecvat pentru instalarea peste încălzirea prin pardoseală atunci când se utilizează un strat de bază adecvat și barieră de umiditate. | EN 12664                                                                            | 0,048 m²*K/W                                                                  |
|  | Mutarea unui picior de mobilier                                                                                                                                     | EN ISO 16581                                                                        | Tip 0, fără modificări vizibile                                               |
|  | Indentarea-residuală                                                                                                                                                | ISO 24343-1                                                                         | ≤ 0,05mm                                                                      |
|  | Emisie de formaldehidă (E1 = 0,1 ppm)                                                                                                                               | EN 16516                                                                            | ≤ 0,05 ppm                                                                    |
|  | Rezistența de blocare a panourilor asamblate mecanic                                                                                                                | ISO 24334                                                                           | > 1 kN/m (partea lungă)<br>> 2 kN/m (partea scurtă)                           |
|  | Acustică - Reducerea zgomotului de impact                                                                                                                           | ISO 717-2                                                                           | 14 dB (pe Akustik-Protect 100)                                                |
|  | Modificări dimensionale după modificări ale umidității relative                                                                                                     | EN 13329, anexa A                                                                   | ≤ 0,9mm                                                                       |
|  | Umflarea grosimii                                                                                                                                                   | ISO 24336 (≤ 18 %)                                                                  | ≤ 13 %                                                                        |
|                                                                                     | Rezistența la apă                                                                                                                                                   | ISO 4760                                                                            | Cerințe îndeplinite (24h)                                                     |
|                                                                                     | Sunet de suprafață                                                                                                                                                  | EN 13329, anexa B                                                                   | ≥ 1,8 N/mm²                                                                   |
|                                                                                     | Rezistență la zgârieturi                                                                                                                                            | EN 438-2                                                                            | Nivelul 4                                                                     |
|                                                                                     | Rezistența la alunecare pe un plan înclinat                                                                                                                         | DIN 51130                                                                           | Textura de finisare mată: R10<br>Textură naturală / textură mată naturală: R9 |
|                                                                                     | Eliminare                                                                                                                                                           |                                                                                     | EAK-Codul numeric 20 01 38                                                    |

|                                                                                                                                                                                      |             |                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-a schimbat:                                                                                                                                                                        | QMB Parador | Dosar:                 | PA_TDS_Laminat_Basic-600_EN_20240401                                                                                             |
| Data:                                                                                                                                                                                | 01.01.2014  | Ultima actualizare la: | <a href="http://www.parador.de/en/services/downloads/laminat-flooring">www.parador.de/en/services/downloads/laminat-flooring</a> |
| Fișele noastre tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la: |             |                        | 01.04.2024                                                                                                                       |

