

Calitatea produsului		Toleranțe (EN 13329)	
Formate	853 x 400 x 8 mm	Pătratul elementelor (≤ 0,50 mm)	≤ 0,10mm
Ambalare	Pachet: 5 elemente / 1,706 m² / 13,2 kg	Determinarea liniarității (≤ 0,30 mm)	
	Palet: 57 pachete / 97,24 m² / 767,40 kg		
Garanție (conform condițiilor de garanție Parador)		Fluiditatea suprafeței	(medie ≤ 0,15 mm) (medie ≤ 0,05 mm)
Suprafața internă	Pe viață	Deschidere între elementele instalate	(max. ≤ 0,15 mm) (max. ≤ 0,10 mm)
Zona comercială	10 ani		(medie ≤ 0,15 mm) (medie ≤ 0,05 mm)
Note	- nu este potrivit pentru aderența pe toată suprafața	Planeitatea elementelor	(max. ≤ 0,20 mm) (max. ≤ 0,10 mm)
	- curățare și întreținere a se vedea instrucțiunile		fw, concavă ≤ 0,15 % fw, convexă ≤ 0,20 % fw, concavă ≤ 0,20 % fw, concavă ≤ 0,15 % fw, convexă ≤ 0,20
	- modificări tehnice rezervate		fl, concavă ≤ 0,50 % fl, convexă ≤ 1,00 % fl, concavă ≤ 0,50


EN 14041:2004/AC:2006


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C


www.blauer-angel.de/L2/175


TESTED PRODUCT
ID 1112 - 12656 - 001


CERTIFIED BY
FSC Global Services


www.tuv.com
ID: 0000057515




PEFC/04-31-0007


THIRD PARTY VERIFIED
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Clasificare			
			
Clasa de utilitate 23 = zone domestice cu utilizare intensivă		Clasa de utilitate 32 = zone comerciale cu utilizare medie	
Parchetul laminat îndeplinește toate cerințele clasei de utilizare desemnate.			
Cerințe / proprietăți		Metoda de testare	Rating
	Abrasie	ISO 24338, procedura A	AC 4 (≥ 4.000 rev.)
	Rezistența la impact (bilă mică)	EN 17368	≥ 35mm
	Rezistența la impact (bilă mare)	EN 13329, anexa C	≥ 750mm
	Reacția la foc	EN 13501-1	C s1fl
	Rezistență la alunecare	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Rezistența la colorare	EN 438-2	Categoria 1+2: nivelul 5 Categoria 3: nivel 4/5
	Rezistența la țigări	EN 438-2	nivelul 4
	Rezistența la lumină	EN ISO 4892-2	Scala de gri: Stadiul ≥ 4
	Rezistență la scaunele cu roțile	EN ISO 4918	Tip W, fără modificări vizibile
	Comportamentul electric	RO 1815	≤ 2 kV
	Rezistența termică Potrivit pentru instalarea peste încălzirea prin pardoseală atunci când se utilizează o sub-stratură și o barieră de umiditate corespunzătoare.	EN 12664	0,048 m²*K/W
	Mutarea unui picior de mobilier	EN ISO 16581	Tip 0, fără modificări vizibile
	Indentarea-residuală	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
	Emisie de formaldehidă (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Rezistența de blocare a panourilor asamblate mecanic	ISO 24334	> 1 kN/m (partea lungă) > 2 kN/m (partea scurtă)
	Acustică - Reducerea zgomotului de impact	ISO 717-2	14 dB (pe Akustik-Protect 100)
	Modificări dimensionale după modificări ale umidității relative	EN 13329, anexa A	≤ 0,9mm
	Umflarea grosimii	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Rezistența la apă	ISO 4760	Cerințe îndeplinite (48h în loc de 24h)
	Sunet de suprafață	EN 13329, anexa B	≥ 1,8 N/mm²
	Rezistență la zgârieturi	EN 438-2	Nivelul 4
	Rezistența la alunecare pe un plan înclinat	EN 16165, anexa B	Finisaj satinat: R9 / Textura de piatră: -
	Eliminare		EAK-Codul numeric 20 01 38

S-a schimbat:	QMB Parador	Dosar:	PA_TDS_Laminat_Trendtime-5_EN_20240401
Data:	01.01.2014	Ultima actualizare la:	www.parador.de/en/services/downloads/laminat-flooring
Fișele noastre tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la:			01.04.2024